

附件

省市场监管局2019年普通混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	建筑碎料小型空心砌块	贵阳市南明区筑利福建材厂	贵阳市南明区后巢乡后巢村黄花园工业区	(390×200×190) mm	---	2019-04-26	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
2	建筑碎料小型空心砌块	贵州东群山建材有限公司	贵阳市南明区松花巷110幢1单元5层10号	(390×190×190) mm	---	2019-05-20	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
3	建筑碎料小型空心砌块	贵阳白云大仡制砖厂	贵阳市白云区艳山红白云二库内	(390×190×190) mm	---	2019-03-20	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
4	建筑碎料小型空心砌块	清镇市磊宏新型环保砖厂	贵阳市清镇市青龙办事处中心村山林边	(390×200×190) mm	---	2019-04-20	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
5	轻质建筑碎料小型空心砌块	湄潭县华兴新型建材厂	遵义市湄潭县鱼泉镇新石村大竹园村民组	(390×190×190) mm	---	2019-04-20	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
6	建筑碎料小型空心砌块	贵州珉汇循环经济股份有限公司	六盘水市钟山区月照乡响水社区	(390×190×190) mm	---	2019-04-02	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
7	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水福辉工贸有限公司	六盘水市钟山区双坝村	(390×190×190) mm	---	2019-04-03	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
8	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水市钟山区永益建材厂	六盘水市钟山区川心村	(390×190×190) mm	---	2019-05-03	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---

9	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水市钟山区建通制砖有限公司	六盘水市钟山区双戛乡落飞戛村一组	(390×190×190) mm	---	2019-04-20	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
10	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水市钟山区国恒砖厂	六盘水市钟山区双嘎乡马戛村二组	(390×190×190) mm	---	2019-03-20	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
11	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水川宏建材有限责任公司	六盘水市钟山区双戛乡马戛村	(390×190×190) mm	---	2019-04-03	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
12	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水市钟山区金安达商贸有限公司	六盘水市钟山区双坝村	(390×190×190) mm	---	2019-04-01	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
13	轻集料混凝土小型空心砌块	普定县百安新型环保建筑材料有限责任公司	安顺市普定县马官镇三间房	(390×190×190) mm	---	2019-04-10	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
14	轻集料混凝土小型空心砌块	纳雍县宏发环保节能建材厂	毕节市纳雍县王家寨镇坝子村	(390×190×190) mm	---	2019-04-15	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
15	轻集料混凝土小型空心砌块	纳雍县阳长镇海摩村鑫润环保节能建材厂	毕节市纳雍县阳长镇海摩村	(390×190×190) mm	---	2019-04-20	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
16	轻质建筑碎料小型空心砌块	凯里祥源建材有限公司	黔东南州凯里市洗马河街道新岩村	(390×190×190) mm	---	2019-03-29	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---

17	磷渣硅酸盐 小型空心砌 块	瓮安县日升新型环保建 材有限责任公司	黔南州瓮安县雍阳办事 处青坑工业园区	(390× 190× 190) mm	---	2019-03-25	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
18	轻集料混凝 土小型空心 砌块	瓮安弘丰建材有限责任 公司	黔南州瓮安县银盏镇太 平社区牛垮塘	(390× 190× 190) mm	---	2019-03-25	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
19	轻集料混凝 土小型空心 砌块	兴义市天利建材有限公 司	黔西南州兴义市马岭镇 瓦噶村工业园区	(390× 190× 190) mm	---	2019-01-20	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
20	轻集料混凝 土小型空心 砌块	兴义市博源免烧砖厂	黔西南州兴义市坪东办 锅底河村四组六组	(390× 190× 190) mm	---	2019-05-28	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
21	轻集料混凝 土小型空心 砌块	兴义市亿日红免烧砖厂	黔西南州兴义市下五屯 办坝佑村八角洞组	(390× 190× 190) mm	---	2019-05-01	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	---	---
22	粉煤灰混凝 土小型空心 砌块	纳雍县海摩村恒旺环保 节能砖厂	毕节市纳雍县阳长镇海 摩村	(390× 190× 190) mm	---	2019-03-20	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	不合格	强度等级: 抗压强度 (平均值) =3.0MPa; 抗冻性: 经10次冻融循环, 试 件破坏	强度等级: 抗压强度 (平均值) ≥3.5MPa; 抗冻性: 经25次冻融循 环, 强度损失率≤25%, 质量损失率≤5%