省市场监管局预应力混凝土用钢材产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位 名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格 型号 | 注册商标 | | 检验项目 | 检验 结果 | 不合格 项目实 测值 | 不合 将标值 | 关键性指标 | | | | | |
|----|----------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|------|------------|--|----------|------------------|--------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | 抗拉强度 | | 最大力总伸长率 | | 松弛率 | |
| | | | | | | | | | | | 标准值/ (MPa) | 最小实测 值/ (MPa) | 标准值 / (%) | 最小实 测值/ (%) | 标准值 / (%) | 实测值 / (%) |
| 1 | 预应力混凝 土用钢绞线 | 贵州钢绳股份 有限公司 | 遵义市红花 岗区桃溪路 47号 | 1×7-15.20- 1860 | / | 2020-07-10 | 拉伸(抗拉强 度,整根钢绞线 的最大力, 0.2% 屈服力,最大力 总伸长率),松 弛率 | 合格 | / | / | ≥1860 | 1910 | ≥3. 5 | 5. 1 | ≤2.5 | 0.7 |
| 2 | 预应力混凝 土用钢绞线 | 贵州水钢同鑫 晟金属制品有 限公司 | 六盘水市钟 山经济开发 区红桥工业 园区 | 1×7-15.20- 1860 | / | 2020-07-10 | 拉伸(抗拉强 度,整根钢绞线 的最大力, 0.2% 屈服力,最大力 总伸长率),松 弛率 | 合格 | / | / | ≥1860 | 1900 | ≥3.5 | 5. 6 | ≤2.5 | 1.2 |
| 3 | 预应力混凝 土用钢丝 | 贵州远帆工贸 有限公司 | 黔东南州麻 江县宣威镇 卡乌村大坪 棉花冲 | 4. 80-1570- WLR-H | / | 2020-07-01 | 拉伸(抗拉强 度, 0. 2%屈服 力, 最大力, 最 大力总伸长 率), 松弛率, 反复弯曲 | 合格 | / | / | ≥1570 | 1660 | ≥3.5 | 5. 1 | €2. 5 | 1.5 |