

附件

省市场监管局人造板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m³）	实测值（mg/m³）
1	浸渍胶膜纸饰面胶合板	龙里县谷脚镇云成装饰材料厂	龙里县谷脚镇空港工业园区	2440*1220*18（mm）	/	2021-10-05	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.015
2	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州嘉华百盛家具有限公司	黔南州龙里县谷脚镇空港工业园G8号一楼	2440*1220*18（mm）	/	2021-10-07	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.049
3	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州湘福居装饰有限公司	贵州省龙里县龙山镇水场工业园	2440*1220*18（mm）	/	2021-09-10	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.036
4	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州天峰板业装饰材料有限公司	贵州省惠水县濠江街道长田工业园区龙泉项目区	2440*1220*18（mm）	/	2021-08-30	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.017

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m³）	实测值（mg/m³）
5	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州华晨海棉有限公司	贵州省龙里县龙山镇水场村	2440*1220*18（mm）	/	2021-09-09	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.015
6	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州乐利木业有限公司	贵州省惠水县濠江街道长田工业园区A区	2440*1220*18（mm）	/	2021-09-03	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.038
7	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州省霖生木业有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州兴义市敬南镇吴家坪村	2440*1220*18（mm）	/	2021-09-22	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.036
8	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州万福缘新材料科技有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园	2440×1220×18（mm）	万福缘	2021-09-05	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.027
9	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州纯派家居有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	2440×1220×18（mm）	/	2021-08-26	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.037

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m ³ ）	实测值（mg/m ³ ）
10	浸渍胶膜纸饰面胶合板	龙里县美森装饰材料厂	贵州省黔南州龙里县冠山街道高新技术产业园	2440×1220×18（mm）	/	2021-09-09	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.033
11	浸渍胶膜纸饰面胶合板	册亨奇松林业发展有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县巧马工业园区	2440*1220*18（mm）	/	2021-09-18	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.057
12	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州毅远彩宏装饰材料有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园贵屹创业园	2440×1220×17.5（mm）	万华	2021-09	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.060
13	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州龙里金帝木业有限公司	贵州省龙里县北部工业园区	2440×1220×18（mm）	/	2021-09-08	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.019
14	浸渍胶膜纸饰面胶合板	毕节喻峰板业有限公司	贵州省毕节市七星关区海子街镇长征村青岗林组一号	1220*2440（mm）	/	2021-10-11	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.015

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m³）	实测值（mg/m³）
15	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州鑫润峰家私有限公司	贵州省龙里县经济开发区谷脚工业园	2440*1220*18（mm）	/	2021-10-04	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.015
16	浸渍胶膜纸饰面胶合板	遵义绿丰木业有限公司	贵州省遵义市新蒲新区三渡镇团堡	2440*1220*17.5（mm）	/	2021-04	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.022
17	浸渍胶膜纸饰面细木工板	榕江县五榕木业有限责任公司	榕江县古州镇口寨村	1220mm×2440mm×17mm	五榕	2021-09-13	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.012
18	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州永盛木业有限责任公司	贵州省榕江县忠诚镇王岭村	1220mm×2440mm×17mm	/	2021-09-15	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.009
19	浸渍胶膜纸饰面细木工板	湄潭县天平人造板厂	贵州省遵义市湄潭县湄江镇观音村大山坪组	1220*2440*16.5（mm）	/	2021-10-18	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.116

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m ³ ）	实测值（mg/m ³ ）
20	浸渍胶膜纸饰面细木工板	黎平县雄达木业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县中潮镇工业园区	1220mm×2440mm×17mm	/	2021-09-13	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.033
21	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州华宏木业有限公司	贵州省榕江县城东工业园区	1220*2440*18（mm）	/	2021-09-13	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.007
22	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州福林福木业工贸有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇	1220mm×2440mm×17mm	/	2021-09-10	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.009
23	浸渍胶膜纸饰面细木工板	锦屏县锦源木业有限公司	贵州省锦屏县三江镇卦治村	2440*1220*18（mm）	/	2021-09-11	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.012
24	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州省黎平县易森木业有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇五里桥草鱼冲	2440*1220*17（mm）	/	2021-08-11	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.013

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m³）	实测值（mg/m³）
25	浸渍胶膜纸饰面细木工板	锦屏县寰宇木业有限公司	贵州省锦屏县三江镇卦治村	2440*1220*17（mm）	/	2021-09-09	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.025
26	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州群山木业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县交梨工业园区	2440*1220*17（mm）	/	2021-10-01	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.010
27	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州省翰苑木业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县巧马村工业园区	2440*1220*17（mm）	/	2021-07-20	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.050
28	浸渍胶膜纸饰面细木工板	从江县华丰木业有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇四寨河口	2440*1220*17（mm）	/	2021-08-30	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.014
29	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州剑河鸿盛木业有限公司	贵州省剑河县岑松镇屯州工业规划区C	1220×2440（mm）	/	2021-06-10	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.031

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m ³ ）	实测值（mg/m ³ ）
30	浸渍胶膜纸饰面细木工板	玉屏县永胜木业有限公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县田坪镇田冲村白粉墙组	1220×2440（mm）	侗香缘	2021-09-23	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.115
31	刨花板	贵州建涛木业有限公司	贵州省龙里县高新技术产业园	2440×1220×15（mm）	/	2021-08-23	吸水厚度膨胀率,静曲强度(>13mm~20mm),表面胶合强度,内胶合强度(>13mm~20mm),甲醛释放量（气候箱法）	合格	/	/	≤0.124	0.089
32	浸渍胶膜纸饰面刨花板	毕节喻峰板业有限公司	贵州省毕节市七星关区海子街镇长征村青岗林组一号	1220*2440（mm）	/	2021-10-12	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.016
33	浸渍胶膜纸饰面刨花板	龙里县沃拓锦装饰材料厂	龙里县冠山街道高新技术产业园高新大道	2440×1220×18（mm）	/	2021-09-09	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.030

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m³）	实测值（mg/m³）
34	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州龙里金帝木业有限公司	贵州省龙里县北部工业园区	2440×1220×18（mm）	/	2021-08-10	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.017
35	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵阳花溪喻七彩装饰材料有限公司	贵阳市花溪区孟关乡五星村	1220*2440（mm）	/	2021-11-01	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.077
36	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州瑞祥科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县开发区龙山工业园	2440×1220×18（mm）	/	2021-09-09	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.030
37	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州万福缘新材料科技有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园	2440×1220×18（mm）	/	2021-09-05	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.014

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m ³ ）	实测值（mg/m ³ ）
38	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州毅远彩宏装饰材料有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园贵屹创业园	2440×1220×18（mm）	万华	2021-09	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.032
39	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州湘福居装饰有限公司	贵州省龙里县龙山镇水场工业园	2440*1220*18（mm）	/	2021-09-10	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.012
40	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州天峰板业装饰材料有限公司	贵州省惠水县濠江街道长田工业园区龙泉项目区	2440*1220*18（mm）	/	2021-08-30	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.009
41	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州乐利木业有限公司	贵州省惠水县濠江街道长田工业园区A区	2440*1220*18（mm）	/	2021-09-03	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.070

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m³）	实测值（mg/m³）
42	浸渍胶膜纸饰面刨花板	龙里县谷脚镇云成装饰材料厂	龙里县谷脚镇空港工业园区	2440*1220*18（mm）	/	2021-10-05	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.026
43	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州嘉华百盛家具有限公司	黔南州龙里县谷脚镇空港工业园G8号一楼	2440*1220*18（mm）	/	2021-10-07	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.041
44	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州华晨海棉有限公司	贵州省龙里县龙山镇水场村	2440*1220*18（mm）	/	2021-09-09	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.017
45	中密度纤维板	贵州恒力源林业科技有限公司	黔南州龙里县北部工业园区	2440×1220×15（mm）	力人	2021-08-03	静曲强度,内结合强度,吸水厚度膨胀率,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.098

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m ³ ）	实测值（mg/m ³ ）
46	胶合板	贵州福佰森装饰材料有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园贵州贵屹小企业创业园	2440×1220×12（mm）	/	2021-10-12	含水率,胶合强度,静曲强度,弹性模量,浸渍剥离,甲醛释放量	合格	/	/	≤0.124	0.041
47	细木工板	遵义上佳木业开发有限责任公司	贵州省遵义市新蒲新区新舟镇北部工业园区	2440*1220（mm）	/	2021-10-07	含水率,表面胶合强度,浸渍剥离性能,横向静曲强度,胶合强度,甲醛释放量	合格	/	/	≤0.124	0.064
48	细木工板	从江县华丰木业有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇四寨河口	2440*1220*15（mm）	/	2021-08-28	含水率,表面胶合强度,浸渍剥离性能,横向静曲强度,胶合强度,甲醛释放量	合格	/	/	≤0.124	0.075
49	细木工板	贵州甘力木业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇石灰厂村	2440*1220*15（mm）	/	2021-06-01	含水率,表面胶合强度,浸渍剥离性能,横向静曲强度,胶合强度,甲醛释放量	合格	/	/	≤0.124	0.105
50	实木拼接板	榕江县皖江园木业有限公司	贵州省榕江县忠诚镇木玉形	1200mm×1800mm×12mm	/	2021-09-10	含水率,侧拼抗剪强度,胶层浸渍剥离,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.068

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m³）	实测值（mg/m³）
51	实木拼接板	榕江县板桥木业有限责任公司	贵州省榕江县忠诚镇	1200mm×2000mm×10mm	/	2021-09-10	含水率,侧拼抗剪强度,胶层浸渍剥离,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.044
52	实木拼接板	榕江县永利木业有限公司	贵州省榕江县辣子寨丰乐村三组	1200*2000*15（mm）	/	2021-07-15	含水率,侧拼抗剪强度,胶层浸渍剥离,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.113
53	指接板	榕江县板桥木业有限责任公司	贵州省榕江县忠诚镇	1220mm×2440mm×15mm	/	2021-09-10	含水率,指接抗弯强度,胶层浸渍剥离,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.055
54	指接板	贵州凯里经济开发区金荣木业有限责任公司	贵州省凯里经济开发区第二工业园区	1220mm×2440mm×15mm	/	2021-09-05	含水率,指接抗弯强度,胶层浸渍剥离,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.033
55	实木拼接板	黎平县泰隆木业有限公司	黎平县德凤镇花坡草鱼冲	2440*1220*15（mm）	/	2021-09-05	含水率,侧拼抗剪强度,胶层浸渍剥离,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.088

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m³）	实测值（mg/m³）
56	实木拼接板	贵州省锦屏县华达木业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县敦寨镇敦寨村	2440*1220*18（mm）	/	2021-06-20	含水率,侧拼抗剪强度,胶层浸渍剥离,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.035
57	柜子板	从江县联兴木业有限责任公司	贵州省从江县下江镇小溪内	1800*1200*14（mm）	/	2021-09-14	含水率,侧拼抗剪强度,胶层浸渍剥离,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.068
58	柜子板	黎平县建华木业有限责任公司	贵州省黔东南州黎平县中潮镇黎平经济开发区（中潮园）二号大道与环线大道旁交叉口北面	2440*1220*15（mm）	/	2021-09-13	含水率,侧拼抗剪强度,胶层浸渍剥离,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.104
59	柜子板	贵州永恒丰木业有限公司	贵州省从江县丙妹镇大融村	1900*1200*12（mm）	/	2021-09-06	含水率,侧拼抗剪强度,胶层浸渍剥离,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.056
60	实木拼接板	黎平县树人木业有限公司	黎平县德凤镇东关村花坡草鱼冲	1950*1200*14（mm）	/	2021-09-10	含水率,侧拼抗剪强度,胶层浸渍剥离,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.073

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m³）	实测值（mg/m³）
61	实木拼接板	贵州省黎平县宏存木业有限公司	贵州省黎平县德凤镇洛团村十万坪工业园区	2440*1220*14（mm）	/	2021-08-20	含水率,侧拼抗剪强度,胶层浸渍剥离,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.088
62	实木拼接板	贵州省黎平县日升木业有限公司	贵州省黎平县高屯镇国营稿坝农场	2440*1220*14（mm）	/	2021-08	含水率,侧拼抗剪强度,胶层浸渍剥离,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.096
63	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州鸿辉木业技术有限公司	贵州省锦屏县三江镇卦治工业园	2440*1220*17（mm）	/	2021-09-11	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.120
64	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州喜来富新型板材有限公司	德江县荆角乡杉树村老寨	1220×2440(mm)	/	2021-09-15	含水率,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐污染,浸渍剥离性能,横向静曲强度,甲醛释放限量	合格	/	/	≤0.124	0.019

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											静曲强度	
											标准值 (MPa)	实测值 (MPa)
65	混凝土模板用胶合板	三都水族自治县荣昌农木发展有限公司	三都水族自治县九阡镇水各村	1830*915*13 (mm)	/	2021-10-03	含水率,静曲强度($\geq 12 \sim < 15$),静曲强度($\geq 12 \sim < 21$),弹性模量($\geq 12 \sim < 18$),浸渍剥离性能,胶合强度	合格	/	/	①静曲强度($\geq 12 \sim < 15$) 顺纹: 平均值 ≥ 50.0 最小值 ≥ 40.0 ②静曲强度($\geq 12 \sim < 21$) 横纹: 平均值 ≥ 30.0 最小值 ≥ 24.0	①静曲强度($\geq 12 \sim < 15$) 顺纹: 平均值: 50.3 最小值: 43.3 ②静曲强度($\geq 12 \sim < 21$) 横纹: 平均值: 37.0 最小值: 32.5
66	混凝土模板用胶合板	贵州省霖生木业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇吴家坪村	1830*915*13.5 (mm)	/	2021-08-16	含水率,静曲强度($\geq 12 \sim < 15$),静曲强度($\geq 12 \sim < 21$),弹性模量($\geq 12 \sim < 18$),浸渍剥离性能,胶合强度	合格	/	/	①静曲强度($\geq 12 \sim < 15$) 顺纹: 平均值 ≥ 50.0 最小值 ≥ 40.0 ②静曲强度($\geq 12 \sim < 21$) 横纹: 平均值 ≥ 30.0 最小值 ≥ 24.0	①静曲强度($\geq 12 \sim < 15$) 顺纹: 平均值: 50.2 最小值: 46.1 ②静曲强度($\geq 12 \sim < 21$) 横纹: 平均值: 33.5 最小值: 27.1
67	混凝土模板用胶合板	贵州驾亿木业有限公司	贵州省黔南州荔波县茂兰镇瑶庆工业园区	1830*915*14 (mm)	/	2021-09-30	含水率,静曲强度($\geq 12 \sim < 15$),静曲强度($\geq 12 \sim < 21$),弹性模量($\geq 12 \sim < 18$),浸渍剥离性能,胶合强度	合格	/	/	①静曲强度($\geq 12 \sim < 15$) 顺纹: 平均值 ≥ 50.0 最小值 ≥ 40.0 ②静曲强度($\geq 12 \sim < 21$) 横纹: 平均值 ≥ 30.0 最小值 ≥ 24.0	①静曲强度($\geq 12 \sim < 15$) 顺纹: 平均值: 50.5 最小值: 47.3 ②静曲强度($\geq 12 \sim < 21$) 横纹: 平均值: 43.5 最小值: 38.7

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（气候箱法）	
											标准值（mg/m³）	实测值（mg/m³）
68	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州鑫润峰家私有限公司	贵州省龙里县经济开发区谷脚工业园	2440*1220*18（mm）	/	2021-10-04	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	不合格	2h吸水厚度膨胀率: 检验:14.4% 复验1:14.7% 复验2:15.8%	2h吸水厚度膨胀率: ≤8.0%	≤0.124	0.093
69	浸渍胶膜纸饰面刨花板	龙里县美森装饰材料厂	贵州省黔南州龙里县冠山街道高新技术产业园	2440×1220×18（mm）	/	2021-09-09	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐香烟,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,甲醛释放限量	不合格	2h吸水厚度膨胀率: 检验:16.8% 复验1:19.2% 复验2:20.3%	2h吸水厚度膨胀率: ≤8.0%	≤0.124	0.064
70	刨花板	贵州鸿运木业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州双木农机公司内	2440×1220×18（mm）	/	2021-10	吸水厚度膨胀率,静曲强度(>13mm~20mm),表面胶合强度,内胶合强度(>13mm~20mm),甲醛释放量（气候箱法）	不合格	甲醛释放量（气候箱法）: 0.149mg/m³	甲醛释放量（气候箱法）: ≤0.124mg/m³	≤0.124	0.149