

附件

## 省市场监管局陶瓷砖产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											断裂模数 (平均值)		断裂模数 (单个最小值)		放射性 (内照射指数)		放射性 (外照射指数)	
											标准值 (MPa)	实测值 (MPa)	标准值 (MPa)	实测值 (MPa)	标准值	实测值	标准值	实测值
1	陶瓷砖	贵州省清镇市绿洲陶瓷有限公司	贵阳市清镇市巢凤街道办事处平原哨村平原哨组241号	600×300×10.8 (mm)	/	2021-05-05	尺寸, 吸水率, 破坏强度, 断裂模数, 有釉砖抗釉裂性, 耐污染性, 抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类), 放射性	合格	/	/	≥15	18.0	≥12	16	≤1.0	0.2	≤1.3	0.3
2	陶瓷砖	清镇市英迈尔陶瓷有限公司	贵阳市清镇市红枫工业园规划区内	600×300 (mm)	/	2021-08-22	尺寸, 吸水率, 破坏强度, 断裂模数, 有釉砖抗釉裂性, 耐污染性, 抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类), 放射性	合格	/	/	≥15	19.0	≥12	17	≤1.0	0.3	≤1.3	0.3
3	陶瓷砖	贵州亚泰陶瓷有限公司	贵阳市清镇市站街镇太平工业园区	800×800 (mm)	/	2021-09-21	尺寸, 吸水率, 破坏强度, 断裂模数, 有釉砖抗釉裂性, 耐污染性, 抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类), 放射性	合格	/	/	≥30	31.0	≥27	30	≤1.0	0.3	≤1.3	0.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											断裂模数 (平均值)		断裂模数 (单个最小值)		放射性 (内照射指数)		放射性 (外照射指数)	
											标准值 (MPa)	实测值 (MPa)	标准值 (MPa)	实测值 (MPa)	标准值	实测值	标准值	实测值
4	陶瓷砖	贵州省华兴瓷业有限公司	贵阳市修文县久长镇兴隆村二组76号	800×800×10.5 (mm)	/	2021-10-15	尺寸, 吸水率, 破坏强度, 断裂模数, 有釉砖抗釉裂性, 耐污染性, 抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类), 放射性	合格	/	/	≥30	31.0	≥27	29	≤1.0	0.2	≤1.3	0.3
5	陶瓷砖	遵义行远陶瓷有限责任公司	遵义市播州区龙坑街道梳池社区堰上组	800×400×7.7 (mm)	/	2021-05-29	尺寸, 吸水率, 破坏强度, 断裂模数, 有釉砖抗釉裂性, 耐污染性, 抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类), 放射性	合格	/	/	≥30	30.0	≥27	29	≤1.0	0.3	≤1.3	0.3
6	陶瓷砖	遵义名度建材有限责任公司	遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区	600×600×9.3 (mm)	/	2021-09-03	尺寸, 吸水率, 破坏强度, 断裂模数, 有釉砖抗釉裂性, 耐污染性, 抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类), 放射性	合格	/	/	≥22	26.0	≥20	23	≤1.0	0.2	≤1.3	0.3
7	陶瓷砖	绥阳县华夏陶瓷有限责任公司	遵义市绥阳县风华镇银堡村	300×600×9.0 (mm)	/	2021-06-06	尺寸, 吸水率, 破坏强度, 断裂模数, 有釉砖抗釉裂性, 耐污染性, 抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类), 放射性	合格	/	/	≥15	20.0	≥12	18	≤1.0	0.3	≤1.3	0.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											断裂模数 (平均值)		断裂模数 (单个最小值)		放射性 (内照射指数)		放射性 (外照射指数)	
											标准值 (MPa)	实测值 (MPa)	标准值 (MPa)	实测值 (MPa)	标准值	实测值	标准值	实测值
8	陶瓷砖	凯里恒福陶瓷有限公司	黔东南州凯里市炉山循环经济园区	600×1200 (mm)	/	2021-08-18	尺寸, 吸水率, 破坏强度, 断裂模数, 有釉砖抗釉裂性, 耐污染性, 抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类), 放射性	合格	/	/	≥22	32.0	≥20	30	≤1.0	0.2	≤1.3	0.3
9	陶瓷砖	贵州福美林陶瓷有限公司	黔东南州凯里市碧波工业园建材产业园内	600×600×9.6 (mm)	/	2021-09-18	尺寸, 吸水率, 破坏强度, 断裂模数, 有釉砖抗釉裂性, 耐污染性, 抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类), 放射性	合格	/	/	≥30	31.0	≥27	29	≤1.0	0.2	≤1.3	0.2
10	陶瓷砖	贵州皇冠陶瓷科技有限公司	黔南州贵定县昌明经济开发区闽商产业园	300×600 (mm)	/	2021-09-17	尺寸, 吸水率, 破坏强度, 断裂模数, 有釉砖抗釉裂性, 耐污染性, 抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类), 放射性	合格	/	/	≥15	19.0	≥12	17	≤1.0	0.2	≤1.3	0.3