

贵州省市场监管局2024年流通领域陶瓷砖产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	大理石瓷砖	都匀市兴辉建材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市沙包堡街道金恒星建材城仓储区23.24.25.26号	/	佛山市益大利建材有限公司	佛山市禅城区南庄吉利村委会“废水塘”二楼（自编号A201号）	附录H 800×400×7.4（mm）	2024-05-04	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
2	陶瓷砖	都匀市兴辉建材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市沙包堡街道金恒星建材城仓储区23.24.25.26号	/	广东豪臣陶瓷有限公司	佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶南路五座1号一楼	附录G 800×800×10.0（mm）	2023-08-08	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
3	釉面砖	福泉市发心建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处麒龙美家居10号楼	/	广东东鹏控股股份有限公司	清远市高新技术开发区陶瓷工业城内	（ 600×300×9.5）mm	2020-04-05	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
4	陶瓷砖	播州区龙坑卢昌明建材城	播州区龙坑街道谢家社区九鼎国际建材城C区77-80号	比卡拉	广东百强陶瓷有限公司	恩平市沙湖镇蒲桥陶瓷城2号地	附录H （ 800×400×7.7）mm	2023-07-27	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
5	陶瓷砖	贵州省遵义市博乔商贸有限责任公司	贵州省遵义市红花岗区南关街道红星美凯龙一楼10203-T8-170454	简一	清远市简一陶瓷有限公司	广东省清远市飞来峡镇升平工业园	附录G （ 600×600×10）mm	2020-12-18	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
6	陶瓷砖	贵州省遵义市博乔商贸有限责任公司	贵州省遵义市红花岗区南关街道红星美凯龙一楼10203-T8-170454	欧文莱	广东欧文莱陶瓷有限公司	佛山市三水区西南街河口左田	附录G （600×600）mm	2021-01-11	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
7	防滑通体大理石（陶瓷砖）	黔西县冬萍建材销售部	黔西县杜鵑办事处牌庄社区五里牌停车场内	/	佛山市米兰诺陶瓷有限公司	佛山市禅城区玉带大厦清晖阁602房	附录H （ 800×800×10.5）mm	2023-12-10	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
8	伊莉莎白瓷砖（陶瓷砖）	毕节金海湖新区梨树镇顺兴建材经营部	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇二堡村	/	佛山市伊莉莎白陶瓷有限公司	广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭	附录G （ 750×1500×9.8）mm	2023-06-23	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
9	蒙娜丽莎瓷砖	江口县蒙娜丽莎国际风尚馆	江口县双江街道梵景名苑A区A1栋商住楼一楼门面1、2号门面	图形文字	高安市蒙娜丽莎新材料有限公司	江西省宜春市高安市独城镇省建筑陶瓷产业基地	附录H （ 600×1200×9）mm	2023-11-19	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	防脱落.通体大理石	凯里市凯鑫联发建材经营部	凯里市华亿国际商贸城C区1号仓库	图形	佛山市金缕玉陶瓷有限公司	佛山市南庄大道中80号	附录H (400×800×7.4) mm	2023-11-07	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
11	仿古砖	玉屏县祥燕陶瓷店	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪街道办事处康华花园兰苑10栋7-8-9号门面	冠珠瓷砖	江西新明珠建材有限公司	江西省高安市八景镇(中国建筑陶瓷产业基地)	附录A 400×800×8.0(mm)	2023-10-14	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
12	T形背扣1:1复刻大理石	铜仁市耀森建材有限公司	贵州省铜仁市碧江区市中锦江办事处茅溪四位一体修配城茅溪瓷砖建材批发城路口门面	卡迪拉克	佛山市卡迪娜克陶瓷有限公司	佛山市禅城区南庄镇季华西路133号	附录H (400×800×7.5) mm	2024-05-10	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
13	天玑臻石(陶瓷砖)	六枝特区盛泽建材经营部(个体工商户)	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道建设南路中段金凤凰一楼	/	新明珠集团股份有限公司	佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶博大道18号一楼	800×400×8.0 mm(工作尺寸)	2024-06-12	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
14	瓷抛砖	贵州祺泉装饰材料销售有限公司	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号(贵州西南家居装饰博览城建材区陶瓷馆一楼B-19、20号)	图形商标	恩平市新锦成陶瓷有限公司	广东省恩平市沙湖镇蒲桥工业区3号	附录G (800×800×12.1) mm	2017-01-09	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
15	大角鹿大理石瓷砖	贵州嘉惠贸易有限公司	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号(贵州西南国际家居城陶瓷馆一楼B1-15号)	图形商标	佛山市大角鹿大理石瓷砖有限公司	广东省佛山市南海西樵联新工业区	附录H (400×800×7.48) mm	2024-05-11	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
16	冠珠瓷砖(天玑臻石)	白云区冠瓷建材经营部	贵州省贵阳市白云区泉湖街道云峰大道218号贵州西南国际家居装饰博览城建材区国陶馆A-11号1	图形商标	新明珠(广东)新材料有限公司	广东肇庆市高要区禄步镇白土一、二村	工作尺寸 (800×400×8.0) mm	2023-07-17	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	通体中板大理石	兴义市顺宏陶瓷批发部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾瓷砖市场5栋5-8号	锦瑞	佛山市诚信泰陶瓷有限公司	佛山市禅城区绿景二路38号五座702房之八	附录H (400×800×7.4)mm	2022-09-15	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
18	(湖景湾瓷砖·岩板)陶瓷砖	大方县兄弟湖景湾陶瓷店	大方县红旗街道办事处石关村四组	图形商标	佛山市瓷语建材有限公司	佛山市南海区狮山镇小塘五星村民居委会(土名:坑深西)地段车间之八	附录G (750×1500×10.3)mm	2024-04-14	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
19	马可波罗磁砖	黎平县马可波罗磁砖营销中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇贡院社区黎平大酒店旁边	图形商标	马可波罗控股股份有限公司	广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号	附录H (399×800×7.8)mm	2023-05-08	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
20	马可波罗磁砖	黎平县马可波罗磁砖营销中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇贡院社区黎平大酒店旁边	图形商标	广东唯美陶瓷有限公司	东莞市高埗镇塘厦村	附录H (600×600×9)mm	2020-11-09	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
21	诺尔丹瓷砖	镇宁自治县小琴新中源瓷砖店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道城南村八角岩	图形	佛山市兴博翱陶瓷有限公司	佛山市禅城区石湾镇街道汾江南路3号一座903室A3	附录H (600×600×9.0)mm	2022-11-11	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
22	陶瓷砖	安顺市西秀区广福建材经营部	贵州省安顺市西秀区新安街道两六路嘉和建材城三期A33栋后排新建仓库	/	佛山市海美斯陶瓷科技有限公司	佛山市禅城区魁奇西路“宝利莱陶机城”B座二层19号(住所申报)	附录H (800×400)mm	2023-11-29	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
23	通体中板	盘州市辉远陶瓷批发部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道翠屏居委会四组	/	佛山市尼米奥陶瓷有限公司	佛山市禅城区江湾一路弼唐东二街12号二楼2号A207室09号	附录H 400x800x7.8(mm)	2024-05-13	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
24	轻奢·艺术砖	兴仁市邱艺饰家装饰建材供应链(个体工商户)	兴仁市东湖街道办事处盛丰国际商贸城C16栋一楼1-3号	诗丹磁砖	佛山兴博翱陶瓷有限公司	佛山市禅城区石湾镇街道汾江南路3号一座903室A3	附录H 400mm×800mm×7.8mm	2023-11-02	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
25	耐磨防滑大理石	兴仁市邱艺饰家装饰建材供应链(个体工商户)	兴仁市东湖街道办事处盛丰国际商贸城C16栋一楼1-3号	铭裕	佛山市顶誉建材有限公司	广东省云浮市郁南县南江口镇杨梅塘开发区	附录G 800mm×800mm×10.1	2024-04-21	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
26	百特陶瓷·岩板	贵阳南明立宏源建材有限公司	贵阳市南明区富源南路1号6栋4号(二戈寨社区)	图形	广东百特陶瓷有限公司	佛山市高明区明城镇合和大道明城镇路段33号办公楼一楼A区	附录G (1200×600×10.3)mm	2022-09-30	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	大理石瓷砖	贵阳南明立宏源建材有限公司	贵阳市南明区富源南路1号6栋4号（二戈寨社区）	图形	佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司	广东省佛山市高明沧江工业园明城工业园	附录G （ 800×800× 11）mm	2018-10-27	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域建筑用石材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	中山青（天然花岗岩建筑板材）	平塘县柏林石材销售店	平阳县金盆街道丰业大街5栋底商业层5号	/	福建省福州市兴磊石材有限公司	福建省福州市长乐区古槐镇青山村楼下475号	600×300×17（mm）	2024-06-13	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
2	中山青（天然花岗岩建筑板材）	平塘县柏林石材销售店	平阳县金盆街道丰业大街5栋底商业层5号	/	福建省福州市兴磊石材有限公司	福建省福州市长乐区古槐镇青山村楼下475号	600×300×20（mm）	2024-06-13	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
3	天然花岗岩建筑板材	贵州都匀好福莱建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖街道绿荫湖办事处	/	淑浦县华大石材开发有限公司	淑浦县黄毛园镇凤元村一组	2300×650×15（mm）	2024-06-08	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
4	天然花岗岩建筑板材	贵州博奇睿石材有限公司	贵州省遵义市南部新区龙坑街道办事处谢家坝社区和平大道西	/	湖北正鑫石材有限公司	湖北省黄冈市麻城市南湖办事处中部石材产业园	600×300×46（mm）	/	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
5	天然花岗岩建筑板材	贵州博奇睿石材有限公司	贵州省遵义市南部新区龙坑街道办事处谢家坝社区和平大道西	/	湖北正鑫石材有限公司	湖北省黄冈市麻城市南湖办事处中部石材产业园	600×300×23（mm）	/	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
6	花岗岩芝麻灰（天然花岗岩建筑板）	毕节市试验建材有限公司	贵州省毕节市七星关区长春堡镇黔西北石材园7号厂房	/	罗源县方圆石材有限公司	罗源县西兰乡当厝村	600×300×25（mm）	2024-06-07	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
7	天然花岗岩建筑板材	安龙县金州石材加工厂一分厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处大坪社区	/	镇宁自治县黔宁石材厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县代家村	18（mm）厚	2024-07-05	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
8	天然大理石建筑板材	安龙县金州石材加工厂一分厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处大坪社区	/	安龙县笃山合兴建筑材料厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县笃山乡小	18（mm）厚	2024-07-05	耐磨度,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
9	天然花岗岩建筑板材	都匀市裕发石材经营部	黔南州都匀市广惠办事处剑江北路81号云都广场SC-6组团1层	/	湖南世豪石材有限公司	岳阳县公田镇飞云村羊楼片王山组	600×300×20（mm）	2024-05-14	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
10	天然花岗岩建筑板材	盘州市艺磊石材有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道风鸣中路159号	/	桂林市龙胜县闽辉石材有限责任公司	广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县伟江乡布弄村布弄组、花	30mm（厚）	2024-07-08	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
11	芝麻灰（天然花岗岩建筑板材）	六枝特区搏顺石材经营部	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道六枝东站国际建材城10-1-	/	桂林市资源县紫东来石材有限公司	广西壮族自治区桂林市资源县城北新区丹霞十巷	600×300×15（mm）	2024-06-28	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
12	曜纹黑(花岗岩)石材	凯里磊源石材经营部	贵州省黔东南州凯里市二龙路187-2	/	贵州盛泰矿业有限公司	贵州省锦屏县固本乡东庄村	600×300×30（mm）	/	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	天然花岗石建筑板材(白麻)	凯里市东南石材经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市二龙石材综合市场C栋1-3	/	随州华晨石业有限公司	随县吴山镇闽商工业园（邱河村七组）	600×300×28（mm）	/	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
14	(芝麻白)天然花岗石建筑板材	六盘水东升石材有限责任公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红山大道鑫刚源石材	/	全州县山奇石业有限公司	全州县大西江镇文家村委火烧桥村（全大公路西	300×600×25（mm）	2024-07-01	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
15	云朵拉灰（天然大理石建筑板	金沙县诺岩岩板石材定制中心	金沙县民兴街道金槐社区义乌城14栋108号门面	/	贵州仕宇商贸有限公司	金沙县经济开发区玉山路中段大自然磁业有限公司	600×300×18（mm）	2024-06-20	耐磨度,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
16	雪冰花（天然花岗石建筑板材）	大方县闽虹橱柜加工厂	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处石关村二组	/	淑浦县华大石材开发有限公司	淑浦县黄毛园镇凤元村一组	630×300×15（mm）	2024-06-23	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
17	黑白根（天然大理石建筑板材）	黔西市财源石材厂	黔西市杜鹃街道牌庄社区七组126号	/	桂林正达石材	/	300×600×18（mm）	2023-04-11	耐磨度,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
18	天然花岗石建筑板材	贵州霆烨石材有限公司	贵州省遵义市红花岗区遵义钛厂建材市场D-C-16#至D-C-	/	淑浦县恒盛石业有限公司	湖南省怀化市淑浦县黄茅园镇爱家村	600×300×18（mm）	2024-04-10	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
19	天然花岗石建筑板材	贵州霆烨石材有限公司	贵州省遵义市红花岗区遵义钛厂建材市场D-C-16#至D-C-	/	淑浦县兴盛石材有限责任公司	淑浦县葛竹坪镇福江村	600×300×23（mm）	2024-03-14	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
20	天然大理石建筑板材	贵阳小河瑞丰石材经营部	贵州省贵阳市经济技术开发区小河区平桥综合建材市场城D-3	/	云浮市皆宝石材有限公司	全州县大西江镇文家村委火烧桥村（全大公路西	600×300×18（mm）	2019-05-28	耐磨度,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
21	天然大理石建筑板材	贵州通用安盈石材有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区中曹路97号威龙石材城A区2号门	/	云浮市河口力嘉石业有限公司	云浮市云城区河口街道办初城工业西区西一路（即	600×300×18（mm）	2023-04-12	耐磨度,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
22	天然花岗石建筑板材	贵阳小河瑞丰石材经营部	贵州省贵阳市经济技术开发区小河区平桥综合建材市场城D-3	/	衡阳县井头镇磊鑫石材厂	衡阳县井头镇东山村坳背组	600×300×50（mm）	2023-03-12	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
23	天然花岗石建筑板材	贵州闽贵鑫磊建材有限公司	贵州省贵阳市南明区中曹司街道花溪大道中段99号	/	湖北省麻城市宏辉石材厂	/	50（mm）厚	2023-04-14	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
24	天然花岗石建筑板材	南明区泓泰石材经营部	贵州省贵阳市南明区花果园街道彭家湾花果园项目F区第6栋1	/	淑浦县宏磊石材有限公司	淑浦县葛竹坪镇旗形村沙洲组	600×600×25（mm）	2023-09-13	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
25	天然花岗石建筑板材	西秀区鸿盛石材经营部	贵州省安顺市西秀区新安街道两六路两侧安顺嘉和五金建材城	/	广西资源县紫煜石材开发有限公司	资源县资源镇晓锦村下锦	厚度30mm	2024-07-29	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
26	天然花岗石建筑板材	西秀区鸿盛石材经营部	贵州省安顺市西秀区新安街道两六路两侧安顺嘉和五金建材城	/	广西资源县紫煜石材开发有限公司	资源县资源镇晓锦村下锦	600×300×15（mm）	2024-07-29	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	天然花岗石 建筑板材	安顺市徐显刚 石材经营部	贵州省安顺市西秀区 东关街道大水沟钢材 市场内附35号厂房	/	广西资源佳盛 石材开发有限 公司	资源县资源镇晓 锦村青背31队89 号	500×475 ×15 (mm)	2024-07- 24	放射性,耐磨性,体积密 度,弯曲强度,吸水率, 压缩强度	未发现 不合格	/	/	
28	天然花岗石 建筑板材 (中国黑)	贵州通贵万福 石业有限公司	贵州省贵阳市白云区 艳山红镇云环路大山 洞村	/	广西资源佳盛 石材开发有限 公司	资源县资源镇晓 锦村青背31队89 号	300×600 ×15 (mm)	2024-08- 07	放射性,耐磨性,体积密 度,弯曲强度,吸水率, 压缩强度	未发现 不合格	/	/	
29	天然花岗石 建筑板材 (浪花白)	贵州通贵万福 石业有限公司	贵州省贵阳市白云区 艳山红镇云环路大山 洞村	/	广西资源佳盛 石材开发有限 公司	资源县资源镇晓 锦村青背31队89 号	300×600 ×15 (mm)	2024-08- 07	放射性,耐磨性,体积密 度,弯曲强度,吸水率, 压缩强度	未发现 不合格	/	/	
30	芝麻黑花岗 岩	凯里市凯福石 材经营部	贵州省黔东南州凯里 市二龙路187-1	/	溆浦县恒盛石 业有限公司	湖南省怀化市溆 浦县黄茅园镇爱 家村	600×300 ×25 (mm)	2024-01- 24	放射性,耐磨性,体积密 度,弯曲强度,吸水率, 压缩强度	未发现 不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域陶瓷坐便器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	坐便器	都匀市尚豪建材店	贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处毛尖大道81号金恒星建材城1栋68、69号商铺	东姿	广东东姿卫浴科技有限公司	潮州市潮安区古巷镇古一村古一工业区	6621-300	2023-09-07	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
2	连体坐便器	福泉市元家居建材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处麒龙美家居10号楼10-1-1至10-1-2号门面	JOMOO	九牧厨卫股份有限公司	福建省南安经济开发区九牧工业园	11195-2-2-M	2023-06-07	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
3	坐便器	播州区龙坑哈都卫浴经营部	播州区龙坑街道谢家社区九鼎国际建材城C区12号	JOMOO	九牧厨卫股份有限公司	福建省南安经济开发区九牧工业园	11252-2-2/31KA-1	/	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
4	坐便器	播州区龙坑哈都卫浴经营部	播州区龙坑街道谢家社区九鼎国际建材城C区12号	JOMOO	九牧厨卫股份有限公司	福建省南安经济开发区九牧工业园	11306-2-1/31KA-2	/	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
5	坐便器	遵义众信天成商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道潘欣路99-101号	JOMOO	九牧厨卫股份有限公司	福建省南安经济开发区九牧工业园	11409-2-1/31K-1	2023-08-17	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
6	卫生陶瓷 (连体坐便器)	凯里市凯鑫联发建材经营部	凯里市华亿国际商贸城C区1号仓库	JOYOU	中宇厨卫股份有限公司	福建省南安市仓苍镇中宇工业园	740×387×415×68.5mm(JY60203)	2023-11-07	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
7	坐便器	铜仁市耀森建材有限公司	贵州省铜仁市碧江区市巾锦江办事处茅溪四位一体修配城茅溪瓷砖建材批发城路口门面	/	潮州路高科技有限公司	广东省潮州市潮安区古巷镇古巷五村福水路里西片自编5号综合楼3楼301室(仅限	6602	/	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
8	卫生陶瓷 (坐便器)	榕江县峰华建材经营部(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县城北新区君临府2栋7、8号门面	TongGou 统购	泉州统购厨卫有限公司	福建省泉州市南安东田镇东田村翁厝后对面169号	1030	/	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
9	连体坐便器	黔西南州兴义市千科厨卫经营部	黔西南州兴义市木贾办东贡社区木贾财通建材市场A区9栋2号	/	潮州市潮安区登塘镇耐美迪陶瓷厂	广东省潮州市潮安区登塘工业区	822	2023-02-18	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
10	坐便器	黔西南州兴义市千科厨卫经营部	黔西南州兴义市木贾办东贡社区木贾财通建材市场A区9栋2号	/	四川金辉卫浴洁具有限公司	夹江县吴场镇杨村村3社(乐山市夹江高端陶瓷产业园区内)	8018	2024-02-23	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
11	连体坐便器	白云区薛天厨卫经营部	贵州省贵阳市白云区泉湖街道云峰大道218号贵州西南国际家居装饰博览城建材区国陶馆C-48号	图形商标	佛山市法恩洁具有限公司	佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区白云区	FB16198-M	2024-03-01	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
12	连体坐便器	白云区恒洁卫浴经营部	贵州省贵阳市白云区泉湖街道云峰大道	文字商标	佛山市恒洁卫浴有限公司	佛山市三水区乐平镇中心科技工业区A区28号	HC0172PT/地排305	2019-07-10	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	连体坐便器	纳雍县泓鑫水暖经营部	贵州省毕节市纳雍县文昌街道文昌社区温州商贸城11栋18-20号、4号门面	/	佛山市恒洁卫浴有限公司	佛山市三水区乐平镇中心科技工业区	HC0275PT	2024-03-03	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
14	C28 无唇带顶置过滤超漩虹吸式坐便器 300 坑距	贵州希箭智能家居有限公司	贵州省贵阳市南明区小车河街道花果园彭家湾花果园项目 M 区第3栋(3)1单元29层5号(小车河办事处]	/	湖南希箭智能家居有限公司	长沙市岳麓区文轩路27号麓谷企业广场F4栋18楼	PMT-C028M	2023-09-19	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
15	连体坐便器	织金县潘鑫五金建材批发部	贵州省毕节市织金县绮陌街道金玉龙城6栋18号门面	/	佛山市法恩洁具有限公司	佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区	FB16206M	2023-08-10	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
16	陶瓷坐便器	镇宁自治县荣坤建材经营部	贵州省安顺市镇宁自治县宁西街道中联万国2栋二层2-3、4、25、26号	图形	申旺卫浴科技有限公司	福建省泉州市南安市溪美街道贵峰工业区	SW601182	2023-07-29	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
17	连体坐便器(陶瓷坐便器)	铜仁市万山区杜高卫浴经营店	贵州省铜仁市万山区仁山街道西南商贸城一组团7栋1-13号门面	图形加文字	潮州市潮安区邦洁卫浴有限责任公司	广东省潮州市潮安区古巷镇古巷四村水白工业区东龙片马德利陶瓷厂隔壁	GB 6952 CZ-3111AP-300	2021-07-29	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
18	连体坐便器	白云区兰杰建材经营部	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号贵州西南国际家居装饰博览城建材区国际陶瓷馆二楼C-24号	图形	箭牌家居集团股份有限公司	佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座	AG1078-1M	2024-03-29	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
19	连体坐便器	白云区琪牛建材店	贵州省贵阳市白云区艳山红云峰大道218号西南国际家居城建材区国际陶瓷馆二楼C-8-5号	图形	新乐卫浴(佛山)有限公司	广东省佛山市禅城区石湾来长岗新乐卫浴总部大楼	CD178	2023-11-28	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
20	连体坐便器	红果派沃空气能热水器专卖店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道兴华东路14号	图形商标	开平金牌洁具有限公司	广东省开平市水口镇寺前西路198号	RF2160-305	2023-12-06	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
21	卫生陶瓷(座便器)	关岭邹竣销售部(个体工商户)	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城19栋126、127号	图形	广东皇朝卫浴有限公司	潮州市潮安区古巷镇古二村顶洋工业区四横路2号厂房	6606	2023-11-11	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域建筑用轻钢龙骨产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	建筑用轻钢龙骨	红花岗区高从敬五金建材经营部	贵州省遵义市红花岗区舟水桥建材	千龙王	廊坊千龙尚五建材有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇四村南	DV 20×38×0.76	/	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
2	建筑用轻钢龙骨	播州区龙坑浩男建材经营部	播州区龙坑街道谢家社区九鼎建材城C2区3-4号	/	廊坊新岳建材有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇北舍兴村	DV 38×20×0.7	/	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
3	建筑用轻钢龙骨	贵州贾宇建材有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道草海商贸城19幢	泰山	贵州皇冠新型建材有限公司	贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村(黄山路马料河桥北200米)	DV 50×19×0.45	2022-09-18	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
4	轻钢龙骨	赫章洪发建材部	赫章县七家湾街道大营社区	泰山	贵州皇冠新型建材有限公司	贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村(黄山路马料河桥北200米)	DV 20×38×0.7 mm	2024-04-26	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
5	轻钢龙骨	钟山区小彭建材销售部	贵州省六盘水市钟山区人民西路恒丰家具城一楼1号商铺(向	/	文安县荣强龙骨厂	河北省廊坊市文安县新镇镇三村	DC 50×19×0.5	2024-05-15	静载试验	未发现不合格	/	/	
6	轻钢龙骨	钟山开发区兴顺隆装饰材料店	贵州省六盘水市高新区金果建材城A128、A130	/	廊坊嘉瑞金属制品有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇王元子村南	DV 38×20 mm	2024-05-22	静载试验	未发现不合格	/	/	
7	建筑用轻钢龙骨	从江县佳盛装饰材料店	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东南路风情园自	戎盛	廊坊宏兴戎盛建材有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇北舍兴村	DV 32×20×0.8mm	/	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
8	建筑用轻钢龙骨	从江县佳盛装饰材料店	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东南路风情园自	戎盛	廊坊宏兴戎盛建材有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇北舍兴村	DC 50×19×0.5mm	/	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
9	吊顶覆面龙骨	铜仁市碧江区龙记装饰材料店	铜仁市碧江区东太建材市场188号门面	龙牌	北新集团建材股份有限公司	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层	DC 50×19×0.5	/	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
10	承载龙骨	兴义市姐妹装潢建材批发部	兴义市木贾办金裕建材城5栋68号商铺	/	贵州乐马新达装饰材料有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村祥院八组	DV20×38	2023-04-05	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
11	轻钢龙骨	白云区立发建材装饰经营部	贵州省贵阳市白云区艳山红云峰大道218号西南家居城建材区	/	霸州市金众惠五金制品有限公司	河北省廊坊市霸州市霸州镇张各庄村	DV 38×12×0.8	2024-05-21	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
12	轻钢龙骨	白云区杰森源建材经营部	贵州省贵阳市白云区艳山红西南家居城建材区C区一楼1、7号	/	廊坊乾顺建材有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇三村	DC 50×19×0.5	2024-05-18	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	轻钢龙骨	白云区杰森源 建材经营部	贵州省贵阳市白云区 艳山红西南家居城建 材区C区一楼1、7号	/	廊坊乾顺建材 有限公司	河北省廊坊市文安县 新镇镇三村	DV 38×12×0 .9	2024-05- 18	静载试验,双面镀 锌量	未发现 不合格	/	/	
14	建筑用轻钢 龙骨	红花岗区高从 敬五金建材经 营部	贵州省遵义市红花岗 区舟水桥建材	千龙王	廊坊千龙尚五 建材有限公司	河北省廊坊市文安县 新镇镇四村南	DC 60×27×0 .96	/	静载试验,双面镀 锌量	未发现 不合格	/	/	
15	建筑用轻钢 龙骨	贵州致信合诚 建材有限公司	贵州省黔南州都匀市 毛尖大道81号金恒星 建材城6栋27、28号	/	贵州皇冠新型 建材有限公司	贵州省毕节市金沙县 西洛乡金槐村(黄山路 马料河桥北200米)	DC50×18 ×0.5	2024-05- 17	静载试验,双面镀 锌量	未发现 不合格	/	/	
16	建筑用轻钢 龙骨	贵州致信合诚 建材有限公司	贵州省黔南州都匀市 毛尖大道81号金恒星 建材城6栋27、28号	/	贵州皇冠新型 建材有限公司	贵州省毕节市金沙县 西洛乡金槐村(黄山路 马料河桥北200米)	DV20×37 ×0.8	2024-05- 24	静载试验,双面镀 锌量	未发现 不合格	/	/	
17	建筑用轻钢 龙骨	贵州好料建材 有限公司	贵州省安顺市西秀区 新安街道两六路安顺 建材城二区第10栋1	/	贵州乐马新达 装饰材料有限公司	贵州省贵阳市花溪区 孟关乡改毛村祥院八 组	DV 28卡式 主骨	2024-05- 02	静载试验,双面镀 锌量	未发现 不合格	/	/	
18	建筑用轻钢 龙骨	贵州好料建材 有限公司	贵州省安顺市西秀区 新安街道两六路安顺 建材城二区第10栋1	/	贵州乐马新达 装饰材料有限公司	贵州省贵阳市花溪区 孟关乡改毛村祥院八 组	DC 50×17	2024-05- 15	静载试验,双面镀 锌量	未发现 不合格	/	/	
19	建筑用轻钢 龙骨(覆面 龙骨)	贵州鑫利宏建 材有限责任公 司	贵州省贵阳市观山湖 区宾阳街道宾阳大道 西侧,环城高速东侧 贵阳西南国际商贸城 一期地面工程第6栋B	/	廊坊新岳建材 有限公司	河北省廊坊市文安县 新镇镇北舍兴村	DC 50×19×0 .5×2800 mm	2022-10- 15	静载试验	未发现 不合格	/	/	
20	覆面龙骨	兴义市姐妹装 潢建材批发部	兴义市木贾办金裕建 材城5栋68号商铺	/	贵州乐马新达 装饰材料有限公司	贵州省贵阳市花溪区 孟关乡改毛村祥院八 组	DC50×19	2023-04- 05	静载试验,双面镀 锌量	未发现 不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域铝合金建筑型材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电泳涂漆型材	七星关区润博门窗加工店	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城37栋九街116-118号商铺	/	贵州正合可来金科技有限责任公司	贵州省遵义市播州区	6063 T5	2023-09-28	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
2	喷粉型材	七星关区润博门窗加工店	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城37栋九街116-118号商铺	/	贵州正合可来金科技有限责任公司	贵州省遵义市播州区	6063 T5	2023-10-05	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
3	砖石压线 (喷粉型材)	六盘水高新区振阳门窗加工厂	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区红桥东路63号大方印务有限公司内1号门面	/	贵州国潮优品贸易有限公司	贵州省六盘水市水城区老鹰山街道水城经济开发区开发大道百川门窗厂房(后段厂房)	6063 T5 壁厚1.0mm (砖石压线)	2024-03-19	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
4	半隐框(喷粉型材)	六盘水高新区振阳门窗加工厂	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区红桥东路63号大方印务有限公司内1号门面	/	贵州国潮优品贸易有限公司	贵州省六盘水市水城区老鹰山街道水城经济开发区开发大道百川门窗厂房(后段厂房)	6063 T5 壁厚1.1mm (半隐框)	2024-05-28	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
5	单玻下方 (喷粉型材)	罗甸县冠瑄门窗店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇际恒五金建材城44栋1-7、8、9号	/	贵州建镁特铝业有限公司	遵义市南白镇铝业大道1号	6063 T5 壁厚1.0mm 壁厚等级:普通级	2023-12-10	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
6	下滑(喷粉型材)	平塘县伟昌门窗加工店	平塘县金盆街道电子物流城11-1-2号	/	湖北亮大智能科技有限公司	湖北省荆州市监利市湖北华中生态铝示范产业园	6063 T5 壁厚1.2mm 壁厚等级:普通级(下滑)	2024-05-10	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
7	粉末喷涂型材	贵阳花溪鑫亿建材经营部	贵阳市花溪区石板镇羊龙村亿隆装饰建材城E2-15号	/	重庆乐俊铝业有限公司	重庆市江津区德感工业园德园路399号	6063 T5 壁厚2.0mm 膜厚级别I级	2024-05-23	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
8	喷粉型材	贵州省凤鸣祥铝业有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高跨路450号贵州高新中小企业创新园厂房B6栋6号	图形	广东凤铝铝业有限公司	佛山市禅城区季华五路45号五层之一	6063 T5 40×40×1.2 膜层级别I级 膜层代	2023-09-17	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
9	单玻光企	紫云县忠义塑刚门窗、不锈钢加工中心	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县东阳新城6-1-13-14-15号	/	湖北亮大智能科技有限公司	湖北省荆州市监利市湖北华中生态铝示范产业园	6063 T5 壁厚1.2 SM-7206-1.2	2024-05-03	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
10	单玻光企	安顺市平坝区宏盛建材贸易有限公司	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道办事处昌兴大道马田加油站旁	/	贵州兴晟铝业科技有限公司	贵州省兴仁市巴铃镇重工业园区	6063 T5 厚度1.2mm	2024-04-21	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
11	凤铝铝材 (电泳涂漆型材)	贵州途鸿建筑工程有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区遵义西南钢材机电城河东A区8-1-6号	图形	广东凤铝铝业有限公司	广东省佛山市三水河口民营开发区	合金状态:6063 T5 膜层代号:EB16 膜层性能:II级	2019-08-22	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
12	伟业牌铝材 (喷粉型材)	贵州航成商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区遵义电子商务城A2栋1016号	图形加文字	广东伟业铝厂集团有限公司	广东省佛山市南海区狮山镇虹岭四路一号	合金状态:6063 T5	2024-01-05	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	粉末喷涂型 材	凯里市洋光铝材店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城东建材市场10栋A-1号	/	重庆乐俊铝业有限公司	重庆市江津区德感工业园德园路399号	76×44B YL-A001灰 6063 T5 壁厚1.2mm 膜厚级别I级	2024-05-15	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
14	广昆铝材 (喷粉型材)	铜仁市万山区浙升铝材经营部	贵州省铜仁市万山区丹都办事处楚溪大道西南国际商贸城65栋负1层6号	/	佛山市广昆铝业有限公司	广东省佛山市南海区大沥镇太平白界西工业区25号	6063 T5 1.2mm	2023-11-02	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
15	凤铝铝材· 家装门窗 (喷粉型材)	松桃凤铝铝材店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼泉镇公园路227号	图形加文字	广东凤铝铝业有限公司	广东省佛山市三水河口民营开发区	合金状态:6063 T5 膜层代号:GA40 膜层性能级别:I级 公称壁厚:1.25mm	2024-01-06	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
16	外框(隔热 型材)	天柱县暮森格雅门窗店	天柱县联山街道金凤大道滨江花园东区1栋1层16-17号门面	图形	湖南千源铝业有限公司	湖南怀化高新区	6063 T5 GL10801 壁厚1.4mm	2020-09-04	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
17	喷粉型材	贵州双赢巨顺建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇羊龙村贵州金石亿隆置业有限公司H1栋01 02 03号	/	广东坚美铝型材厂(集团)有限公司	佛山市南海区大沥凤池工业区	6063 T5 2mm高精级膜层性能价格I级 膜层代码GA40	2023-07-30	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
18	喷粉型材	贵州双赢巨顺建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇羊龙村贵州金石亿隆置业有限公司H1栋01 02 03号	/	广东坚美铝型材厂(集团)有限公司	佛山市南海区大沥凤池工业区	6063 T5 2.5mm高精级 膜层性能级别I级膜层代码GA40	2024-04-19	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域安全网产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	安全网	威宁县诚研五金经营部	威宁县五里岗街道环城路五金机电城	聚阔	惠民县聚阔化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园	密目式阻燃安全网A级	/	断裂强力×断裂伸长,开眼环扣强力,耐冲击性能,耐贯穿性能,梯形法撕裂强力,阻燃性	未发现不合格	/	/	
2	密目式安全网	瓮安县湘云五金电动工具店	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处麒龙城市广场A区第11幢1-4号	鲁鹏	山东滨州鲁鹏化纤制品有限公司	惠民县姜楼镇工业园区	ML-1.8×6.0m±5cm	/	断裂强力×断裂伸长,开眼环扣强力,耐冲击性能,耐贯穿性能,梯形法撕裂强力,阻燃性	不合格	断裂强力×断裂伸长:长方向:5kN·mm,宽方向:6kN·mm	断裂强力×断裂伸长: B级≥50kN·mm	涉嫌假冒
											耐贯穿性能:网体被贯穿	耐贯穿性能:不应被贯穿或出现明显损伤	
											耐冲击性能:边绳破断,网体沿边绳撕裂	耐冲击性能:边绳不应破断且网体撕裂形成的孔洞不应大于(200×50)mm	
3	安全网	贵州信赢顺和商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期商铺4号广场C区1层104号	惠翔	滨州市惠翔绳网有限公司	山东省惠民县姜楼镇工业园	ML1.8×6.0m A级	2024-05-02	断裂强力×断裂伸长,开眼环扣强力,耐冲击性能,耐贯穿性能,梯形法撕裂强力,阻燃性	未发现不合格	/	/	
4	安全网	红花岗区荣良劳保用品经营部	遵义国际商贸城二区负一楼20090号	图形商标	滨州市杰坤工贸有限公司	滨州市惠民县姜楼镇季庄村	ML-1.8×6m B级	/	断裂强力×断裂伸长,开眼环扣强力,耐冲击性能,耐贯穿性能,梯形法撕裂强力,阻燃性	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域安全带产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	安全带	威宁县诚研五金经营部	威宁县五里岗街道环城路五金机电城	鲁惠信达	山东惠民志达化纤制品有限公司	山东省滨州市惠民县姜楼镇	区域限制类(Q-Y)	2024-03-15	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	未发现不合格	/	/	
2	安全带	安顺开发区安沐天达建材经营部	贵州省安顺开发区天晟国际商贸城A区1幢1层113号商铺	昕亿丰	滨州市茂康化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县李庄镇	区域限制	2023-12-10	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	不合格	安全带性能要求:加荷载至12.1kN时安全绳断裂	安全带性能要求:(1)区域限制安全带各零部件应承受相应的测试载荷;(2)带扣不应松脱,模拟人不应与系带滑脱;(3)系带不应出现明显的不对称滑移;(4)连接器不应打开,零部件不应断裂;(5)织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于25mm。	涉嫌假冒
											安全带金属零部件耐腐蚀性能:出现可见红锈	安全带金属零部件耐腐蚀性能:不应出现可见红锈	
3	安全带	兴义市鑫顺筛网经营部	贵州省黔西南州兴义市桔山办浙兴商贸城8号馆3栋119号	惠博	山东博伟化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县姜楼镇陈大卦村	区域限制类(Q-Y)	/	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	不合格	安全带金属零部件耐腐蚀性能:出现可见红锈	安全带金属零部件耐腐蚀性能:不应出现可见红锈	
4	安全带	盘州市翰林街道权江劳保用品店	六盘水市盘州市翰林街道干沟桥银杏大道自建房门面	图形商标	山东滨州市颀达化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县胡集镇八沟张村	区域限制(Q-Y)	/	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	不合格	安全带金属零部件耐腐蚀性能:出现可见红锈	安全带金属零部件耐腐蚀性能:不应出现可见红锈	涉嫌假冒
5	新国标欧式安全带	凯里市佳盛工矿物资机电商行	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市鸭塘街道贵州省黔东南州凯里市凯开大道73号农机五金	祥亮	山东滨州祥亮化纤制品有限公司	惠民县姜楼镇工贸园区220国道南侧	区域限制类(Q-Y)	2024-04-08	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	不合格	安全带金属零部件耐腐蚀性能:出现可见红锈	安全带金属零部件耐腐蚀性能:不应出现可见红锈	涉嫌假冒
6	安全带	瓮安县舍得劳保用品经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处金龙社区锦美熙御印象A9-1-4号	晟创	滨州万博化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县李庄镇崔东村	区域限制一般型(Q-Y)	/	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	不合格	安全带金属零部件耐腐蚀性能:出现可见红锈	安全带金属零部件耐腐蚀性能:不应出现可见红锈	
7	安全带	云岩区明盛泰物资经营部(个体工商户)	贵州省贵阳市云岩区金关街道金关钢材市场E区40号门面	昕亿丰	滨州市茂康化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县李庄镇南北李村	坠落悬挂类(一般型)	/	安全带金属零部件耐腐蚀性能,系带静态强度,坠落悬挂用安全带性能要求	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	安全带	贵州和谐众物资有限公司	贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期地面工程第4幢A单元1层28号	龙昕安	山东龙昕安化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县姜楼镇解陈路西侧（220国道南1公里）	区域限制型（Q-Y）	/	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	不合格	安全带性能要求：加荷载至 10.1kN 时安全绳断裂	安全带性能要求：（1）区域限制安全带各零部件应承受相应的测试载荷；（2）带扣不应松脱，模拟人不应与系带滑脱；（3）系带不应出现明显的不对称滑移；（4）连接器不应打开，零部件不应断裂；（5）织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于25mm。	
											安全带金属零部件耐腐蚀性能：出现可见红锈	安全带金属零部件耐腐蚀性能：不应出现可见红锈	
9	安全带	贵州信赢顺和商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期商铺4号广场C区1层104号	鲁惠信达	山东惠民志达化纤制品有限公司	山东省滨州市惠民县姜楼镇	Z-Y	2024-04-01	安全带金属零部件耐腐蚀性能,系带静态强度,坠落悬挂用安全带性能要求	未发现不合格	/	/	
10	安全带	贵州杰洋建材有限公司	贵州省遵义市红花岗区南关街道遵义国际商贸城思达一期展示中心一楼4号门面	图形商标（颢达化纤）	滨州市颢达化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县李庄镇工业园区	坠落悬挂类（Z-Y）	2023-09-03	安全带金属零部件耐腐蚀性能,系带静态强度,坠落悬挂用安全带性能要求	未发现不合格	/	/	
11	安全带	铜仁市碧江区豪达五金机电设备商行	贵州省铜仁市碧江区五金机电城	兴惠	经济开发区锦鑫旺劳保用品批发部	湖南省怀化市经开区机电市场15栋A面106号	Q-Y	/	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	不合格	安全带金属零部件耐腐蚀性能：出现可见红锈	安全带金属零部件耐腐蚀性能：不应出现可见红锈	

贵州省市场监管局2024年流通领域安全帽产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	安全帽	江口县八闽大地五金机电商行	贵州省铜仁市江口县双江街道梵净山路杨澜桥明珠花园1-1号	Dong Cheng	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	T LD JG	/	侧向刚性,冲击吸收性能,垂直间距,电绝缘性能,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
2	安全帽	黔西县中南五金经营部	贵州省黔西市金黔大道同心商贸城家博城27-50号	/	世达工具(上海)有限公司	上海市碧波路177号3楼	普通型P	2023-12-31	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
3	安全帽	普定县昌鑫五金店	普定县定南街道鑫旺社区鑫旺大市场一期A-22栋1层1号商铺	/	广东威武实业有限公司	揭阳市榕城区梅云夏桥工业区	(P)	2024-07-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
4	安全帽	六枝特区军安劳保用品店	贵州省六盘水市六枝特区交通路(兵站旁)	润宝	揭阳市润宝塑胶制品有限公司	揭阳市榕城区梅云揭阳氮肥厂内西侧最后车间	T JG类	2024-04-01	冲击吸收性能,垂直间距,电绝缘性能,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
5	安全帽	兴义市三创劳保用品批发部	兴义市桔山办浙兴商贸博览城8号馆31栋124-324号	建友	揭阳市鸿诚五金电子有限公司	广东省揭阳市揭东区埔田镇溪南山村月山经济联合社村公所后面	普通型(P)	2024-03-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
6	安全帽	凯里市鸿发五金经营部	凯里市凯开大道79号农机五金机电大市场8幢1层22号	荣裕	揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司	揭阳市榕城区梅云夏桥工业区吉荣大道夏桥南侧	普通型	2023-12-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
7	安全帽	凯里市骏达劳保用品批发部	凯里市农机五金机电大市场8栋107-108号门面	荣裕	揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司	揭阳市榕城区梅云夏桥工业区吉荣大道夏桥南侧	电绝缘(TLD JG)	2024-01-01	侧向刚性,冲击吸收性能,垂直间距,电绝缘性能,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
8	安全帽	瓮安县湘云五金电动工具店	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处麒龙城市广场A区第11幢1-4号	恒建	揭阳市揭东区磐东奇雅塑料制品厂	揭阳市揭东区磐东街道城西村工业区	普通型(P类)	2024-05-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
9	安全帽	瓮安县舍得劳保用品经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处金龙社区锦美熙御印	/	揭阳市德胜塑料实业有限公司	揭阳市榕城区梅云伯劳田东工业区	普通型P类	2023-01-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
10	安全帽	贵阳云岩海天劳保用品物资站	贵州省贵阳市云岩区威清门街道三林路58号2层	安鉴	广东榕玉五金塑胶有限公司	揭阳市榕城区梅云仙梅民营科技园紫峰片区	普通型(P类)	2022-05-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
11	安全帽	花溪区顺鑫劳保五金部	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村天利机电市场A2栋楼15号	唐丰	唐山市唐丰工业防护制品有限公司	唐山市丰南区唐坊镇	特殊型侧向刚性(T LD)	2023-04-05	侧向刚性,冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	安全帽	金沙未来万家五金机电有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道玉屏社区开明同心城C区18-1-6	Dong Cheng	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	特殊性能T 侧向刚性LD 电绝缘JG	2022-05-01	侧向刚性,冲击吸收性能,垂直间距,电绝缘性能,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
13	安全帽	红花岗区龙元劳保五金经营部	贵州省遵义市红花岗区国际商贸城二区市场负一层20265、20266号	图形商标(威尔盾)	无锡市威尔盾安全用品有限公司	无锡市锡山区东北塘镇大马巷村	P型	2023-04-28	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
14	安全帽	红花岗区荣良劳保用品经营部	遵义国际商贸城二区负一楼20090号	图形商标(安力)	湖南邵星塑胶电源有限公司	邵阳市火车站乡红旗社区	普通型P	2024-04-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
15	安全帽	铜仁大龙经济开发区铭逸五金经营部	贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇龙凤大道中伟财富二期2号门面	湘安	邯郸冀南新区长安塑料劳保制品有限公司	邯郸冀南新区光禄镇西光禄村南107国道西侧	P型	2021-05-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	不合格	冲击吸收性能(高温(50° C±2° C)预处理):传递到头模的力为11239N,帽壳无碎片脱落,冲击吸收性能(低温(-10° C±2° C)预处理):传递到头模的力为5073N,帽壳有碎片脱落,冲击吸收性能(浸水(水温20° C±2° C)预处理):传递到头模的力为8288N,帽壳无碎片脱落	冲击吸收性能(高温(50° C±2° C)预处理\低温(-10° C±2° C)预处理浸水(水温20° C±2° C)预处理):传递到头模的力不应大于4900N,帽壳不得有碎片脱落	
											耐穿刺性能(低温(-10° C±2° C)预处理):钢锥未接触头模表面,帽壳有碎片脱落	耐穿刺性能(低温(-10° C±2° C)预处理):钢锥不得接触头模表面,帽壳不得有碎片脱落	

贵州省市场监管局2024年流通领域水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	普通硅酸盐水泥	汇川区向召才水泥店	贵州省遵义市汇川区董公寺街道河溪社区川洞居民组5号门面两间（101、102号门面）	海螺牌	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省遵义市汇川区董公寺镇割麻村	P·O 42.5	2024-06-02	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性（代用法）,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬（VI）,细度（45μm方孔筛筛余）,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
2	砌筑水泥	贵州蕊涵瑶浩洁运输有限公司	贵州省六盘水市水城县化乐镇凤凰村	海螺	水城海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省六盘水市水城县老鹰山镇石河村群星组	M 32.5	2024-05-29	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（80μm方孔筛筛余）,终凝时间	未发现不合格	/	/	
3	砌筑水泥	汇川区向召才水泥店	贵州省遵义市汇川区董公寺街道河溪社区川洞居民组5号门面两间（101、102号门面）	海螺牌	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省遵义市汇川区董公寺镇割麻村	M 32.5	2024-05-31	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（80μm方孔筛筛余）,终凝时间	未发现不合格	/	/	
4	砌筑水泥	盘州市荣源货物运输有限公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇坪子村	胜境牌	贵州吴龙胜境建材有限公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村	M 32.5	2024-06-01	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（80μm方孔筛筛余）,终凝时间	未发现不合格	/	/	
5	砌筑水泥	六枝特区廷东商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道云盘村贵烟路矿医下100米	海螺牌	贵州六矿瑞安水泥有限公司	贵州省六盘水市六枝特区木岗镇	M 32.5	2024-06-05	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（80μm方孔筛筛余）,终凝时间	未发现不合格	/	/	
6	砌筑水泥	绥阳县陈仁福水泥销售部	贵州省遵义市绥阳县洋川镇民丰村永兴桥	西部	汇川市汇川区西部水泥有限公司	遵义市汇川区高坪镇金塘村	M 32.5	2024-06-05	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（80μm方孔筛筛余）,终凝时间	未发现不合格	/	/	
7	普通硅酸盐水泥	绥阳县陈仁福水泥销售部	贵州省遵义市绥阳县洋川镇民丰村永兴桥	中绥水泥	国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司	遵义市绥阳县蒲场镇沿河村	P·O 42.5	2024-06-02	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性（代用法）,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬（VI）,细度（45μm方孔筛筛余）,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
8	复合硅酸盐水泥	勇记钢材水泥经营部	峨岭镇官庄坝	梵天金顶	贵州梵净山金顶水泥有限公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县朗溪镇孟关村土地塘	P·C 42.5	2024-05-30	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性（代用法）,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（45μm方孔筛筛余）,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
9	复合硅酸盐水泥	德江县好再来建材贸易有限公司	贵州省铜仁市德江县玉水街道城北新农村187号	桐达	贵州资兆建材有限公司	贵州省德江县共和镇	P·C 42.5	2024-06-06	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性（代用法）,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（45μm方孔筛筛余）,氧化镁,	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	砌筑水泥	沿河沙子街道琦琦副食店	沙子街道永红村	西南	贵州沿河西南水泥有限公司	贵州省沿河土家族自治县淇滩镇彭华村	M 32.5	2024-05-25	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
11	砌筑水泥	贵安新区党武镇黄元珍建材销售店	贵州省贵安新区党武镇当阳村四组	尧柏水泥	贵州麟山水泥有限责任公司	贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	M 32.5	2024-06-14	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
12	普通硅酸盐水泥	贵州祥盛嘉亿贸易有限公司	贵州省贵阳市白云区莲花街217号云城商品A3-1组团1层48号	海螺牌	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇	P-O 42.5	2024-06-14	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
13	普通硅酸盐水泥	修文县袁明友建材店	贵州省贵阳市修文县景阳街道新东路161号	拓达	贵州金久水泥有限公司	贵州省贵阳市修文县久长镇金桥村	P-O 42.5	2024-06-11	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
14	复合硅酸盐水泥	清镇市卫城镇家合水钢直销店	清镇市卫城镇南门村烂田湾	海螺牌	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇	P-C 42.5	2024-06-14	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,	未发现不合格	/	/	
15	砌筑水泥	岑巩县昶通贸易有限公司	岑巩县水尾镇振兴街	红狮	贵州茂鑫水泥有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县水尾镇新场村	M 32.5	2024-06-18	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
16	复合硅酸盐水泥	凯里经济开发区红岩村机制砖厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区经济开发区红岩村新村	险峰	贵州凯里瑞安建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道新苔村	P-C 42.5	2024-06-18	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,	未发现不合格	/	/	
17	砌筑水泥	凯里经济开发区红岩村机制砖厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区经济开发区红岩村新村	险峰	贵州凯里瑞安建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道新苔村	M 32.5	2024-06-18	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
18	砌筑水泥	贵州巨荣建材商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县平舟镇新舟路拉高鲁早冲口“平六”公路边	上峰	都匀上峰西南水泥有限公司	贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处文德村一组	M 32.5	2024-06-19	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
19	普通硅酸盐水泥	贵州驰扬商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道北出口	上峰牌	都匀上峰西南水泥有限公司	贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处文德村一组	P-O 42.5	2024-06-19	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	普通硅酸盐水泥	贵州睿兴贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇新街口第二幢（2）单元25层1号	上峰	贵州独山上峰水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇兴隆村甲腾	P-O 42.5	2024-06-01	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性（代用法）,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬（VI）,细度（45μm方孔筛筛余）,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
21	复合硅酸盐水泥	荔波县播尧乡柏忠信化肥门市	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县播尧乡场坝	上峰	贵州独山上峰水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇兴隆村甲腾	P-C 42.5	2024-06-19	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性（代用法）,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（45μm方孔筛筛余）,氧化镁,	未发现不合格	/	/	
22	砌筑水泥	贵州嘉其奥杰贸易有限公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道东风路	拓达	贵州金久水泥有限公司	贵州省贵阳市修文县久长镇金桥村	M 32.5	2024-06-20	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（80μm方孔筛筛余）,终凝时间	未发现不合格	/	/	
23	复合硅酸盐水泥	织金胜杰商贸有限公司	贵州省毕节市织金县文腾街道外环路西湖大道(大荒土)	黔贵牌	贵州织金西南水泥有限公司	贵州省毕节市织金县三甲街道木戛村	P-C 42.5	2024-06-25	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性（代用法）,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（45μm方孔筛筛余）,氧化镁,	未发现不合格	/	/	
24	普通硅酸盐水泥	纳雍县浩坤建材贸易有限公司	贵州省毕节市纳雍县居仁街道雍和世纪城7号楼25-1	天工水泥	毕节赛德水泥有限公司	贵州省毕节市七星关区鸭池镇哈哪村	P-O 42.5	2024-05-29	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性（代用法）,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬（VI）,细度（45μm方孔筛筛余）,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
25	砌筑水泥	锁银红	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海边街道滨海大道	震丰	贵州威宁西南水泥有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县钟镇冒水村	M 32.5	2024-06-20	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（80μm方孔筛筛余）,终凝时间	未发现不合格	/	/	
26	普通硅酸盐水泥	安龙县成顺商贸有限公司	贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处岔河村上岔河组3号附1号	海螺牌	黔西南州发展资源开发有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇海子坝村	P-O 42.5	2024-06-19	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性（代用法）,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬（VI）,细度（45μm方孔筛筛余）,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
27	复合硅酸盐水泥	安龙县成顺商贸有限公司	贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处岔河村上岔河组3号附1号	海螺牌	黔西南州发展资源开发有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇海子坝村	P-C 42.5	2024-06-21	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性（代用法）,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（45μm方孔筛筛余）,氧化镁,	未发现不合格	/	/	
28	复合硅酸盐水泥	贵州永盛商贸有限公司	贵州省黔西南州望谟县王母街道商业街	西南	贵州森垚水泥有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县平绕村弄劳坡	P-C 42.5	2024-06-27	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性（代用法）,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（45μm方孔筛筛余）,氧化镁,	未发现不合格	/	/	
29	砌筑水泥	镇宁传红建筑工程有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马路街道南北大街名仕豪庭小区2幢1-21-5	润丰水泥	华润水泥（安顺）有限公司	贵州省安顺市西秀区轿子山镇袁家村	M 32.5	2024-07-03	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（80μm方孔筛筛余）,终凝时间	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	复合硅酸盐水泥	关岭豪祥贸易有限公司	贵州省安顺市关岭自治县关索镇关索大道林场小区一单元 701 号	台泥	贵州港安水泥有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云乡石板井村	P·C 42.5	2024-06-28	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,煮沸法安定性（代用法）,氯离子,三氧化硫,水溶性铬（VI）,细度（45μm方孔筛筛余）,氧化镁,	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域建筑用钢筋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	热轧带肋抗震钢筋	三都水族自治县石魁钢筋加工店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县中和镇三洞社区红星村采留组	/	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道八里社区八里中桥工业园区	HRB400E φ16	2024-05-04	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
2	热轧带肋钢筋	贵州闽贵钢材有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川街道兴隆场三叉路口	长筑	贵阳长乐钢铁有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇银都工业区	HRB400E φ12	2024-06-04	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
3	热轧带肋钢筋	遵义天润圆商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区舟水桥汇兴公司原八五厂动力车间维修工段旁	呈钢	云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道（天然工业园区）	HRB400E φ14	2024-06-14	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
4	热轧带肋钢筋	贵州闽贵钢材有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川街道兴隆场三叉路口	贵遵	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道八里社区八里中桥工业园区	HRB400E φ18	2024-04-04	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
5	热轧带肋钢筋	贵州钢聚源金融材料有限公司	贵州省遵义市红花岗区舟水桥街道湘江大道八五钢材市场1号门面	呈钢	云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道（天然工业园区）	HRB400E φ22	2024-05-07	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
6	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	江口华信物资有限公司	贵州省铜仁市江口县凯德街道谢家坝	图形文字	贵阳闽达钢铁有限公司	贵州省贵阳市富源南路牛郎关	HRB 400E φ18	2024-05-31	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
7	热轧带肋钢筋	玉屏县富鑫建材销售部	玉屏侗族自治县	图形	首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB 400E φ18	2024-04-07	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
8	热轧带肋钢筋	贵州革丰供应链管理有限公司	贵州省毕节市七星关区鸭池镇青湾社区碧阳二道弘文中学路口自建房门面	/	首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB400E φ20	2024-06-17	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
9	热轧带肋钢筋	大方县锦辉建材销售店（个体工商户）	贵州省毕节市大方县红旗社区石关村四组712县道黄家寨黄远会场地	/	首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB400E φ14	2024-05-27	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
10	热轧带肋钢筋	平塘县福乐钢材经营部（个体工商户）	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道新洲路拉高鲁早冲口平六路边（原砖厂厂房）	/	云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道（天源工业园区）	HRB400E φ12	2024-05-22	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	热轧带肋钢筋	独山县海锐建材店	独山县井城街道三桥村文家寨组46号	/	云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道（天源工业园区）	HRB400E φ8	2024-05-12	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
12	热轧带肋钢筋	荔波县桂荔钢材店	荔波县朝阳村中田洞组13号	/	广西盛隆冶金有限公司	防城港市港口区沙潭江街道企沙大道5000号擎天海澳城1-2栋1-2层	HRB400E φ12	2022-08-24	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
13	热轧带肋钢筋	兴义市瑞兴钢材经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办小店子村324国道旁	图形商标	贵州聚鑫钢铁（集团）有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇合心村胜平路96号	HRB400E φ14	2024-05-28	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
14	热轧带肋钢筋	兴义市瑞兴钢材经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办小店子村324国道旁	图形商标	贵州聚鑫钢铁（集团）有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇合心村胜平路96号	HRB400E φ12	2024-05-27	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
15	热轧带肋钢筋	盘州市磊贵建材经营部（个体工商户）	贵州省六盘水市盘州市亦资街道西铺居委会上一组	图形商标	云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道（天然工业园区）	HRB400E φ16	2024-06-23	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
16	热轧带肋钢筋	六枝特区蔡志萍钢材水泥经营部	贵州省六盘水市六枝特区贵烟路加油站旁	图形商标	云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道（天然工业园区）	HRB400E φ20	2024-06-18	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
17	热轧带肋钢筋	六枝特区蔡志萍钢材水泥经营部	贵州省六盘水市六枝特区贵烟路加油站旁	图形商标	云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道（天然工业园区）	HRB400E φ18	2024-06-22	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
18	热轧带肋钢筋	六枝特区蔡志萍钢材水泥经营部	贵州省六盘水市六枝特区贵烟路加油站旁	图形商标	云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门	HRB400E φ16	2024-07-06	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
19	热轧带肋钢筋	纳雍县湘黔鑫旺钢材批发经营部	纳雍县居仁办事处广场边	图形商标	云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门	HRB400E φ20	2024-06-30	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
20	热轧带肋钢筋	贵州港连顺建材贸易有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市湾溪街道沿江路雷家庄4组1号厂房(长乐燃气往东80米)	图形	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB 400E φ12	2024-05-24	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
21	热轧带肋钢筋	凯里市鑫拓建材经营部	凯里市湾溪街道沿江路雷家庄	图形	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB 400E φ16	2024-05-29	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	热轧带肋钢筋	贵州港连顺建材贸易有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市湾溪街道沿江路雷家庄4组1号厂房(长乐燃气往东80米)	图形	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB 400E φ8	2024-06-20	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
23	热轧带肋钢筋	六盘水颖凯耀商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山中路58号附2号1801室	图形商标	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB400E φ25	2024-06-06	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
24	热轧带肋钢筋	赫章县裕丰隆商贸有限公司	赫章县城关镇环城路北侧	图形商标	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB400E φ22	2024-07-05	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
25	热轧光圆钢筋	安顺市西秀区彦青钢材经营部	贵州省安顺市西秀区东关街道大水沟钢材市场	/	沧州临港三菱金属制品有限公司	河北省沧州市渤海新区中捷产业园区13队村东100米	HPB300 Φ 12	2024-01-27	尺寸,工艺性能,化学成分,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
26	热轧光圆钢筋	安顺市西秀区彦青钢材经营部	贵州省安顺市西秀区东关街道大水沟钢材市场	/	沧州临港三菱金属制品有限公司	河北省沧州市渤海新区中捷产业园区13队村东100米	HPB300 Φ 14	2024-01-08	尺寸,工艺性能,化学成分,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
27	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	贵阳闽诚翔贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区富源南路435号1号楼1层33号(二戈寨社区)	图形	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门	HRB400E φ8	2024-05-25	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
28	钢筋混凝土用热轧光圆钢筋	贵阳闽诚翔贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区富源南路435号1楼1层33号(二戈寨社区)	图形	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门	HPB300 Φ 6	2024-06-05	尺寸,工艺性能,化学成分,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域塑料管材管件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	双色冷热水用聚丙烯（PP-R）管	德江县固达建材经营部	德江县安化街道老牛市对面	图形	联塑科技发展（贵阳）有限公司	贵州省清镇市红枫湖镇梁家寨村（清镇市医药工业园区）	S3.2 dn25×en 3.5	2024-04-01	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
2	冷热水用聚丙烯管材	织金县万丰五金建材水暖劳保批发零售部	织金县文腾街道黔中国际E1-1-17号商铺	/	浙江中财管道科技股份有限公司	浙江省新昌县新昌大道东路658号	S3.2 dn25×en 3.6mm	/	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
3	美尔固牌给水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材	大方县廖卫国建材经营部	贵州省毕节市大方县迎宾大道佳鑫国际商业广场A5-19号	图形	金塑企业集团（上海）有限公司	上海市青浦工业园区汇滨路1969号	S2.5 dn25×en 4.2	2023-12-23	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
4	PP-R冷热水管	威宁县草海镇宏威建材经营部	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海边街道滨海大道	图纸	浙江蔡司管道科技有限公司	浙江省绍兴市诸暨市店口镇紫阳路8号	S3.2 dn25×en 3.5	2024-01-15	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
5	建筑用绝缘电工套管	纳雍县永乐建材店	纳雍县居仁办事处大商汇B7-1-5	图形	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济开发区丰报云村贵惠路西侧	GY-305-dn20	2024-06-01	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
6	阻燃绝缘PVC穿线管（无铅）家庭专用	金沙县蓝天贸易有限公司	金沙县鼓场街道开明同心城C区21栋1-1-1、21-1-2号	/	日丰企业（重庆）有限公司	重庆市江津区双福街道南北大道北段999号	GY-305-20	2024-03-09	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	不合格	抗压性能（载荷 1min时）：46.5%，抗压性能（卸荷 1min时）：16.7%	抗压性能（载荷 1min时）：Df≤25%，抗压性能（卸荷 1min时）：Df≤10%	
7	品升给水用聚丙烯PP-R管材	黔西市盛佳建材经营部	黔西市莲城街道南部新区同心大道商贸城砖石广场2-1-01-02.03号商铺	/	江苏品升管业股份有限公司	苏州市吴江区七都临湖经济区创举路西	S2.5 dn25×en 4.2mm	2024-02-24	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	熔融温度：165.1° C	熔融温度：≤148° C	
8	冷热水用PP-R管材	礼银塑胶经营部	贵州省六盘水市钟山区人民中路18号楼20号门面（松坪菜场旁）	图型	上海白蝶管业科技股份有限公司	上海市奉贤区金汇镇明星路799号	S2.5 dn25×en 4.2	2024-05-16	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
9	PP-R冷热水管材	水城区旗滨建材经营部	贵州省六盘水市水城区双水街道朝阳社区凉都大道与保健路交汇处西北侧麒龙香山美域一期4号楼-111铺	图纸	重庆伟星新型建材有限公司	重庆市江津区珞璜镇碑亭大道66号	S3.2 dn25×en 3.5	2023-11-21	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	强弱电专用PVC-U绝缘阻燃电工套管	贵州冠洲贸易有限公司	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道国际建材城9栋1楼1-31-33	图形	四川中财管道有限公司	中国四川成都经济技术开发区南一路77号	GY-205-16	/	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
11	冷热水管 (AG款)	盘州市凯娅建材经营部	贵州省六盘水市盘州市两河街道红星时代广场精品建材城10栋10-1-35号商铺	/	上海瑞河企业集团有限公司	上海市奉贤区姚新路188号	S2.5 dn25×en 4.2mm	2024-05-12	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
12	阻燃绝缘PVC电工套管	福泉市令狐源建材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处麒龙国际城内街2号楼商业门面2-7、2-8、2-9、2-10.2-11、2-12, 2-	图形	联塑科技发展有限公司 (贵阳) 有限公司	贵州省清镇市红枫湖镇梁家寨村 (清镇市医药工业园区)	GY-205-16	2024-05-10	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
13	绿色PPR套管接头-BM	罗甸县闽诚建材店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇五金建材城第13栋1-9至1-10号门面	/	浙江爱康实业有限公司	湖州市经济开发区杨家埠敢山南路2528号	dn25 (直通)	2023-06-19	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
14	绿色三通接头	罗甸县闽诚建材店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇五金建材城第13栋1-9至1-10号门面	/	浙江爱康实业有限公司	湖州市经济开发区杨家埠敢山南路2528号	dn25 (三通)	2023-04-21	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
15	建筑排水用 (PVC-U) 管件 (无铅)	独山县渝黔装饰建材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇怡景佳园G栋13-14号门市	/	重庆伟星新型建材有限公司	重庆市江津区珞璜镇碑亭大道66号	dn 50	2023-04-18	烘箱试验,密度,维卡软化温度	未发现不合格	/	/	
16	夏冬抗菌绿色等径三通	惠水县金鑫五金交电经营部	惠水县濠江街道城北新区和谐路与环城西路交汇处天亿商贸城内十四号楼一层122、123、124、125号	/	上海天净新材料科技股份有限公司	上海市奉贤区临海工业区驰华路909号	dn25	/	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	不合格	熔融温度: 154° C	熔融温度: ≤ 148° C	
17	阻燃绝缘PVC电工套管	册亨县渝贵五金店	贵州省黔西南州册亨县纳福街道红旗村扶贫生态移民三期4、5号门面	LESSO联塑	联塑科技发展有限公司 (贵阳) 有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村 (清镇市医药工业园区)	GY-305-32	2024-01-21	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
18	A9+抗菌管PP-R	息烽便民五金店	贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街16号	图形	德标管业 (上海) 有限公司	上海市奉贤区青村镇光大路677号	S2.5 dn25×en 4.2	2024-04-29	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	熔融温度: 155° C	熔融温度: ≤ 148° C	
19	建筑用绝缘PVC电工套管 (III)	修文县黄英五金店	贵州省贵阳市修文县久长镇修开东路	图形	联塑科技发展有限公司 (贵阳) 有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村 (清镇市医药工业园区)	GY-205-20	2024-03-12	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	阻燃绝缘PVC穿线管(无铅)家装专用	贵州文晟商贸有限公司	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处东山村马头寨小区50号	图形	日丰企业(重庆)有限公司	重庆市江津区双福街道南北大道北段999号	GY-205-20	2024-03-23	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
21	PVC-U排水管件	乌当区周裕航五金经营店	贵州省贵阳市乌当区新光路街道火石坡食品工业园29号地块、贵州宜大生鲜供应链有限公司线上线下交易中心商铺9、10号商铺	图形	联塑科技发展有限公司	贵州省清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	dn75 45度弯头	2024-05-14	烘箱试验,密度,维卡软化温度	未发现不合格	/	/	
22	建筑用绝缘PVC-U电工套管	清镇市春堂府五金经营部	贵州省贵阳市清镇市清州大道(百花社区鲤鱼村境内)四季贵州13栋1-13号	图形	重庆伟星新型建材有限公司	重庆市江津区珞璜镇碑亭大道66号	GY-205-20	2024-04-02	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
23	PP-R冷热水管	白云区合成物资供应站	贵州省贵阳市白云区艳山红同心西路320号1栋4、5号	图形	上海皮尔萨管业有限公司	上海市奉贤区青村镇光明路328号第11幢第一车间	S2.5 dn25×en 4.2	2023-11-09	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
24	德标Ag+抗菌管PP-R	观山湖区彦子五金商店	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道中铁逸都国际G组团二期C1-1-8号	图形	德标管业(上海)有限公司	上海市奉贤区青村镇光大路677号	S3.2 dn25×en 3.5mm	2024-04-24	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	熔融温度: 155° C	熔融温度: ≤ 148° C	
25	PVC-U排水管件	册亨县闽恩五金批发部	册亨县纳福街道生态移民一期门面	LESSO联塑	联塑科技发展有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	dn75 (90°直角弯头)	2023-08-05	烘箱试验,密度,维卡软化温度	未发现不合格	/	/	
26	冷热水用聚丙烯(PP-R)管件	望谟县小海五金批发部	望谟县王母街道办环城路血站对面	LESSO联塑	联塑科技发展有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	S2.5 dn25 (90°弯头)	2024-01-26	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
27	冷热水用聚丙烯(PP-R)管件	望谟县小海五金批发部	望谟县王母街道办环城路血站对面	LESSO联塑	联塑科技发展有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	S2.5 dn25 (90°等径三通)	2023-08-31	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
28	冷热水用聚丙烯管材	望谟县小海五金批发部	望谟县王母街道办环城路血站对面	日丰	日丰企业集团有限公司	佛山市祖庙路16号日丰大厦8楼	S3.2 dn25×en 3.5	2024-06-04	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
29	冷热水用聚丙烯管材	思南县一号库建材批发中心	思南县双塘街道办事处西南国际商贸城三期7号楼4号门面	图形	上海皮尔萨管业有限公司上海分公司	上海市奉贤区浦星公路6995弄366号	S2.5 dn25×en 4.2	2024-04-17	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
30	PP-R给水管件	关岭陈国安五金建材经营部	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城24栋142.143	/	苏州皮尔特管业科技有限公司	江苏省吴江七都临湖开发区创立路	dn25 等径弯头	2024-07-01	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	索邦给水用无规共聚聚丙烯 (PP-R) 管件	安顺开发区福元水暖经营部	贵州省安顺市经济技术开发区黄果树大街天晟国际商贸城A区2栋1-19号	/	上海皮尔萨管业有限公司	上海市奉贤区青村镇光明路328号第11幢第一车间	dn25 90度弯头 绿 (10/120/480)	2024-05-16	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
32	金牛管 绿翡翠·PP-R健康家装冷热水管	安顺市平坝区永红材料店	安顺市平坝区安平街道办事处亿丰商贸城4幢	/	武汉金牛经济发展有限公司	湖北省武汉市汉阳区黄金口工业园金福路8号	S3.2 dn25×en 3.5	2022-05-30	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
33	内丝弯头	凤冈县小王瓷砖店	凤冈县凤岭街道文峰社区美家天地建材城5栋275号门面	图形加文字	东方雨虹管业科技有限公司	北京市北京经济技术开发区科创九街19号院	GS20-25×1/2F(绿)-红包款	2024-03-09	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
34	等径三通	凤冈县小王瓷砖店	凤冈县凤岭街道文峰社区美家天地建材城5栋275号门面	图形加文字	东方雨虹管业科技有限公司	北京市北京经济技术开发区科创九街19号院	GS20-25×25×25(蓝)	2024-03-08	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
35	等径三通	湄潭县杨满建材店	贵州省遵义市湄潭县湄江镇新世纪中段	图形加文字	日丰企业集团有限公司	广东省佛山市祖庙路16号日丰大厦	F12-T25×25×25(绿)	2021-01-14	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
36	等径弯头	湄潭县杨满建材店	贵州省遵义市湄潭县湄江镇新世纪中段	图形加文字	日丰企业集团有限公司	广东省佛山市祖庙路16号日丰大厦	F12-L25×25(绿)	2022-04-11	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
37	PP-R 家装管道系统 (PP-R管材)	桐梓县名城标准件销售部	贵州省遵义市桐梓县海校街道龙华路	图形加文字	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	S3.2 dn25×en 3.5	2024-03-21	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
38	PP-R家装管道系统(管件)	桐梓县名城标准件销售部	贵州省遵义市桐梓县海校街道龙华路	图形加文字	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路	DN25(直接)	2023-03-30	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
39	PP-R家装管道系统(管件)	桐梓县名城标准件销售部	贵州省遵义市桐梓县海校街道龙华路	图形加文字	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	DN25(90°弯头)	2023-10-07	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
40	瓷晶抗菌管 给水用聚丙烯PP-R管材	瓮安县小东电机维修服务部	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处锦美熙御印象9-10-12号门面	宝士特	苏州九盛未来控股股份有限公司	苏州市吴江七都镇吴越路西侧1-108一层	S2.5 dn25×en 4.2	2024-06-04	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
41	蓝色PP-R热水管	瓮安县小东电机维修服务部	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处锦美熙御印象9-10-12号门面	图形商标 (jusee)	苏州九盛未来控股股份有限公司	苏州市吴江七都镇吴越路西侧1-108一层	S2.5 dn25×en 4.2	2023-07-09	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
42	优家·家装给水PP-R冷热水管材 (双色)	凯里市云茂五金店	凯里市华亿大西部国际商贸城C区4栋44号厂房	图形	公元管道(重庆)有限公司	重庆市永川区兴龙大道2408号	S3.2 dn20×en 2.8mm	2024-06-21	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
43	优家•家装用PVC-U阻燃冷弯	凯里市云茂五金店	凯里市华亿大西部国际商贸城C区4栋44号厂房	图形	公元管道（重庆）有限公司	重庆市永川区兴龙大道2408号	GY-205-16	2023-12-06	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
44	等径三通 (PP-R管件)	铜仁市高新技术开发区金鑫建材批发部	贵州省铜仁市高新技术开发区大兴街道政府路口上100米	图形加文字	日丰企业（重庆）有限公司	重庆市江津区双福街道南北大道北段999号	F12-T20×20×20(绿)	2021-05-22	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
45	45°等径弯头	石阡县恒丰建材经营部	石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路119号	图形加文字	日丰企业集团有限公司	重庆市江津区107省道南北大道大佛岩旁	F12-L25×25 45°	2022-03-09	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
46	DN25直接管件(PP-R管件)	大龙吉祥防水店	大龙镇大屯场新街	LESSO 联塑	广东联塑科技实业有限公司	广东省佛山市顺德区龙洲路龙江段联塑工业村	PP-R S2.5 DN25(直接)	2024-04-03	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
47	绿翡翠PP-R 90度 弯头 25管件	黄平县群益卫浴、乾瑞灯饰店	黄平县新州镇通海名城2B1号门面	图形	武汉金牛经济发展有限公司	湖北省武汉市汉阳区黄金口工业园金福路8号	90度弯头 dn25	2023-11-26	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
48	PP-R管件（Ag+银系抗菌型）	镇宁广发建筑装饰材料经营部	贵州省安顺市镇宁自治县环翠街道西南外环路东侧红树东方1-23号	图形	上海瑞河企业集团有限公司	上海市奉贤区姚新路188号	90度弯头 dn25	2024-05-13	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
49	PP-R冷热水管材	镇远县闽榕五金店	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上S1-2-104号门面	/	爱康企业集团（上海）有限公司	上海市浦东新区申江南路4828号	S2.5 dn20×en 3.4	2021-03-13	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
50	精品PP-R给水管 AG系列 冷热水管材	镇远县闽榕五金店	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上S1-2-104号门面	/	浙江爱康实业有限公司	潮州市经济开发杨家埠敢山南路2528号	S2.5 dn25×en 4.2	2023-07-23	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
51	冷热水用聚丙烯管材	花溪博迹卫浴建材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村四组大元土地庙（汽配城对面）闽东卫浴批发中心	图形文字	联塑科技发展有限公司（贵阳）有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村（清镇市医药工业园区）	S3.2 dn32×en 4.4	2021-03-02	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
52	冷热水用聚丙烯管材	花溪博迹卫浴建材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村四组大元土地庙（汽配城对面）闽东卫浴批发中心	图形文字	联塑科技发展有限公司（贵阳）有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村（清镇市医药工业园区）	S3.2 dn20×en 2.8	2021-04-20	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
53	ppr管件45度弯头	花溪博迹卫浴建材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村四组大元土地庙（汽配城对面）闽东卫浴批发中心	图形文字	联塑科技发展有限公司（贵阳）有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村（清镇市医药工业园区）	dn25 45度弯头	2022-01-06	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
54	建筑用绝缘电工套管	贵州慧诚达管业有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司门面C10-38号	图形文字	联塑科技发展有限公司（贵阳）有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村（清镇市医药工业园区）	GY-305-20	2024-01-07	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
55	建筑用绝缘电工套管	贵州慧诚达管业有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司门面C10-38号	图形文字	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	GY-305-16	2023-10-31	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
56	等径90度弯头	花溪区合生建材商行	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司C4-15号	图形文字	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	dn25 S2.5	2024-03-21	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
57	等径正三通	花溪区合生建材商行	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司C4-15号	图形文字	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	dn25 S2.5	2023-02-12	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
58	PVC-U排水管件	贵州慧诚达管业有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司门面C10-38号	图形文字	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	dn50直通	2023-06-24	烘箱试验,密度,维卡软化温度	未发现不合格	/	/	
59	45度弯头	花溪区索邦建材经营部(个体工商户)	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司C-6-30号	图形文字	上海皮尔萨管业有限公司上海分公司	上海市奉贤区青村镇浦星公路6995弄366号	D25	2023-05-06	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	不合格	熔融温度: 164° C	熔融温度: ≤ 148° C	
60	PPR等径三通绿(5/80/320))	花溪区索邦建材经营部(个体工商户)	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司C-6-30号	图形文字	上海皮尔萨管业有限公司上海分公司	上海市奉贤区青村镇浦星公路6995弄366号	D25	2023-11-29	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
61	PVC-U管件	贵州鑫旭晨建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司C9栋楼40号	图形文字	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	50×45	2024-07-24	烘箱试验,密度,维卡软化温度	未发现不合格	/	/	
62	内螺纹三通(冷热水用聚丙烯PP-R管件)	白云区管世家建材经营部	贵州省贵阳市白云区麦架镇白云北路(贵州年储贸易有限公司A-25号门面)	文字 (LESSO 联塑)	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区))	25×½"	2023-09-27	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	
63	内螺纹弯头(冷热水用聚丙烯PP-R管件)	白云区管世家建材经营部	贵州省贵阳市白云区麦架镇白云北路(贵州年储贸易有限公司A-25号门面)	文字 (LESSO 联塑)	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	25×½"	2024-05-08	灰分,熔融温度,氧化诱导时间	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024 年流通领域建筑防水卷材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	APF-405w 高分子湿铺 防水卷材	威宁县华姆 建材批发店	贵州省毕节市威宁 县海边街道滨海大 道草海商贸城	图形	重庆科顺新材 料科技有限公 司	重庆市长寿区化北 二路6号	H S1.5-20	2022-06- 29	不透水性（0.3MPa,120min）,持粘性,尺寸变化率, 低温柔性（-20℃）,卷材与卷材剥离强度(搭接边),拉 伸性能,耐热性（70℃, 2h）,热老化(80℃,168h),热 稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现 不合格	/	/	
2	风行- 300SBS改 性沥青防水 卷材	贵州黔兴亚 防水建材有 限公司	贵州省六盘水市高 新开发区石桥社区 领翔国际三十栋 12号	图形	荆门东方雨虹 建筑材料有限 公司	湖北省荆门高新区 掇刀区荆东大道 359号	SBS I PY PE PE 3 10	2024-05- 02	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可 溶物含量,拉力,耐热性,热老化（尺寸变化率）,热老化 （低温柔性）,热老化（拉力保持率）,热老化（延伸率 保持率）,热老化（质量损失）,渗油性,延伸率	未发现 不合格	/	/	
3	风行- 300SBS改 性沥青防水 卷材	兴义市渤熊 防水保温材 料经营部	兴义市桔山办浙兴 商贸博览城5号馆 17栋111号	/	惠州东方雨虹 建筑材料有限 责任公司	惠州大亚湾石化区 精工南环路1号	SBS I PY PE PE 3 10	2024-05- 18	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可 溶物含量,拉力,耐热性,热老化（尺寸变化率）,热老化 （低温柔性）,热老化（拉力保持率）,热老化（延伸率 保持率）,热老化（质量损失）,渗油性,延伸率	未发现 不合格	/	/	
4	风行- 300SBS改 性沥青防水 卷材	盘州市伍义 防水建材经 营部	贵州省六盘水市盘 州市两河街道红星 建材城1栋1-1-02 号	/	芜湖东方雨虹 建筑材料有限 公司	芜湖市三山经济开 发区峨溪路5号	SBS I PY PE PE 3 10	2024-02- 25	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可 溶物含量,拉力,耐热性,热老化（尺寸变化率）,热老化 （低温柔性）,热老化（拉力保持率）,热老化（延伸率 保持率）,热老化（质量损失）,渗油性,延伸率	未发现 不合格	/	/	
5	ZT-565W 湿铺防水卷 材	兴义市渤熊 防水保温材 料经营部	兴义市桔山办浙兴 商贸博览城5号馆 17栋111号	/	重庆科顺新材 料科技有限公 司	重庆市长寿区化北 二路6号	PY D 3.0- 10	2023-10- 26	不透水性（0.3MPa,120min）,持粘性,尺寸变化率, 低温柔性（-20℃）,卷材与卷材剥离强度(搭接边),可 溶物含量,拉伸性能,耐热性（70℃, 2h）,热老化(80 ℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强 度	未发现 不合格	/	/	
6	SAM921高 强型自粘沥 青防水卷材	荔波辰宇防 水建材经营 部	荔波县玉屏街道上 亿建材家居广场仓 储区B9栋03号	/	昆明风行防水 材料有限公司	云南省昆明市安宁 市禄脿街道办安丰 营村委会上禄脿村	H S 2.0-20	2024-04- 07	不透水性（0.3MPa,120min）,持粘性,尺寸变化率, 低温柔性（-20℃）,卷材与卷材剥离强度(搭接边),拉 伸性能,耐热性（70℃, 2h）,热老化(80℃,168h),热 稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现 不合格	/	/	
7	风行- 400SBS改 性沥青防水 卷材	独山县钟氏 防水建材销 售中心	独山县井城街道福 林铭城A3号	/	荆门东方雨虹 建筑材料有限 公司	湖北省荆门高新区 掇刀区荆东大道 359号	SBS I PY PE PE 4 10	2022-10- 19	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可 溶物含量,拉力,耐热性,热老化（尺寸变化率）,热老化 （低温柔性）,热老化（拉力保持率）,热老化（延伸率 保持率）,热老化（质量损失）,渗油性,延伸率	未发现 不合格	/	/	
8	ZT-585高 聚物改性沥 青防水卷材	贵阳鑫芳盛 商贸有限公司	贵州省贵阳市云岩 区茶园路街道野鸭 乡茶园村湘金城堡 一层6号	/	科顺防水科技 股份有限公司	佛山市顺德区容桂 红旗中路工业区38 号之一	SBS I PY PE PE 3 10	2023-12- 19	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可 溶物含量,拉力,耐热性,热老化（尺寸变化率）,热老化 （低温柔性）,热老化（拉力保持率）,热老化（延伸率 保持率）,热老化（质量损失）,渗油性,延伸率	未发现 不合格	/	/	
9	风行-300自 粘聚合物改 性沥青防水 卷材	贵州柏信建 材有限公司	贵州省贵阳市花溪 区石板镇羊龙村贵 州金石亿隆置业有 限公司门面B3栋 B3-01号	/	东方雨虹民用 建材有限责任 公司	北京市北京经济技 术开发区科创九街 19号院7号楼2层 (北京自贸试验区高 端产业片区亦庄组 团)	PY I PE 3.0 10	2024-01- 02	剥离强度,不透水性,持粘性,低温柔性,可溶物含量,拉伸 性能,耐热性,热老化,渗油性,自粘沥青再剥离强度	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	湿铺防水卷材	贵州庆润泽建筑材料有限公司	贵州省贵安高速公路以北贵阳市金石产业园区内天利机电市场广进楼9号门面	图形	北新防水（成都）有限公司	四川省崇州市工业集中发展区元通工业点	HD1.5-20	2024-01-11	不透水性（0.3MPa,120min），持粘性，尺寸变化率，低温柔性（-20℃），卷材与卷材剥离强度(搭接边)，拉伸性能，耐热性（70℃，2h），热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	
11	自粘聚合物改性沥青防水卷材	普定县永金防水材料经营部	普定县定南街道鑫旺市场A12-5	/	贵州高丰宏业防水材料有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段466号[太慈社区]	PY I PE 3.0 10	2024-02-19	剥离强度,不透水性,持粘性,低温柔性,可溶物含量,拉伸性能,耐热性,热老化,渗油性,自粘沥青再剥离强度	未发现不合格	/	/	
12	风行-300SBS改性沥青防水卷材	绥阳县康慧建材店	绥阳县洋川镇万丰国际2栋101号	FASION风行	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	惠州大亚湾石化区精工南环路1号	SBS I PY PE PE 3 10	2024-03-28	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化（尺寸变化率）,热老化（低温柔性）,热老化（拉力保持率）,热老化（延伸率保持率）,热老化（质量损失）,渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	
13	SAM980聚酯胎自粘沥青防水卷材	绥阳县康慧建材店	绥阳县洋川镇万丰国际2栋101号	图形加文字	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	广东省惠州市大亚湾石化区精工南环路1号	湿铺防水卷材PY S 3.0-10	2024-05-30	不透水性（0.3MPa,120min），持粘性，尺寸变化率，低温柔性（-20℃），卷材与卷材剥离强度(搭接边)，可溶物含量,拉伸性能,耐热性（70℃，2h），热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	
14	高分子自粘聚合物改性沥青防水卷材	桐梓县永深防水材料经营部	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道河滨南路428号	文字	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	广东省惠州市大亚湾石化区精工南环路1号	自粘卷材 N I PET 1.5 15	2024-06-21	剥离强度,不透水性,持粘性,低温柔性,钉杆撕裂强度,拉伸性能,耐热性,热老化,热稳定性,渗油性	未发现不合格	/	/	
15	湿铺防水卷材	万山区科顺防水涂料经营部	贵州省铜仁市万山区仁山街道义乌五金机电城25栋1-14	图形加文字	重庆科顺新材料科技有限公司	重庆市长寿区化北二路6号	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017-H D 1.5,20	2022-02-17	不透水性（0.3MPa,120min），持粘性，尺寸变化率，低温柔性（-20℃），卷材与卷材剥离强度(搭接边)，拉伸性能,耐热性（70℃，2h），热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	
16	YWR-511塑性体改性沥青防水卷材	黔东南恒昌建安空间装饰公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路22号世纪兴城16栋5单元9层5-9-3号	图形	北新防水（四川）有限公司	四川省眉山市彭山区经济开发区成眉石化工业园	APP I PY PE PE 4.0 10	2024-03-23	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,拉力,耐热性,热老化（尺寸变化率）,热老化（低温柔性）,热老化（拉力保持率）,热老化（延伸率保持率）,热老化（质量损失）,延伸率	未发现不合格	/	/	
17	PET湿铺防水卷材	凯里市浩宇防水材料经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯运大道1号安置楼1栋30号	图形	江苏凯伦建材股份有限公司	江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号	H S 1.5-20	2024-06-16	不透水性（0.3MPa,120min），持粘性，尺寸变化率，低温柔性（-20℃），卷材与卷材剥离强度(搭接边)，拉伸性能,耐热性（70℃，2h），热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	