省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	复合硅酸盐水泥	贵州开阳紫江水泥有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇鱼上村	P·C 42.5	紫江	C244027	2024-06-11	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.6	≥ 17.0	30.4	≥ 6.5	7.4	≥ 42.5	47.9
2	普通硅酸盐水泥	贵州开阳紫江水泥有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇鱼上村	P·O 42.5	紫江	SE244073	2024-06-13	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.6	≥ 17.0	31.9	≥ 6.5	7.9	≥ 42.5	52.3
3	砌筑水泥	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇	M 32.5	海螺牌	LBM3240080	2024-05-29	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.5	≥ 10.0	30.7	≥ 5.5	7.3	≥ 32.5	48.3
4	砌筑水泥	息烽明晋建材有限公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇马当田村	M 32.5	明晋	30611	2024-06-23	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	6.2	≥ 10.0	34.4	≥ 5.5	8.0	≥ 32.5	54.2
5	砌筑水泥	贵州奇峰工贸有限责任公司	贵州省贵阳市修文县久长镇	M 32.5	贵遵牌	243038	2024-06-14	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	3.8	≥ 10.0	18.0	≥ 5.5	6.9	≥ 32.5	41.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
6	复合硅酸盐水泥	贵州金久水泥有限公司	贵州省贵阳市修文县久长镇金桥村	P·C 42.5	拓达	C24030	2024-05-30	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.3	≥ 17.0	26.9	≥ 6.5	7.2	≥ 42.5	48.4
7	砌筑水泥	贵州贵鑫科技环保建材有限公司	贵州省贵阳市修文县医药产业园区管委会内	M 32.5	贵鑫牌	CB005	2024-06-26	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.5	≥ 10.0	28.8	≥ 5.5	8.5	≥ 32.5	57.9
8	复合硅酸盐水泥	修文县苏达新型环保材料有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇中营村	P·C 42.5	黔恒大	C424016	2024-06-19	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.8	≥ 17.0	28.3	≥ 6.5	8.8	≥ 42.5	58.5
9	砌筑水泥	遵义信邦建材有限责任公司	贵州省遵义市播州区龙坪镇工业园内	M 32.5	众基	A039	2024-05-31	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.1	≥ 10.0	25.8	≥ 5.5	7.6	≥ 32.5	50.1
10	普通硅酸盐水泥	播州西南水泥有限公司	贵州省遵义市播州区三岔镇	P·O 42.5	西南牌	D424021	2024-06-02	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	6.2	≥ 17.0	31.8	≥ 6.5	8.0	≥ 42.5	49.3
11	砌筑水泥	播州西南水泥有限公司	贵州省遵义市播州区三岔镇	M 32.5	西南牌	R324037	2024-06-02	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.6	≥ 10.0	28.7	≥ 5.5	7.2	≥ 32.5	45.8

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
12	普通硅酸盐水泥	贵州新双龙水泥有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区麻窝村民组	P·O 42.5	海螺牌	LHP4240049	2024-05-31	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	5.9	≥17.0	29.6	≥6.5	7.9	≥42.5	52.1
13	普通硅酸盐水泥	道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡五星村	P·O 42.5	仡山	4B011-24	2024-05-23	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	5.6	≥17.0	31.9	≥6.5	7.2	≥42.5	49.7
14	砌筑水泥	道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡五星村	M 32.5	仡山	3B017-24	2024-05-28	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥2.5	6.3	≥10.0	34.9	≥5.5	7.5	≥32.5	51.2
15	砌筑水泥	凤冈县西部水泥有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇三坝村	M 32.5	西部	2024MAZ075	2024-06-05	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥2.5	4.6	≥10.0	24.8	≥5.5	7.0	≥32.5	49.3
16	普通硅酸盐水泥	凤冈县西部水泥有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇三坝村	P·O 42.5	西部	2024SZ075	2024-06-05	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	5.3	≥17.0	30.8	≥6.5	8.0	≥42.5	56.0
17	砌筑水泥	遵义赛德水泥有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇清江村和大窝村交界处	M 32.5	西南	B324054	2024-06-03	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥2.5	4.5	≥10.0	24.1	≥5.5	7.0	≥32.5	45.8

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
18	普通硅酸盐水泥	遵义赛德水泥有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇清江村和大窝村交界处	P·O 42.5	西南	X424025	2024-06-04	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	5.9	≥17.0	29.5	≥6.5	7.9	≥42.5	51.3
19	硅酸盐水泥	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省遵义市汇川区董公寺镇割麻村	P·II 52.5	海螺牌	LCG5Q240099	2024-06-03	强度,不溶物,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度(比表面积),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.5	7.1	≥22.0	40.4	≥7.0	8.5	≥52.5	61.8
20	复合硅酸盐水泥	遵义市汇川区西部水泥有限公司	贵州省遵义市汇川区高坪镇金塘村	P·C 42.5	西部牌	B068	2024-06-03	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	6.2	≥17.0	28.0	≥6.5	8.0	≥42.5	50.6
21	普通硅酸盐水泥	贵州江葛水泥有限责任公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝镇岩孔坝村	P·O 42.5		24SP4080	2024-06-05	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	5.4	≥17.0	25.2	≥6.5	8.1	≥42.5	50.6
22	普通硅酸盐水泥	贵州江葛水泥有限责任公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝镇岩孔坝村	P·O 52.5		24SP5029	2024-06-05	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.5	5.3	≥22.0	28.5	≥7.0	7.5	≥52.5	54.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
23	砌筑水泥	仁怀市建台水泥厂	贵州省遵义市仁怀市五马镇	M 32.5	建台	6-4	2024-06-04	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	6.0	≥ 10.0	32.6	≥ 5.5	7.8	≥ 32.5	52.9
24	砌筑水泥	贵州源锦水泥有限公司	贵州省遵义市桐梓县茅石镇幸福路10号	M 32.5	远锦	BM324018	2024-05-29	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	4.7	≥ 10.0	24.2	≥ 5.5	7.4	≥ 32.5	46.6
25	普通硅酸盐水泥	贵州源锦水泥有限公司	贵州省遵义市桐梓县茅石镇幸福路10号	P·O 42.5	远锦	S0424028	2024-05-31	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.6	≥ 17.0	29.9	≥ 6.5	7.8	≥ 42.5	50.9
26	复合硅酸盐水泥	贵州务川足丰水泥有限公司	贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县镇南镇镇南村	P·C 42.5	足丰	J010	2024-06-08	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.5	≥ 17.0	35.0	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	56.0
27	普通硅酸盐水泥	习水赛德水泥有限公司	贵州省遵义市习水县九龙街道图书村	P·O 42.5	西南	E424117	2024-06-05	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	6.3	≥ 17.0	32.3	≥ 6.5	7.8	≥ 42.5	52.2
28	砌筑水泥	习水赛德水泥有限公司	贵州省遵义市习水县九龙街道图书村	M 32.5	西南	R324073	2024-06-05	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.0	≥ 10.0	26.0	≥ 5.5	6.7	≥ 32.5	43.8

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
29	砌筑水泥	贵州余庆东立水泥有限公司	贵州省遵义市余庆县大乌江镇凉风村	M 32.5	东立	AC064	2024-06-19	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.7	≥ 10.0	34.2	≥ 5.5	8.2	≥ 32.5	61.3
30	砌筑水泥	正安西南水泥有限公司	贵州省遵义市正安县格林镇风光居盆泥坝组	M 32.5	瑞溪牌	C324022	2024-06-07	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.2	≥ 10.0	28.1	≥ 5.5	7.2	≥ 32.5	43.0
31	普通硅酸盐水泥	正安西南水泥有限公司	贵州省遵义市正安县格林镇风光居盆泥坝组	P·O 42.5	瑞溪牌	E4P24074	2024-06-06	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.3	≥ 17.0	29.0	≥ 6.5	6.8	≥ 42.5	45.3
32	普通硅酸盐水泥	贵州六矿瑞安水泥有限公司	贵州省六盘水市六枝特区木岗镇	P·O 42.5	海螺牌	LDP4Q240060	2024-06-05	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.3	≥ 17.0	25.7	≥ 6.5	7.6	≥ 42.5	45.0
33	复合硅酸盐水泥	贵州吴龙胜境建材有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村	P·C 42.5	胜境牌	C424020	2024-05-23	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.0	≥ 17.0	25.0	≥ 6.5	7.7	≥ 42.5	50.9
34	普通硅酸盐水泥	贵州吴龙胜境建材有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村	P·O 42.5	胜境牌	散 0424268	2024-06-03	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	6.3	≥ 17.0	34.3	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	55.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
35	普通硅酸盐水泥	贵州黔桂三合水泥有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道办事处吴官村	P·O 42.5	拓达	SA24088	2024-05-05	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	6.0	≥ 17.0	30.1	≥ 6.5	8.0	≥ 42.5	51.3
36	粉煤灰硅酸盐水泥	贵州黔桂三合水泥有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道办事处吴官村	P·F 32.5R	拓达	F24044	2024-05-23	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	4.5	≥ 17.0	22.6	≥ 5.5	7.4	≥ 32.5	44.4
37	粉煤灰硅酸盐水泥	贵州水城县黔峰水泥有限公司	贵州省六盘水市水城县滥坝镇法都村	P·F 32.5	黔丰牌	F-34025	2024-05-22	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.0	4.6	≥ 12.0	20.5	≥ 5.5	7.4	≥ 32.5	41.1
38	复合硅酸盐水泥	贵州水城县黔峰水泥有限公司	贵州省六盘水市水城县滥坝镇法都村	P·C 42.5	黔丰牌	C-44024	2024-05-13	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.4	≥ 17.0	27.1	≥ 6.5	7.5	≥ 42.5	49.0
39	普通硅酸盐水泥	水城海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省六盘水市水城县老鹰山镇石河村群星组	P·O 42.5	海螺	LGP4Q240085	2024-06-03	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.9	≥ 17.0	28.7	≥ 6.5	8.1	≥ 42.5	52.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
40	复合硅酸盐水泥	贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司	贵州省六盘水市水城县老鹰山镇五里桥村	P·C 42.5	水钢牌	169P	2024-06-01	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.9	≥ 17.0	30.9	≥ 6.5	8.8	≥ 42.5	60.7
41	矿渣硅酸盐水泥	贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司	贵州省六盘水市水城县老鹰山镇五里桥村	P·S·A 32.5	水钢牌	167P	2024-05-30	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.0	3.9	≥ 12.0	18.9	≥ 5.5	7.6	≥ 32.5	56.2
42	普通硅酸盐水泥	贵州水城瑞安水泥有限公司	贵州省六盘水市钟山区响水河	P·O 42.5	乌蒙山	BZ-P·042.5-2024002020	2024-05-29	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	6.4	≥ 17.0	33.9	≥ 6.5	7.9	≥ 42.5	53.7
43	砌筑水泥	贵州水城瑞安水泥有限公司	贵州省六盘水市钟山区响水河	M 32.5	乌蒙山	BZ-M32.5ZX-20240043	2024-06-01	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	4.5	≥ 10.0	22.7	≥ 5.5	6.4	≥ 32.5	42.2
44	砌筑水泥	贵州港安水泥有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云乡石板井村	M 32.5	台泥	GABM3CE24069	2024-06-15	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.1	≥ 10.0	25.9	≥ 5.5	7.1	≥ 32.5	48.7
45	砌筑水泥	台泥(安顺)水泥有限公司	贵州省安顺市平坝区城关镇马田村	M 32.5	台泥	ASBM3CE24156	2024-06-28	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.4	≥ 10.0	28.1	≥ 5.5	7.7	≥ 32.5	53.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
46	复合硅酸盐水泥	台泥(安顺)水泥有限公司	贵州省安顺市平坝区城关镇马田村	P·C 42.5	台泥	ASAC4CE2 4016	2024-06-24	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	4.8	≥ 17.0	25.0	≥ 6.5	8.0	≥ 42.5	52.1
47	普通硅酸盐水泥	普定创硕建材有限公司	贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村白猫路	P·O 42.5	明鹰	P40702	2024-07-06	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.7	≥ 17.0	30.8	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	52.8
48	粉煤灰硅酸盐水泥	普定创硕建材有限公司	贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村白猫路	P·F 32.5	明鹰	PF0707	2024-07-08	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.0	4.3	≥ 12.0	20.8	≥ 5.5	6.9	≥ 32.5	37.8
49	砌筑水泥	贵州超宇水泥有限责任公司	贵州省安顺市普定县马官镇杨柳村阿老田村民组	M 32.5	超宇	M4065	2024-06-01	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	4.7	≥ 10.0	22.0	≥ 5.5	8.3	≥ 32.5	53.6
50	普通硅酸盐水泥	贵州超宇水泥有限责任公司	贵州省安顺市普定县马官镇杨柳村阿老田村民组	P·O 42.5	超宇	S4215	2024-06-03	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	6.0	≥ 17.0	30.5	≥ 6.5	8.2	≥ 42.5	56.7
51	复合硅酸盐水泥	华润水泥(安顺)有限公司	贵州省安顺市西秀区轿子山镇袁家村	P·C 42.5	润丰水泥	24HFF17C 061M	2024-06-26	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.8	≥ 17.0	34.9	≥ 6.5	7.4	≥ 42.5	50.7

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
52	普通硅酸盐水泥	贵州紫云西南水泥有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村	P·O 42.5	西南	E424090	2024-07-02	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.9	≥ 17.0	32.5	≥ 6.5	8.0	≥ 42.5	57.9
53	砌筑水泥	贵州紫云西南水泥有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村	M 32.5	西南	R324030	2024-06-28	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.4	≥ 10.0	29.2	≥ 5.5	7.1	≥ 32.5	46.5
54	复合硅酸盐水泥	贵州紫云西南水泥有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村	P·C 42.5	西南	B424050	2024-06-28	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.6	≥ 17.0	32.7	≥ 6.5	7.7	≥ 42.5	54.7
55	复合硅酸盐水泥	大方永贵建材有限责任公司	贵州省毕节市大方县经济开发区	P·C 42.5	国龙牌	B424020	2024-05-29	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.5	5.7	≥ 15.0	27.8	≥ 6.5	7.9	≥ 42.5	51.8
56	普通硅酸盐水泥	大方永贵建材有限责任公司	贵州省毕节市大方县经济开发区	P·O 42.5	国龙牌	E424075	2024-05-31	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 17.0	32.0	≥ 6.5	8.1	≥ 42.5	58.4
57	粉煤灰硅酸盐水泥	大方县筑宇建材有限公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处新铺村	P·F 32.5	黔筑宇	240506C	2024-05-26	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	4.9	≥ 10.0	23.9	≥ 5.5	7.6	≥ 32.5	45.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
58	普通硅酸盐水泥	赫章县水泥厂有限公司	贵州省毕节市赫章县野马川园区	P·O 42.5	红狮	H044094S	2024-05-31	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	6.2	≥ 17.0	30.8	≥ 6.5	7.9	≥ 42.5	53.7
59	砌筑水泥	赫章县水泥厂有限公司	贵州省毕节市赫章县野马川园区	M 32.5	红狮	HM34084	2024-05-31	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	6.9	≥ 10.0	37.7	≥ 5.5	8.0	≥ 32.5	63.5
60	复合硅酸盐水泥	赫章县水泥厂有限公司	贵州省毕节市赫章县野马川园区	P·C 42.5	红狮	HC44028	2024-05-28	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	6.5	≥ 17.0	32.5	≥ 6.5	7.7	≥ 42.5	52.2
61	复合硅酸盐水泥	贵州省金沙县兴黔建材有限公司	贵州省毕节市金沙县城关镇江龙村	P·C 42.5	金垒	2024D4028	2024-06-01	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.3	≥ 17.0	27.8	≥ 6.5	7.7	≥ 42.5	47.9
62	普通硅酸盐水泥	华润水泥(金沙)有限公司	贵州省毕节市金沙县木孔镇信安社区	P·O 42.5	润丰牌	24CFF17A051M	2024-06-03	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.6	≥ 17.0	31.9	≥ 6.5	6.7	≥ 42.5	49.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
63	复合硅酸盐水泥	华润水泥(金沙)有限公司	贵州省毕节市金沙县木孔镇信安社区	P·C 42.5	润丰牌	24HFF17A 051M	2024-06-03	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	4.8	≥ 17.0	25.3	≥ 6.5	7.4	≥ 42.5	48.7
64	粉煤灰硅酸盐水泥	贵州通建建材厂	贵州省毕节市纳雍县中岭镇	P·F 32.5	黔云龙	20240601 C1	2024-06-01	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.0	4.7	≥ 12.0	25.8	≥ 5.5	8.1	≥ 32.5	52.7
65	普通硅酸盐水泥	贵州毕节江天水泥有限公司	贵州省毕节市七星关区梨树镇红菠萝村	P·O 42.5	广耀	P5-27	2024-05-29	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.5	5.8	≥ 17.0	30.7	≥ 6.5	7.4	≥ 42.5	46.9
66	火山灰质硅酸盐水泥	毕节赛德水泥有限公司	贵州省毕节市七星关区鸭池镇哈啷村	P·P 32.5R	天工	C324028	2024-05-13	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.5	4.8	≥ 15.0	24.6	≥ 5.5	6.8	≥ 32.5	45.5
67	复合硅酸盐水泥	毕节赛德水泥有限公司	贵州省毕节市七星关区鸭池镇哈啷村	P·C 42.5	天工	B424053	2024-05-27	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.5	5.4	≥ 15.0	27.6	≥ 6.5	6.7	≥ 42.5	46.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
68	复合硅酸盐水泥	贵州黔西西南水泥有限公司	贵州省毕节市黔西市绿化乡丰收村十三组	P·C 42.5	汇瑞	B424067	2024-05-29	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.5	4.5	≥ 15.0	21.0	≥ 6.5	7.4	≥ 42.5	50.4
69	普通硅酸盐水泥	贵州黔西西南水泥有限公司	贵州省毕节市黔西市绿化乡丰收村十三组	P·0 42.5	汇瑞	A424052	2024-05-28	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.5	5.8	≥ 17.0	27.7	≥ 6.5	7.4	≥ 42.5	53.9
70	普通硅酸盐水泥	贵州威宁西南水泥有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县金钟镇冒水村	P·0 42.5	震丰	E424060	2024-05-31	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	6.1	≥ 17.0	32.5	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	56.2
71	普通硅酸盐水泥	贵州织金西南水泥有限公司	贵州省毕节市织金县三甲街道木戛村	P·0 42.5	黔贵牌	E424069	2024-06-27	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.2	≥ 17.0	26.1	≥ 6.5	7.5	≥ 42.5	53.7
72	复合硅酸盐水泥	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省铜仁市碧江区河西办事处新庄村	P·C 42.5	海螺牌	LFC42400 53	2024-06-12	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.8	≥ 17.0	30.1	≥ 6.5	7.0	≥ 42.5	45.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
73	普通硅酸盐水泥	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省铜仁市碧江区河西办事处新庄村	P·O 42.5	海螺牌	LFP4Q240055	2024-06-12	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	7.1	≥17.0	39.7	≥6.5	8.6	≥42.5	59.3
74	砌筑水泥	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省铜仁市碧江区河西办事处新庄村	M 32.5	海螺牌	LFM3240129	2024-06-12	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥2.5	5.4	≥10.0	30.2	≥5.5	7.3	≥32.5	45.2
75	普通硅酸盐水泥	贵州资兆建材有限公司	贵州省铜仁市德江县共和镇覃家湾	P·O 42.5	桐达	24P0-4-S-050	2024-06-04	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	6.5	≥17.0	32.9	≥6.5	8.1	≥42.5	55.7
76	砌筑水泥	贵州佛顶山水泥有限公司	贵州省铜仁市石阡县坪山乡凤凰屯村袁家坳	M 32.5	富鼎山水泥	M306001	2024-06-01	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥2.5	5.4	≥10.0	31.3	≥5.5	7.3	≥32.5	48.4
77	普通硅酸盐水泥	贵州佛顶山水泥有限公司	贵州省铜仁市石阡县坪山乡凤凰屯村袁家坳	P·O 42.5	富鼎山水泥	S406002	2024-06-04	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	6.4	≥17.0	32.7	≥6.5	8.4	≥42.5	51.3
78	复合硅酸盐水泥	贵州思南西南水泥有限公司	贵州省铜仁市思南县邵家桥镇全江村灯油坝	P·C 42.5	石将军	B424033	2024-06-10	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	6.3	≥17.0	32.2	≥6.5	8.3	≥42.5	56.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
79	普通硅酸盐水泥	贵州思南西南水泥有限公司	贵州省铜仁市思南县邵家桥镇全江村灯油坝	P·O 42.5	石将军	E424036	2024-06-10	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	6.3	≥17.0	33.5	≥6.5	8.1	≥42.5	60.0
80	普通硅酸盐水泥	贵州沿河西南水泥有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县淇滩镇彭华村三组	P·O 42.5	西南	E424041	2024-06-08	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	6.0	≥17.0	31.5	≥6.5	8.4	≥42.5	51.9
81	普通硅酸盐水泥	贵州梵净山金顶水泥有限公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县朗溪镇孟关村土地塘	P·O 42.5	商城金顶	E424035	2024-06-05	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	5.7	≥17.0	34.1	≥6.5	7.3	≥42.5	52.6
82	复合硅酸盐水泥	铜仁西南水泥有限公司	贵州省铜仁市玉屏县田坪镇江口村(科特林旁边)	P·C 42.5	西南	B424018	2024-06-02	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	6.1	≥17.0	30.2	≥6.5	8.8	≥42.5	56.4
83	普通硅酸盐水泥	铜仁西南水泥有限公司	贵州省铜仁市玉屏县田坪镇江口村(科特林旁边)	P·O 42.5	西南	E424093	2024-06-01	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	5.7	≥17.0	31.8	≥6.5	7.6	≥42.5	56.2
84	普通硅酸盐水泥	贵州茂鑫水泥有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县水尾镇新场村	P·O 42.5	红师牌	H044067S	2024-05-30	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.5	≥17.0	23.4	≥6.5	6.9	≥42.5	46.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
85	普通硅酸盐水泥	贵州从江明达水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县贯洞镇腊阳村	P·0 42.5	从丰	E24074	2024-05-29	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.5	5.8	≥ 17.0	32.8	≥ 6.5	7.3	≥ 42.5	49.4
86	砌筑水泥	贵州从江明达水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县贯洞镇腊阳村	M 32.5	从丰	M24023	2024-05-28	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.4	≥ 10.0	27.3	≥ 5.5	7.1	≥ 32.5	45.7
87	普通硅酸盐水泥	贵州黄平尖峰水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇工业园区	P·0 42.5	尖峰	24P4S099	2024-06-19	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.2	≥ 17.0	29.3	≥ 6.5	7.0	≥ 42.5	51.6
88	砌筑水泥	贵州黄平尖峰水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇工业园区	M 32.5	尖峰	24M3D088	2024-06-19	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	4.4	≥ 10.0	23.8	≥ 5.5	6.9	≥ 32.5	40.3
89	普通硅酸盐水泥	贵州锦屏和泰水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县工业园区	P·0 42.5	和泰牌	4S-05-048	2024-05-28	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.5	6.2	≥ 17.0	32.9	≥ 6.5	8.0	≥ 42.5	49.3
90	砌筑水泥	贵州锦屏和泰水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县工业园区	M 32.5	和泰牌	3B-05-034	2024-05-28	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.4	≥ 10.0	28.8	≥ 5.5	7.5	≥ 32.5	47.2

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
91	普通硅酸盐水泥	黎平县华新建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯镇小里建材产业园	P·O 42.5	鼓楼牌	CS4-24-40	2024-05-30	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.5	5.8	≥ 17.0	35.1	≥ 6.5	7.3	≥ 42.5	50.8
92	砌筑水泥	黎平县华新建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯镇小里建材产业园	M 32.5	鼓楼牌	CB3-24-47	2024-05-28	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.1	≥ 10.0	28.0	≥ 5.5	6.3	≥ 32.5	38.9
93	火山灰质硅酸盐水泥	麻江明达水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇谷羊村	P.P 32.5	腾裕	H240601	2024-06-01	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.0	4.7	≥ 12.0	24.3	≥ 5.5	7.1	≥ 32.5	44.8
94	普通硅酸盐水泥	麻江明达水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇谷羊村	P·O 42.5	腾裕	PX240601	2024-06-01	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	6.3	≥ 17.0	31.6	≥ 6.5	8.0	≥ 42.5	54.1
95	普通硅酸盐水泥	贵州省天柱县东立水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县邦洞镇灯塔村杨二湾	P·O 42.5	东立水泥	0240528	2024-05-28	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.5	≥ 17.0	28.3	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	55.4
96	砌筑水泥	贵州东立水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县青溪镇五里牌王家地	M 32.5	东立牌	24M030	2024-05-30	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.0	≥ 10.0	25.4	≥ 5.5	7.4	≥ 32.5	45.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
97	复合硅酸盐水泥	贵州东立水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县青溪镇五里牌王家地	P·C 42.5	东立牌	24C4020	2024-06-01	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.4	≥ 17.0	25.2	≥ 6.5	7.7	≥ 42.5	46.3
98	火山灰质硅酸盐水泥	贵州福泉西南水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处甘把哨村	P·P 32.5	西南牌	B324015	2024-06-18	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 3.0	3.9	≥ 12.0	18.0	≥ 5.5	6.8	≥ 32.5	45.0
99	砌筑水泥	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县德新镇	M 32.5	海螺牌	LAM3240075	2024-06-24	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.5	≥ 10.0	31.5	≥ 5.5	6.8	≥ 32.5	47.1
100	普通硅酸盐水泥	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县德新镇	P·O 42.5	海螺牌	LAP4Q240121	2024-06-24	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	6.2	≥ 17.0	31.1	≥ 6.5	8.0	≥ 42.5	50.8
101	砌筑水泥	贵州惠水西南水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县长田工业园区(大坝D区)	M 32.5	西南牌	D324062	2024-06-05	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 2.5	5.8	≥ 10.0	31.4	≥ 5.5	8.1	≥ 32.5	54.7

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
102	普通硅酸盐水泥	贵州惠水西南水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县长田工业园区(大坝D区)	P·O 42.5	西南牌	E424093	2024-06-15	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	5.4	≥17.0	25.1	≥6.5	8.3	≥42.5	50.8
103	普通硅酸盐水泥	龙里红狮水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇岩后村	P·O 42.5	红狮	2H044210S	2024-06-24	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	6.9	≥17.0	34.7	≥6.5	8.3	≥42.5	57.2
104	砌筑水泥	龙里红狮水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇岩后村	M 32.5	红狮	HM43042	2024-06-19	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥2.5	4.8	≥10.0	27.1	≥5.5	6.9	≥32.5	47.7
105	复合硅酸盐水泥	浙江浦峰集团贵州省瓮安水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇大寨坪村	P·C 42.5	图形	F4004	2024-06-15	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	6.4	≥17.0	33.2	≥6.5	8.1	≥42.5	54.6
106	砌筑水泥	黔南州宏安建材有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道威远工业园区	M 32.5	/	24DM031	2024-06-07	强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥2.5	5.0	≥10.0	26.0	≥5.5	7.6	≥32.5	48.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
107	普通硅酸盐水泥	贵州晴隆盘江水泥有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县光照镇孟寨村	P·O 42.5	万润	A424031	2024-05-22	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	5.5	≥17.0	28.5	≥6.5	7.6	≥42.5	48.7
108	复合硅酸盐水泥	贵州晴隆盘江水泥有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县光照镇孟寨村	P·C 42.5	万润	B424033	2024-05-21	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	4.9	≥17.0	27.3	≥6.5	7.5	≥42.5	49.3
109	普通硅酸盐水泥	贵州森垚水泥有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县平绕村弄劳坡	P·O 42.5	西南	TL24009	2024-06-20	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	4.9	≥17.0	27.0	≥6.5	7.2	≥42.5	51.5
110	复合硅酸盐水泥	贵州黔桂金州建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇金星村	P·C 42.5	拓达	4CB24-06-041	2024-05-30	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	4.3	≥17.0	22.5	≥6.5	7.3	≥42.5	48.0
111	普通硅酸盐水泥	贵州黔桂金州建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇金星村	P·O 42.5	拓达	40S24-06-071	2024-06-04	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	5.7	≥17.0	29.0	≥6.5	8.3	≥42.5	55.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
112	复合硅酸盐水泥	贵州兴义西南水泥有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇前丰村	P·C 42.5		B4C24022	2024-06-19	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	4.9	≥ 17.0	25.9	≥ 6.5	7.1	≥ 42.5	49.1
113	普通硅酸盐水泥	贵州兴义西南水泥有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇前丰村	P·O 42.5		E4A24045	2024-06-25	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.7	≥ 17.0	27.3	≥ 6.5	8.1	≥ 42.5	53.1
114	复合硅酸盐水泥	贵州荣盛(集团)建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇绒泥村	P·C 42.5	赤金	XF424-096	2024-06-28	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.0	≥ 17.0	26.3	≥ 6.5	7.6	≥ 42.5	48.5
115	普通硅酸盐水泥	华新贵州顶效特种水泥有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区开发区合心村	P·O 42.5	华新堡垒	QS-P042.5-20240163	2024-06-28	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	5.9	≥ 17.0	30.5	≥ 6.5	8.8	≥ 42.5	58.9
116	复合硅酸盐水泥	贵州贞丰仁都水泥有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县龙场镇上水桥循环工业园区内	P·C 42.5	新仁都	PC058	2024-06-29	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45 μ m方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥ 4.0	6.2	≥ 17.0	36.7	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	58.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)		28d抗折强度 (MPa)		28d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
117	普通硅酸盐水泥	贵州德隆水泥有限公司	贵州省黔西南州册亨县者楼镇红旗村	P·O 42.5	西南牌	DLP24041	2024-06-30	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	5.6	≥17.0	28.3	≥6.5	8.2	≥42.5	53.3
118	复合硅酸盐水泥	贵州德隆水泥有限公司	贵州省黔西南州册亨县者楼镇红旗村	P·C 42.5	西南牌	DLD24040	2024-06-30	强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	≥4.0	5.2	≥17.0	25.4	≥6.5	7.9	≥42.5	48.2
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												1d抗折强度 (MPa)		1d抗压强度 (MPa)		7d抗折强度 (MPa)		7d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
119	低碱度硫铝酸盐水泥	贵州息烽仁都建材有限公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇马当田村龙塘湾组	L·SAC 42.5	仁都牌	48	2024-06-22	强度,28d自由膨胀率,比表面积,碱度PH值	未发现不合格	/	/	≥4.0	6.9	≥30.0	42.9	≥5.5	7.7	≥42.5	57.8
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
												1d抗折强度 (MPa)		1d抗压强度 (MPa)		3d抗折强度 (MPa)		3d抗压强度 (MPa)	
												标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
120	铝酸盐水泥	贵州宇丰熔料有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村	CA 50-I	慧信	C06-001	2024-06-20	强度,二氧化硅,碱含量,氯离子,全硫,三氧化二铝,三氧化二铁,水泥胶砂凝结时间,细度(比表面积)	未发现不合格	/	/	≥5.5	5.7	≥40	41.5	≥6.5	7.0	≥50	50.4

省市场监管局建筑用钢筋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												抗拉强度 (MPa)		重量偏差 (%)	
												标准值	实测值	标准值	实测值
1	热轧带肋钢筋	贵阳长乐钢铁有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇银都工业区	HRB400E ϕ 28	图形	2024-5-26-2-13	2024-05-26	表面标志, 尺寸, 工艺性能, 化学成分, 金相组织, 力学性能, 重量偏差	未发现不合格	/	/	≥ 540	600; 615	± 4.0	-3.3
2	热轧带肋钢筋	贵阳闽达钢铁有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村牛郎关	HRB400E ϕ 12mm	闽达钢铁	2405280012	2024-05-31	表面标志, 尺寸, 工艺性能, 化学成分, 金相组织, 力学性能, 重量偏差	未发现不合格	/	/	≥ 540	690; 695	± 6.0	-1.6
3	热轧带肋钢筋	贵阳闽达钢铁有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村牛郎关	HRB400E Φ 20mm	闽达钢铁	2407220071	2024-07-22	表面标志, 尺寸, 工艺性能, 化学成分, 金相组织, 力学性能, 重量偏差	未发现不合格	/	/	≥ 540	650; 650	± 5.0	-1.8
4	热轧带肋钢筋	贵阳闽达钢铁有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村牛郎关	HRB400E Φ 16mm	闽达钢铁	2407220072	2024-07-22	表面标志, 尺寸, 工艺性能, 化学成分, 金相组织, 力学性能, 重量偏差	未发现不合格	/	/	≥ 540	680; 680	± 5.0	-2.0
5	热轧带肋钢筋	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道八里社区八里中桥工业园区	HRB400E ϕ 14	贵遵	1-2406-0259	2024-06-13	表面标志, 尺寸, 工艺性能, 化学成分, 金相组织, 力学性能, 重量偏差	未发现不合格	/	/	≥ 540	635; 635	± 5.0	-3.7
6	热轧带肋钢筋	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道八里社区八里中桥工业园区	HRB400E ϕ 20	贵遵	1-2406-0115	2024-06-03	表面标志, 尺寸, 工艺性能, 化学成分, 金相组织, 力学性能, 重量偏差	未发现不合格	/	/	≥ 540	605; 600	± 5.0	-4.8
7	热轧带肋钢筋	贵州省和兴钢铁有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇江水桥	HRB 400E ϕ 12	/	2024063004	2024-06-30	表面标志, 尺寸, 工艺性能, 化学成分, 金相组织, 力学性能, 重量偏差	未发现不合格	/	/	≥ 540	595; 610	± 6.0	-5.4
8	热轧带肋钢筋	贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇合心村胜平路96号	HRB400E ϕ 8	图形商标	240615-2305	2024-06-15	表面标志, 尺寸, 工艺性能, 化学成分, 金相组织, 力学性能, 重量偏差	未发现不合格	/	/	≥ 540	645; 635	± 6.0	2.7

省市场监管局建筑防水卷材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											最大峰拉力(纵向) (N/50mm)		最大峰拉力(横向) (N/50mm)		最大峰时延伸率(纵向) (%)		最大峰时延伸率(横向) (%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	弹性体改性沥青防水卷材	贵州贵伯乐防水科技有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇和平经济开发区金钟片区	SBS I PY PE PE 4 10	图形加文字	2024-01-08	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	≥500	635	≥500	815	≥30	41	≥30	35
2	弹性体改性沥青防水卷材	遵义市建欣字汇防水科技有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇坪桥村工业园区内35附16号	SBS I PY PE PE 3 10	图形加文字	2024-03-03	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	≥500	935	≥500	960	≥30	50	≥30	42
3	弹性体改性沥青防水卷材	遵义市建欣字汇防水科技有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇坪桥村工业园区内35附16号	SBS I PY PE PE 4 8	图形加文字	2024-03-03	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	≥500	705	≥500	845	≥30	40	≥30	32
4	SBS弹性体改性沥青防水卷材	贵州省完达美防水材料有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山镇至下司洛邦村方向省道306北侧距炉山镇五里桥约0.5公里处	PY I PE PE 3 10	图形	2024-07-22	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	≥500	650	≥500	655	≥30	48	≥30	38
5	弹性体改性沥青防水卷材	贵州雨盾防水建材有限公司	贵州省黔南州惠水县濠江街道桥洞村二组	SBS I PY PE PE 3 10	/	2024-05-15	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	≥500	650	≥500	815	≥30	50	≥30	42

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											最大峰拉力(纵向) (N/50mm)		最大峰拉力(横向) (N/50mm)		最大峰时延伸率(纵向) (%)		最大峰时延伸率(横向) (%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
6	弹性体改性沥青防水卷材	贵州兴瑞达防水材料科技有限公司	贵州省黔南州惠水县濠江街道经济开发区惠安大道双庆村五组(贵州顺森鑫工贸有限公司内)	SBS I PY PE PE 3 10	/	2024-06-03	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	≥500	670	≥500	765	≥30	44	≥30	34
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											拉力(纵向) (N/50mm)		拉力(横向) (N/50mm)		最大拉力时延伸率(纵向) (%)		最大拉力时延伸率(横向) (%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
7	自粘聚合物改性沥青防水卷材	贵州贵伯乐防水科技有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇和平经济开发区金钟片区	自粘卷材 PY I PE 3.0 10	图形加文字	2024-01-16	剥离强度,不透水性,持粘性,低温柔性,可溶物含量,拉伸性能,耐热性,热老化,渗油性,自粘沥青再剥离强度	未发现不合格	/	/	≥450	585	≥450	700	≥30	43	≥30	41
8	自粘聚合物改性沥青防水卷材	贵州省完达美防水材料有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山镇至下司洛邦村方向省道306北侧距炉山镇五里桥约0.5公里处	PY I PE 3.0 10	图形	2024-07-21	剥离强度,不透水性,持粘性,低温柔性,可溶物含量,拉伸性能,耐热性,热老化,渗油性,自粘沥青再剥离强度	未发现不合格	/	/	≥450	650	≥450	655	≥30	48	≥30	38
9	自粘聚合物改性沥青防水卷材	贵州雨盾防水建材有限公司	贵州省黔南州惠水县濠江街道桥洞村二组	PY I PE 3.0 10	/	2024-05-15	剥离强度,不透水性,持粘性,低温柔性,可溶物含量,拉伸性能,耐热性,热老化,渗油性,自粘沥青再剥离强度	未发现不合格	/	/	≥450	830	≥450	965	≥30	51	≥30	41
10	自粘聚合物改性沥青防水卷材	贵州圣元防水材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濠江街道长田工业园区C区	PY I PE 3.0 10	图形加文字(万通)	2024-08-24	剥离强度,不透水性,持粘性,低温柔性,可溶物含量,拉伸性能,耐热性,热老化,渗油性,自粘沥青再剥离强度	未发现不合格	/	/	≥500	565	≥500	625	≥30	34	≥30	30

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											拉伸强度 (23° C) 纵向 (MPa)		拉伸强度 (23° C) 横向 (MPa)		撕裂强度(纵向) (kN/m)		撕裂强度(横向) (kN/m)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
11	EVA防水板	贵州隆相新材料股份有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区龙腾路B-23号	JS2 25.0m × 3.0m × 1.5mm	图形	2024-07-05	不透水性(30min),低温弯折,加热伸缩量(收缩),加热伸缩量(延伸),拉断伸长率(-20℃),拉断伸长率(23℃),拉伸强度(60℃),拉伸强度(23℃),耐碱性[饱和Ca(OH)₂溶液23℃×168h],热空气老化(80℃×168h),撕裂强度	未发现不合格	/	/	≥16	16.2	≥16	16.0	≥60	96	≥60	87
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											拉力(纵向) (N/50mm)		拉力(横向) (N/50mm)		撕裂力(纵向) (N)		撕裂力(横向) (N)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
12	湿铺防水卷材	贵州巴图赛奥防水建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市卫城镇160工业区	PY D 3.0-10	图形	2024-04-10	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔性(-20℃),卷材与卷材剥离强度(搭接边),可溶物含量,拉伸性能,耐热性(70℃,2h),热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	≥500	700	≥500	660	≥200	528	≥200	462
13	湿铺防水卷材	贵州兴瑞达防水材料科技有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道经济开发区惠安大道双庆村五组(贵州顺森鑫工贸有限公司内)	PY D 3.0-10	/	2024-05-28	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔性(-20℃),卷材与卷材剥离强度(搭接边),可溶物含量,拉伸性能,耐热性(70℃,2h),热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	≥500	870	≥500	660	≥200	609	≥200	454
14	湿铺防水卷材	贵州永蓝伦晟防水科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇鼠场工业园区	PY D3.0-10	图形	2024-02-26	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔性(-20℃),卷材与卷材剥离强度(搭接边),可溶物含量,拉伸性能,耐热性(70℃,2h),热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	≥500	865	≥500	635	≥200	572	≥200	460

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标值	关键性指标							
											拉力(纵向) (N/50mm)		拉力(横向) (N/50mm)		撕裂力(纵向) (N)		撕裂力(横向) (N)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
15	湿铺防水卷材	贵州永蓝伦晟防水科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇鼠场工业园区	H D1.5-20	图形	2024-02-25	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔性(-20℃),卷材与卷材剥离强度(搭接边),拉伸性能,耐热性(70℃,2h),热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	≥300	534	≥300	684	≥20	33	≥20	40
16	湿铺防水卷材	贵州围城防水保温科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道办事处长田社区桥洞村四组	H D 1.5 20	图形	2024-04-25	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔性(-20℃),卷材与卷材剥离强度(搭接边),拉伸性能,耐热性(70℃,2h),热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	不合格	卷材与卷材剥离强度(搭接边)无处理0.6N/mm、浸水处理0.4N/mm、热处理0.6N/mm;与水泥砂浆剥离强度无处理0.3N/mm	卷材与卷材剥离强度(搭接边)无处理≥1.0N/mm、浸水处理≥0.8N/mm、热处理≥0.8N/mm;与水泥砂浆剥离强度无处理≥1.5N/mm	≥300	682	≥300	916	≥20	30	≥20	35
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标值	关键性指标							
											最大峰拉力(纵向)(N/50mm)		最大峰拉力(横向)(N/50mm)		最大峰时延伸率(纵向)(%)		最大峰时延伸率(横向)(%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
17	弹性体改性沥青防水卷材	贵州奥阔冠龙防水建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇鼠场工业园区	SBS I PY PE PE 3 10	/	2024-05-15	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	不合格	拉力-最大峰拉力-横向480N/50mm	拉力-最大峰拉力-横向: ≥500N/50mm	≥500	480	≥500	565	≥30	44	≥30	36

省市场监管局预应力混凝土用钢材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗拉强度(MPa)		松弛率(%)	
											标准值	实测最小值	标准值	实测值
1	预应力混凝土用钢绞线	贵州钢绳股份有限公司	贵州省遵义市红花岗区桃溪路47号	1×7-15.20-1860	/	2024/6/15/2024GE004631	0.2%屈服力,公称抗拉强度,应力松弛性能,整根钢绞线的最大力,最大力总伸长率	未发现不合格	/	/	≥1860	1950	≤2.5	1.3
2	预应力混凝土用钢绞线	贵州水钢金属科技有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥工业园区	1×7-15.20-1860	/	2024/7/13/2024071350	0.2%屈服力,公称抗拉强度,应力松弛性能,整根钢绞线的最大力,最大力总伸长率	未发现不合格	/	/	≥1860	1900	≤2.5	0.6
3	预应力混凝土用钢丝	贵州远帆工贸有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县宣威镇卡乌村大坪棉花冲	4.80-1570-WLR-H	/	45456	0.2%屈服力,反复弯曲性能,抗拉强度,应力松弛性能,最大力,最大力总伸长率	未发现不合格	/	/	≥1570	1720	≤2.5	2.2

省市场监管局普通混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗压强度 (MPa)		吸水率 (%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	混凝土实心砖	贵州源隆新型环保墙体建材有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇贵州省沙子哨监狱(沙子哨农场内)	SCB 240×115×53 (mm)	/	2024-05-06	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥25.0	26.1	≤11	10
2	混凝土实心砖	贵阳市南明区筑利福建材厂	贵州省贵阳市南明区后巢乡后巢村黄花工业园区	SCB 240×115×53 (mm)	/	2024-04-01	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥25.0	25.8	≤13	12
3	混凝土实心砖	贵阳乌当红华砖厂	贵州省贵阳市乌当区高新办事处阿粟村大转弯	SCB 240×115×53 (mm)	/	2024-05-01	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥15.0	22.5	≤11	7
4	建筑碎料小型空心砌块	清镇市磊宏新型环保砖厂	贵州省贵阳市清镇市青龙办事处中心村山林边	FHB 390×190×190 (mm)	/	2024-03-08	放射性,干燥收缩率,抗冻性 (D25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥5.0	7.0	≤18	13
5	混凝土实心砖	白云区永兴标砖厂	贵州省贵阳市白云区艳山红程官村金大路	SCB 240×115×53 (mm)	/	2024-05-22	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥10.0	13.8	≤13	11
6	混凝土实心砖	修文县恒达煜建材有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇幸福村六组	SCB 240×115×53 (mm)	/	2024-05-10	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥30.0	32.8	≤13	10
7	混凝土实心砖	修文县扎佐太忠水泥标砖厂	贵州省贵阳市修文县贵阳市修文县扎佐大堡村六组	SCB 240×115×53 (mm)	/	2024-05-02	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥25.0	26.4	≤11	10
8	混凝土实心砖	修文县扎佐太忠水泥标砖厂	贵州省贵阳市修文县扎佐大堡村六组	SCB 190×90×50 (mm)	/	2024-04-10	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥20.0	21.8	≤11	10

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗压强度 (MPa)		吸水率 (%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
9	混凝土实心砖	贵阳市金阳新区鑫石砖厂	贵州省贵阳市观山湖区朱昌镇将军二组	SCB 240 × 110 × 50 (mm)	/	2024-05-08	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥ 15.0	21.9	≤ 11	10
10	混凝土实心砖	贵阳市金阳新区鑫石砖厂	贵州省贵阳市观山湖区朱昌镇将军二组	SCB 190 × 80 × 45 (mm)	/	2024-05-10	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥ 15.0	24.9	≤ 11	9
11	普通混凝土小型砌块	开阳县龙岗镇华平标砖厂	贵州省贵阳市开阳县龙岗镇大水塘村白鸡坡组	NH 390 × 150 × 200 (mm)	/	2024-06-15	放射性,抗冻性 (D25),空心率,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率,线性干燥收缩值	未发现不合格	/	/	≥ 5.0	5.1	≤ 14	12
12	混凝土实心砖	贵州明印建筑材料预制有限公司	凤冈县龙泉镇柏梓村村委会旁	240 × 115 × 53 (mm)	/	2024-01-10	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥ 10.0	12.1	≤ 13	9
13	混凝土实心砖	六盘水市钟山区永益建材厂	贵州省六盘水市钟山区川心村11组	SCB 240 × 115 × 50 mm	/	2024-06-05	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥ 20.0	23.2	≤ 11	7
14	混凝土实心砖	六盘水市钟山区国恒砖厂	贵州省六盘水市钟山区双嘎乡马戛村二组马路边	SCB 240 × 115 × 53 mm	/	2024-06-21	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥ 20.0	20.2	≤ 13	10
15	混凝土实心砖	六盘水市钟山区建通制砖有限公司	贵州省六盘水市钟山区双戛乡落飞戛村一组	SCB 240 × 115 × 53 mm	/	2024-06-20	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥ 20.7	26.6	≤ 17	13
16	混凝土实心砖	六盘水市钟山区金安达商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区双坝村	SCB 240 × 115 × 53 mm	/	2024-06-01	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥ 15.0	18.6	≤ 17	8

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗压强度 (MPa)		吸水率 (%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
17	混凝土实心砖	六盘水福辉工贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区双坝村	SCB 190×90×50 mm	/	2024-05-20	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥20.0	33.2	≤13	12
18	混凝土实心砖	贵州瑞泰实业有限公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路452086幢	SCB 240×115×53 mm	/	2024-06-03	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥20.0	21.3	≤11	10
19	混凝土实心砖	六盘水市钟山区玉都建材有限公司	贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民社区七组	SCB 240×115×53 mm	/	2024-03-12	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥25.0	30.3	≤13	12
20	混凝土实心砖	六盘水市钟山区亚磊墙体建材有限公司	贵州省六盘水市钟山区凤凰新区凤凰社区四组老鹰山脚	SCB 240×115×50 mm	/	2024-06-07	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥10.0	15.4	≤13	12
21	混凝土实心砖	贵州富亿隆工贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区杨柳街道杨柳居委会坦克山水钢2号门岗旁	SCB 240×115×50 mm	/	2024-06-03	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥20.0	25.1	≤13	10
22	混凝土实心砖	盘州市生泰新型建材有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道办旧铺老鹰岩	SCB 240×115×53 (mm)	/	2024-06-04	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥25.0	32.2	≤11	8
23	轻集料混凝土小型空心砌块	盘州市生泰新型建材有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道办旧铺老鹰岩	LB 400×200×200 (mm)	/	2024-05-14	放射性,干燥收缩率,抗冻性 (D25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.6	≤18	14
24	混凝土实心砖	安顺市平坝区新兴页岩机砖厂	贵州省安顺市平坝区安平办事处陶关村	SCB 240×115×53 (mm)	/	2024-05-02	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥20.0	21.4	≤11	7
25	混凝土实心砖	毕节市新秦免烧砖厂	贵州省毕节市七星关区鸭池镇干龙滩村一组	SCB 240×115×50 (mm)	/	2024-05-06	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥15.0	22.0	≤13	7

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗压强度 (MPa)		吸水率 (%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
26	混凝土实心砖	毕节市七星关区横达免烧砖厂	贵州省毕节市七星关区鸭池镇管中岩村三坪组跑马场公路边	SCB 240×110×48 (mm)	/	2024-05-27	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥20.0	28.3	≤11	8
27	混凝土实心砖	毕节市凯鑫钰建筑废料加工有限公司	贵州省毕节市七星关区市西街道金钟社区环城北路152号	SCB 240×115×53 (mm)	/	2024-04-15	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥25.0	33.0	≤11	8
28	普通混凝土小型砌块	毕节市凯鑫钰建筑废料加工有限公司	贵州省毕节市七星关区市西街道金钟社区环城北路152号	NS 390×190×100 (mm)	/	2024-04-05	放射性,抗冻性 (D25),空心率,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率,线性干燥收缩值	未发现不合格	/	/	≥10.0	10.1	≤14	12
29	混凝土实心砖	贵州毕节泽源新型建材开发有限公司	贵州省毕节市七星关区长春镇清丰村建材工业园	SCB 190×90×50 (mm)	/	2024-04-18	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥7.5	8.2	≤11	8
30	混凝土实心砖	七星关区凯阳节能建材厂	贵州省毕节市七星关区田坝桥镇店子村	SCB 240×115×50 (mm)	/	2024-05-10	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥25.0	32.9	≤11	9
31	混凝土实心砖	贵州鑫茂宏源建材有限责任公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县羊街镇银华村坡头上组	SCB 240×115×53 (mm)	/	2024-04-10	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥10.0	14.9	≤13	12
32	混凝土实心砖	威宁县草海镇龙波砖厂	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县草海镇新河村 (火电厂)	SCB 240×115×53 (mm)	/	2024-04-15	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥30.0	33.7	≤11	6
33	混凝土实心砖	威宁县合力水泥砖厂	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县陕桥街道新河村 (城)	SCB 240×115×50 (mm)	/	2024-03-15	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性 (F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥15.0	19.2	≤13	12
34	普通混凝土小型砌块	威宁县威发建材厂	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县五里岗街道燎原村 (城)	NH 380×180×140 (mm)	/	2024-05-07	放射性,抗冻性 (D25),空心率,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率,线性干燥收缩值	未发现不合格	/	/	≥10.0	14.6	≤14	9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗压强度 (MPa)		吸水率 (%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
35	混凝土实心砖	威宁县威发建材厂	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县五里岗街道燎原村(城)	SCB 240×115×50 (mm)	/	2024-04-25	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥35.0	39.2	≤11	8
36	混凝土实心砖	贵州创博新型建材有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县五里岗街道棒木村	SCB 240×115×50 (mm)	/	2024-04-15	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥25.0	28.7	≤11	7
37	普通混凝土小型砌块	贵州创博新型建材有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县五里岗街道棒木村	NH 390×190×190 (mm)	/	2024-04-17	放射性,抗冻性(D25),空心率,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率,线性干燥收缩值	未发现不合格	/	/	≥5.0	6.4	≤14	11
38	混凝土实心砖	凯里祥源建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道新岩村(瑞安水泥厂南侧)	SCB 240 ×115×53 (mm)	/	2024-05-11	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥10.0	14.2	≤11	11
39	轻集料混凝土小型空心砌块	瓮安弘丰建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇太平社区牛湾塘	390 ×190×190 (mm)	/	2024-05-15	放射性,干燥收缩率,抗冻性(D25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.2	≤18	14
40	混凝土实心砖	黔西南州瓦嘎新型建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇瓦嘎村	SCB 240×115×53 (mm)	/	2024-01-15	放射性核素限量,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/	≥30.0	34.5	≤11	10

省市场监管局混凝土外加剂产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗压强度比(7d)		抗压强度比(28d)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	混凝土外加剂	贵州石博士科技股份有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高越街7号	HPWR-R	/	2024-05-29	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/	≥140	158	≥130	152
2	混凝土外加剂	贵州凯襄新材料有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园	HPWR-R	/	2024-05-28	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/	≥140	177	≥130	152
3	混凝土外加剂	贵州科建建材有限责任公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区(修文县扎佐镇三元村)	HPWR-R	/	2024-06-03	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/	≥140	174	≥130	148
4	混凝土外加剂	贵州中兴南友建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤社区平原哨村	HPWR-S	/	2024-06-03	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/	≥150	159	≥140	156
5	混凝土外加剂	贵州天威建材科技有限责任公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处王宽村西江路3号	HPWR-S	/	2024-05-31	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/	≥150	163	≥140	151
6	混凝土外加剂	贵州天威建材科技有限责任公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处王宽村西江路3号	HPWR-R	/	2024-05-31	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/	≥140	171	≥130	147
7	混凝土外加剂	贵阳三圣特种建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	HPWR-R	/	2024-06-03	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/	≥140	169	≥130	152

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗压强度比(7d)		抗压强度比(28d)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
8	混凝土外加剂	贵州凯襄新材料有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园	HPWR-S	/	2024-07-24	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/	≥150	170	≥140	151
9	混凝土外加剂	贵州蓝硕建材有限公司	贵州省遵义市播州区苟江镇义源村张家湾处(苟江经济开发区中小企业园3号线南侧)	HPWR-R	/	2024-06-21	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/	≥140	161	≥130	144
10	混凝土外加剂	六盘水恒帆建筑材料有限公司	贵州省六盘水市水城县双水开发区塔山巷	HWR-R	/	2024-07-13	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比	未发现不合格	/	/	≥125	139	≥120	138
11	混凝土外加剂	六盘水恒帆建筑材料有限公司	贵州省六盘水市水城县双水开发区塔山巷	WR-S	/	2024-07-13	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/	≥115	140	≥110	124
12	混凝土外加剂	贵州铁建恒发新材料科技股份有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	HPWR-S	/	2024-05-31	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/	≥150	170	≥140	158
13	混凝土外加剂	贵州华思远建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区洛邦镇(装备制造工业园区内)	HWR-S	/	2024-06-14	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/	≥125	140	≥120	135
14	混凝土外加剂	贵州华思远建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区洛邦镇(装备制造工业园区内)	HWR-R	/	2024-06-14	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/	≥125	141	≥120	136
15	混凝土外加剂	科之杰新材料集团(贵州)有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚工业园区	HPWR-S	/	2024-06-22	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/	≥150	165	≥140	157

省市场监管局环形混凝土电杆产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											保护层最小厚度(mm)		抗裂检验系数	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	环形混凝土电杆	鑫筑电力科技集团(贵州)有限公司修文分公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇营官村三组	Z Φ 190×10×K ×Y	/	2024-05-25	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.3; 1.4
2	环形混凝土电杆	贵阳花溪永胜电力器材有限公司	贵州省贵阳市花溪区清溪社区桐木岭村	Z Φ 190×12×J ×Y	/	2023-04-13	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.2; 1.2
3	环形混凝土电杆	贵州韶峰电力器材制品有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇白安营村尖山组	Z Φ 190×10×K ×Y	/	2024-03-20	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.4; 1.3
4	环形混凝土电杆	贵州恒旺工贸有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村芦子窝	Z Φ 190×10×K ×Y	/	2024-04-20	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.3; 1.3
5	环形混凝土电杆	贵州恒旺工贸有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村芦子窝	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2024-04-22	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.3; 1.3
6	环形混凝土电杆	贵州凝聚义电力科技有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇小营村一组	Z Φ 190×10×M ×BY	/	2024-06-11	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥0.8	1.2; 1.1
7	环形混凝土电杆	贵州恒创志达电力科技有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇马关村三组	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2023-07-30	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.2; 1.3
8	环形混凝土电杆	桐梓县正新水泥制品有限公司	贵州省遵义市桐梓县九坝镇天池村转山组87号	Z Φ 190×10×K ×Y	/	2024-03-06	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.2; 1.3
9	环形混凝土电杆	贵州亚泰远通电业有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝镇大寨村	Z Φ 190×10×K ×Y	/	2024-05-10	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.4; 1.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标值	关键性指标			
											保护层最小厚度(mm)		抗裂检验系数	
											标准值	实测值	标准值	实测值
10	环形混凝土电杆	贵州亚泰远通电力有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝镇大寨村	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2024-05-17	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.4; 1.4
11	环形混凝土电杆	绥阳县盛源电力器材有限责任公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇马槽沟	Z Φ 150×9×C ×Y	/	2024-04-10	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.2; 1.2
12	环形混凝土电杆	贵州嘉庚实业有限公司	贵州省遵义市汇川区高桥镇十字社区千秋组1号	Z Φ 190×12×M ×BY	/	2024-05-14	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	20	≥0.8	1.3; 1.2
13	环形混凝土电杆	遵义市源长水泥制品有限公司	贵州省遵义市汇川区高桥镇十字村	Z Φ 190×15×K ×Y	/	2024-05-06	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.3; 1.4
14	环形混凝土电杆	绥阳县志杰电力物资有限公司	贵州省遵义市绥阳县风华镇(原531厂运输处)	Z Φ 190×10×K ×Y	/	2024-03-13	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.3; 1.3
15	环形混凝土电杆	遵义川能电力物资有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇坪桥村内	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2024-05-22	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.1; 1.1
16	环形混凝土电杆	盘州市豪湖电力器材生产有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道海铺村	Z Φ 190×10×K ×Y	/	2024-04-20	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.3; 1.3
17	环形混凝土电杆	盘州市豪湖电力器材生产有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道海铺村	Z Φ 150×9×C ×Y	/	2024-05-28	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.3; 1.3
18	环形混凝土电杆	六枝特区大海水泥制品有限公司	贵州省六盘水市六枝特区新窑乡新窑村(新窑示范焦化厂内)	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2024-05-27	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	20	≥1.0	14; 1.3
19	环形混凝土电杆	紫云黔冠电力设备有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇大平寨村	Z Φ 190×10×K ×Y	/	2024-04-16	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.4; 1.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标值	关键性指标			
											保护层最小厚度(mm)		抗裂检验系数	
											标准值	实测值	标准值	实测值
20	环形混凝土电杆	紫云黔冠电力设备有限责任公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇大平寨村	Z Φ 190×12×K×Y	/	2024-03-12	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.3; 1.3
21	环形混凝土电杆	安顺市洪安电杆有限责任公司	贵州省安顺市西秀区新安街道东侧两所屯加油站旁	Z Φ 190×10×K×Y	/	2024-03-20	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.2; 1.2
22	环形混凝土电杆	贵州精一电力线路器材有限责任公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园S2号地块	Z Φ 190×10×K×Y	/	2024-01-10	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.4; 1.4
23	环形混凝土电杆	贵州精一电力线路器材有限责任公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园S2号地块	Z Φ 190×12×K×Y	/	2024-01-05	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.2; 1.3
24	环形混凝土电杆	毕节市鸿新电杆厂	贵州省毕节市七星关区大新桥小河村	Z Φ 230×12×0×BY	/	2024-04-04	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	19	≥0.8	1.3; 1.2
25	环形混凝土电杆	毕节市鸿新电杆厂	贵州省毕节市七星关区大新桥小河村	Z Φ 190×15×K×Y	/	2024-05-07	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.3; 1.2
26	环形混凝土电杆	毕节西峰水泥制品有限公司	贵州省毕节市七星关区大新桥办事处	Z Φ 150×7×C×Y	/	2023-11-18	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.1; 1.1
27	环形混凝土电杆	毕节西峰水泥制品有限公司	贵州省毕节市七星关区大新桥办事处	Z Φ 150×9×F×Y	/	2023-10-20	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.2; 1.1
28	环形混凝土电杆	赫章县志红顺通电力器材有限公司	贵州省毕节市赫章县白果镇河口村	Z Φ 190×12×K×Y	/	2024-03-08	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.2; 1.2
29	环形混凝土电杆	赫章县志红顺通电力器材有限公司	贵州省毕节市赫章县白果镇河口村	Z Φ 190×10×K×Y	/	2024-03-08	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.3; 1.2
30	环形混凝土电杆	威宁县恒吉水泥制品有限公司	威宁县陕桥街道新河村一组	Z Φ 190×10×K×Y	/	2024-06-05	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.2; 1.2

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											保护层最小厚度(mm)		抗裂检验系数	
											标准值	实测值	标准值	实测值
31	环形混凝土电杆	威宁县恒吉水泥制品有限公司	威宁县陕桥街道新河村一组	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2024-06-15	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.3; 1.2
32	环形混凝土电杆	威宁重湘水泥制品有限公司	威宁县草海镇新河村二组	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2022-07-11	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.2; 1.3
33	环形混凝土电杆	赫章县欧阳电力物资供应有限公司	贵州省毕节市赫章县野马川镇车浪社区毕威高速野马川出口	Z Φ 190×10×K ×Y	/	2024-05-30	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.2; 1.3
34	环形混凝土电杆	赫章县欧阳电力物资供应有限公司	贵州省毕节市赫章县野马川镇车浪社区毕威高速野马川出口	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2024-05-28	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.1; 1.2
35	环形混凝土电杆	思南强力电杆有限责任公司	贵州省铜仁市思南县孙家坝镇工业园区	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2024-02-14	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.2; 1.2
36	环形混凝土电杆	江口县新柱预制件有限公司	贵州省铜仁市江口县凯德街道办事处明星村	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2024-03-20	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.3; 1.2
37	环形混凝土电杆	铜仁兴通电杆有限公司	贵州省铜仁市高新技术产业开发区工业园区	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2023-12-01	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.1; 1.2
38	环形混凝土电杆	贵州黔冠鼎盛实业有限公司	贵州省铜仁市德江县共和镇茶坨村	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2024-01-02	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.1; 1.2
39	环形混凝土电杆	凯里市共和电力物资有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉碧经济开发区炉山工业园区万潮产业园	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2024-04-20	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.3; 1.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标值	关键性指标			
											保护层最小厚度(mm)		抗裂检验系数	
											标准值	实测值	标准值	实测值
40	环形混凝土电杆	凯里市煜明电力器材有限公司	贵州省凯里市碧波工业园区碧波镇碧波村黄秧坝组原高铁搅拌场内	Z Φ 190×10×K×Y	/	2024-01-15	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.1; 1.2
41	环形混凝土电杆	凯里经济开发区西峰通讯电力器材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区二号工业园区	Z Φ 150×7m×C×Y	/	2024-04-10	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.2; 1.2
42	环形混凝土电杆	凯里经济开发区西峰通讯电力器材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区二号工业园区	Z Φ 150×8×C×Y	/	2024-04-11	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.3; 1.2
43	环形混凝土电杆	贵州凯里顺通恒昌电杆制造有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市湾溪街道办事处平茶村	Z Φ 190×10×K×Y	/	2024-03-05	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	15	≥1.0	1.3; 1.3
44	环形混凝土电杆	贵州诚峰建设器材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县工业园区石灰窑	Z Φ 150×7×C×Y	/	2024-05-10	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.2; 1.3
45	环形混凝土电杆	贵州诚峰建设器材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县工业园区石灰窑	Z Φ 150×10×C×Y	/	2024-05-15	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.2; 1.2
46	环形混凝土电杆	榕江县通达水泥制品有限责任公司	贵州省榕江县忠诚镇王岭村独杉树	Z Φ 190×12×M×BY	/	2024-03-10	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	20	≥0.8	1.1; 1.2
47	环形混凝土电杆	榕江县通达水泥制品有限责任公司	贵州省榕江县忠诚镇王岭村独杉树	Z Φ 190×12×K×Y	/	2024-03-15	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.2; 1.1
48	环形混凝土电杆	黔南长通水泥电杆有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市甘塘工业聚集区都惠公路南侧(原都匀市牛奶场)	Z Φ 190×10×K×Y	/	2024-04-24	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.3; 1.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											保护层最小厚度(mm)		抗裂检验系数	
											标准值	实测值	标准值	实测值
49	环形混凝土电杆	贵州新宇达电力物资有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市合心社区一组	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2024-04-12	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.3; 1.2
50	环形混凝土电杆	贵州兴六顺杆塔制造有限公司	贵州省黔西南州贞丰县龙场镇循环工业园区	Z Φ 150×7×C ×Y	/	2024-04-15	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	16	≥1.0	1.3; 1.3
51	环形混凝土电杆	贵州宏盛水泥制品有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇册亨南路234号	Z Φ 190×10×K ×Y	/	2024-05-21	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.3; 1.4
52	环形混凝土电杆	贵州宏盛水泥制品有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇册亨南路234号	Z Φ 190×12×K ×Y	/	2024-06-18	保护层厚度,力学性能	未发现不合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.3; 1.3

省市场监管局井盖产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	检查井盖	重庆日月潭建筑工程专业有限公司贵阳清镇分公司	贵州省贵阳市清镇市卫城镇工业区	C250 Φ800×70mm	/	2024-05-02	承载能力	未发现不合格	/	/
2	检查井盖	重庆日月潭建筑工程专业有限公司贵阳清镇分公司	贵州省贵阳市清镇市卫城镇工业区	B125 Φ750×30mm	/	2024-05-03	承载能力	未发现不合格	/	/
3	再生树脂复合材料检查井盖	镇宁自治县宏鑫睿井盖厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗镇龙潭村	RJG-1-Q-700	/	2024-05-26	承载能力	未发现不合格	/	/
4	检查井盖	贵州万井科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区	D400 Φ700	/	2024-06-01	承载能力	未发现不合格	/	/
5	钢纤维混凝土检查井盖	贵州盛虹管业科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇牛安营村	C级 Φ700	/	2023-12-03	承载能力	未发现不合格	/	/
6	再生树脂复合材料检查井盖	贵州恒绵科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道经济开发区龙泉项目区(泰安产业园)	RJG-1-P-700	/	2024-06-05	承载能力	未发现不合格	/	/
7	再生树脂复合材料检查井盖	贵州恒德道路设施有限公司	贵州省惠水县濛江街道长田经济开发区龙泉项目区(泰安科技产业园)	RJG-1-P-700	/	2024-06-05	承载能力	未发现不合格	/	/
8	再生树脂复合材料检查井盖	贵州龙里贵诚道路设施有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县开发区龙山工业园	RJG-2-Z-700	/	2024-06-01	承载能力	未发现不合格	/	/
9	再生树脂复合材料检查井盖	贵州龙里贵诚道路设施有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县开发区龙山工业园	RJG-2-Z-750	/	2024-06-04	承载能力	未发现不合格	/	/
10	再生树脂复合材料检查井盖	贵州鑫源环保科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇经济开发区	RJG-1-Q-700	/	2024-06-19	承载能力	未发现不合格	/	/

省市场监管局止水带产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											拉伸强度(MPa)		拉断伸长率(%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	止水带	贵州腾际环保科技有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园S2地块黔中EDP内3A、19号	S-P-350-8	/	2024-05-22	拉断伸长率, 拉伸强度, 热空气老化, 撕裂强度, 压缩永久变形(23℃×168h), 压缩永久变形(70℃×24h), 硬度(邵尔A)	未发现不合格	/	/	≥10	13.9	≥380	417
2	止水带	贵州德纳工程材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田村摆老组(华创中小企业创业基地四号厂房)	S-P-400×10	/	2024-04-15	拉断伸长率, 拉伸强度, 热空气老化, 撕裂强度, 压缩永久变形(23℃×168h), 压缩永久变形(70℃×24h), 硬度(邵尔A)	未发现不合格	/	/	≥10	14.4	≥380	410
3	背贴止水带	贵州立之东虹实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县山镇鼠场工业园区	B-P-300×8	图形	2024-07-01	拉断伸长率, 拉伸强度, 热空气老化, 撕裂强度, 压缩永久变形(23℃×168h), 压缩永久变形(70℃×24h), 硬度(邵尔A)	未发现不合格	/	/	≥10	10	≥380	403

省市场监管局土工织物产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											断裂强度(kN/m)		顶破强力(kN)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	土工布	贵州浩天土工材料有限公司	贵州省六盘水市六枝特区木岗镇产业园区管理委员会5号厂房	SNG-PET-10-3 400g/m ³	/	2024-01-15	标称断裂强度对应伸长率,单位面积质量偏差率,顶破强力,断裂强度,撕破强力	未发现不合格	/	/	≥10.0	17.3	≥1.8	3.6
2	土工布	贵州腾际环保科技有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园S2地块黔中EDP内3A、19号	SNG-PET-10-3 400g/m ²	/	2024-06-10	标称断裂强度对应伸长率,单位面积质量偏差率,顶破强力,断裂强度,撕破强力	未发现不合格	/	/	≥10.0	13	≥1.8	2.7
3	短丝土工布	贵州天海实业有限责任公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	SNG-PET-5-4 200g/m ²	/	2024-07-20	标称断裂强度对应伸长率,单位面积质量偏差率,顶破强力,断裂强度,撕破强力	未发现不合格	/	/	≥5.0	8.2	≥1.0	1.6

省市场监管局瓷砖胶产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											拉伸粘结强度 (MPa)		浸水后拉伸粘结强度 (MPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	瓷砖胶	贵州宏泰永恒建材有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇青山村哨田组	C1	/	2023-08-15	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	0.6	≥ 0.5	1.0
2	强力瓷砖胶	贵阳花溪建龙龙宇建筑材料有限公司	贵州省贵阳市花溪区久安乡吴山村百岩小寨组 339号	C1	/	2024-04-24	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	1.1	≥ 0.5	0.6
3	强力瓷砖胶	贵州久诺建筑材料有限公司	贵州省贵阳市花溪区麦坪镇汪庄村二组	C1	/	2024-04-12	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	0.7	≥ 0.5	0.9
4	瓷砖胶	贵州捷众森建材有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村	C1	/	2024-04-13	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	0.7	≥ 0.5	0.5
5	JK-303大板专用瓷砖胶	贵州格沃思新材料有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区(遵义泽银塑料制品有限公司内)	C1	/	2024-03-14	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	1.4	≥ 0.5	0.8
6	瓷砖胶霸大砖(II型)	安顺市睿匠建材有限公司	贵州省安顺市开发区宋旗镇大坡脚三合肥业有限公司仓库	C1	/	2024-04-24	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	0.9	≥ 0.5	0.9
7	TTB II大砖瓷砖胶	德高(广州)建材有限公司(委托方) 贵州砂浆博士科技有限公司(生产者)	贵州省安顺市平坝县夏云工业园区	C1	/	2024-04-20	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	0.9	≥ 0.5	1.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											拉伸粘结强度 (MPa)		浸水后拉伸粘结强度 (MPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
8	强力瓷砖胶	济南百旺保温工程有限公司(委托方) 安顺渝晟宏达建筑材料有限公司(生产者)	贵州省安顺市西秀区小坡屯村	C1	/	2024-03-10	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	1.0	≥ 0.5	1.1
9	瓷砖胶 超强型 I 型	贵州恒瑞远新材料有限公司(委托方) 贵州聚能润达科技材料有限公司(生产者)	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道办事处长田片区七星村	C1	/	2024-04-11	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	1.2	≥ 0.5	0.8
10	C400 超强玻化砖瓷砖胶	贵州东方雨虹砂粉科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道大坝社区山河村七组	C2	/	2024-03-11	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 1.0	2.2	≥ 1.0	1.4
11	瓷砖粘结剂	贵州英特丽建筑材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区	C1	/	2024-03-22	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	0.7	≥ 0.5	0.7
12	TBB II 型瓷砖胶益胶泥	长顺县闽威涂料厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县天坡物流园7号厂房	C1	/	2024-02-16	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	0.5	≥ 0.5	1.0
13	抗滑移大砖瓷砖胶	贵州梨树园涂料科技有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道长田社区双合一号路	C1	/	2024-04-06	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	1.5	≥ 0.5	1.1
14	高效瓷砖胶	贵州钢玉建筑材料有限公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇双龙社区岩后	C1	/	2024-03-07	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	1.5	≥ 0.5	0.8
15	强力瓷砖胶	贵州三叶居高实业有限公司	贵州省黔南州龙里县龙山镇水场工业园区	C1	/	2024-04-02	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	1.1	≥ 0.5	0.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											拉伸粘结强度 (MPa)		浸水后拉伸粘结强度 (MPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
16	强力型瓷砖粘接剂	能高共建(成都)新型环保建材有限公司(委托方) 贵州忆欣丰建材有限公司(生产者)	贵州省黔南州长顺县白云山镇凉水村	C1	/	2024-03-14	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	1.5	≥ 0.5	0.8
17	瓷砖粘结剂(软瓷专用)	贵州昱恒同创建筑材料有限公司	贵州省黔南州长顺县白云山镇凉水村上坝组	C1	/	2024-04-13	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	0.5	≥ 0.5	0.8
18	强力瓷砖胶	贵州渝帆建材有限公司	贵州省黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区	C1	/	2024-03-10	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	未发现不合格	/	/	≥ 0.5	0.6	≥ 0.5	0.8
19	超强力瓷砖粘接剂	兴义市长寿王腻子粉加工厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯办科佐屯村四组	C1	/	2024-03-28	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	不合格	拉伸粘结强度: 0	拉伸粘结强度 ≥ 0.5MPa	≥ 0.5	0	≥ 0.5	0.5
20	豪邦及易贴瓷砖胶	贵州黔豪邦建筑材料有限责任公司	贵州省黔西南州兴义市下五屯街道西南环线耳寨安置区旁(汇峰交易中心)	C1	/	2024-03-17	浸水后拉伸粘结强度, 拉伸粘结强度	不合格	浸水后拉伸粘结强度: 0.3MPa	浸水后拉伸粘结强度 ≥ 0.5MPa	≥ 0.5	0.8	≥ 0.5	0.3

省市场监管局建筑防水涂料产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											固体含量(%)		游离甲醛(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	JS-991聚合物防水涂料	贵州鑫佳盾建筑材料有限责任公司	贵州省贵阳市花溪区麦坪镇大坡村(郭家冲煤矿内1栋6号)	I型	/	2024-06-20	氨,苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和,不透水性,低温柔性,断裂伸长率,固体含量,挥发性有机化合物(VOC),拉伸强度,游离甲醛,粘结强度	未发现不合格	/	/	≥70	82	≤100	3.6
2	JS聚合物水泥防水涂料	贵州圣元防水材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区C区	III型	/	2024-07-02	氨,苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和,不透水性,低温柔性,断裂伸长率,固体含量,挥发性有机化合物(VOC),拉伸强度,游离甲醛,粘结强度	未发现不合格	/	/	≥70	79	≤100	4
3	JS水泥基复合防水涂料	贵州围城防水保温科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道办事处长田社区桥洞村四组	I型	/	2024-05-15	氨,苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和,不透水性,低温柔性,断裂伸长率,固体含量,挥发性有机化合物(VOC),拉伸强度,游离甲醛,粘结强度	未发现不合格	/	/	≥70	74	≤100	3.4
4	JS水泥基复合防水涂料	贵州永蓝伦晟防水科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇鼠场工业园区	II型	/	2024-03-15	氨,苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和,不透水性,低温柔性,断裂伸长率,固体含量,挥发性有机化合物(VOC),拉伸强度,游离甲醛,粘结强度	未发现不合格	/	/	≥70	82	≤100	3.8

省市场监管局防火门产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	木质隔热防火门	贵阳合力阻燃建材厂	贵州省贵阳市观山湖区金华镇下铺村一组115号(原型煤矿)	MFM-1021-dkA5 A0.50(丙级)-1	/	2024-06-22	启闭灵活性,门扇开启力,可靠性,耐火性能,防火锁的耐火性能,防火合页(铰链)的耐火性能	未发现不合格	/	/
2	木质隔热防火门	贵州辰韵消防设备有限公司	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区贵州空港经济产业园A-7号地块厂房1楼	MFM-1124-bd5 A1.00(乙级)-1	/	2024-05-15	启闭灵活性,门扇开启力,可靠性,耐火性能,防火锁的耐火性能,防火合页(铰链)的耐火性能	未发现不合格	/	/
3	钢木质隔热防火门	贵州省贵阳市清镇家天下门业有限公司	贵州省贵安新区红枫湖镇(中八农场内)	GMFM-1021-d5A1.00(乙级)-1	/	2024-07-08	启闭灵活性,门扇开启力,可靠性,耐火性能,防火锁的耐火性能,防火合页(铰链)的耐火性能	未发现不合格	/	/
4	钢木质隔热防火门	贵州省贵阳市清镇家天下门业有限公司	贵州省贵安新区红枫湖镇(中八农场内)	GMFM-0821-dA0.50(丙级)-1	/	2024-07-09	启闭灵活性,门扇开启力,可靠性,耐火性能,防火锁的耐火性能,防火合页(铰链)的耐火性能	未发现不合格	/	/
5	木质隔热防火门	贵州鑫大福门业有限公司	贵州省遵义市绥阳县风华镇牛心村(原纸箱厂)	MFM-1224-d5 A1.00(乙级)-1	/	2024-06-12	启闭灵活性,门扇开启力,可靠性,耐火性能,防火锁的耐火性能,防火合页(铰链)的耐火性能	未发现不合格	/	/
6	钢制隔热防火门	贵州鑫大福门业有限公司	贵州省遵义市绥阳县风华镇牛心村(原纸箱厂)	GFM-2123-dk5 A0.50(丙级)-2	/	2024-05-30	启闭灵活性,门扇开启力,可靠性,耐火性能,防火锁的耐火性能,防火合页(铰链)的耐火性能	未发现不合格	/	/
7	钢制隔热防火门	贵州省庐峰门业有限公司	贵州省遵义市绥阳县蒲场镇原3409厂区	GFM-1021-d5 A1.00(乙级)-1	/	2024-03-18	启闭灵活性,门扇开启力,可靠性,耐火性能,防火锁的耐火性能,防火合页(铰链)的耐火性能	未发现不合格	/	/
8	钢质隔热防火门	贵州华辉特种门业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区G-12-43地块	GFM-1021-d5A0.50(丙级)-1	/	2024-06-12	启闭灵活性,门扇开启力,可靠性,耐火性能,防火锁的耐火性能,防火合页(铰链)的耐火性能	未发现不合格	/	/
9	钢质隔热防火门	贵州恒林门业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区龙腾路	GFM-1124-bd5 A1.00(乙级)-1	/	2024-06-03	启闭灵活性,门扇开启力,可靠性,耐火性能,防火锁的耐火性能,防火合页(铰链)的耐火性能	未发现不合格	/	/
10	钢木质隔热防火门	安顺智慧君安门业有限责任公司	贵州省安顺市普定县黄桶街道河柳村12组	GMFM-0618-d5A0.50(丙级)-1	/	2024-07-04	启闭灵活性,门扇开启力,可靠性,耐火性能,防火锁的耐火性能,防火合页(铰链)的耐火性能	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
11	钢质隔热防火门	凯里市利凯盾消防门业有限公司	贵州省黔东南州凯里市龙场镇虎庄村大坳二楼202、203、204号办公室	GFM-1124-db5 A1.00 (乙级) -1	/	2024-07-09	启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能	未发现不合格	/	/
12	钢质隔热防火门	贵州宜朗城消防设备有限公司	贵州省黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区	GFM-1123-d5A0.50 (丙级) -1-G	/	2024-06-25	启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能	未发现不合格	/	/
13	防火门	贵州盾祥消防设备有限公司长顺分公司	贵州省黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区二号厂房	MFM-1021-dkA5 A0.50 (丙级) -1	/	2024-07-03	启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能	未发现不合格	/	/
14	钢质隔热防火门	贵州匠人计划消防设备有限公司	贵州省黔西南州兴义市马岭镇纬二路工业园区内	GFM-1823-D5 A0.50 (丙级) -2	/	2024-04-15	启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能	未发现不合格	/	/
15	钢制隔热防火门	贵州路鑫特种门业有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇景宏工业园自建厂8号	GFM-1124-dkA1.50 (甲级) -1	/	2024-03-15	启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能	不合格	耐火性能: 51min	耐火性能 ≥ 1.50h
16	木质隔热防火门	贵州威盾门业有限公司	贵州省遵义市红花岗区盈田工谷10栋	MFM-1021-d5A1.00 (乙级) -1	/	2024-01-05	启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能	不合格	耐火性能: 54min	耐火性能 ≥ 1.00h
17	钢质隔热防火门	安顺智慧君安门业有限责任公司	贵州省安顺市普定县黄桶街道河柳村12组	GFM-1123-d5 A1.00 (乙级) -1	/	2024-01-03	启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能	不合格	耐火性能: 37min	耐火性能 ≥ 1.00h
18	钢质隔热防火门	贵州黔鑫门业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇 (工业园区内)	GFM-1123-bd5 A1.00 (乙级) -1	/	2024-06-12	启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能	不合格	耐火性能: 47min	耐火性能 ≥ 1.00h
19	钢质隔热防火门	贵州宜朗城消防设备有限公司	贵州省黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区	GFM-1124-bd5 A1.00 (乙级) -1-G	/	2024-06-18	启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能	不合格	耐火性能: 50min	耐火性能 ≥ 1.00h
20	木质隔热防火门	贵州盾祥消防设备有限公司长顺分公司	贵州省黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区二号厂房	MFM-1124-bd5 A1.00 (乙级) -1	/	2024-07-04	启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能	不合格	耐火性能: 46min	耐火性能 ≥ 1.00h

省市场监管局建筑用夹层玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	夹层玻璃	贵州贵耀伟业玻璃有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇新材料产业园	6mm+0.76mmPV B+6mm	/	2024-07-18	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
2	夹层玻璃	贵州耀发玻璃制品有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇新材料产业园白云北路92号	5mm+0.76mmEV A+5mm	/	2024-07-25	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
3	夹层玻璃	贵州云端智慧玻璃有限公司	贵州省贵阳市贵阳高新区沙文镇高越路沙文生态科技产业园1号厂房贵州森然绿色门窗有限公司一层2号	5mm+0.76mm湿 法+5mm	/	2024-07-28	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
4	夹层玻璃	贵州鑫亿佳玻璃有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州金石物流开发有限公司门面仓储市场2号	5mm+0.76mmpv b+5mm -1	/	2024-07-24	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
5	夹层玻璃	贵州鑫品钢化玻璃有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤街道王二寨村贵州多美门业有限公司内2号厂房	6mm+0.76mm湿 法灌浆+6mm	/	2024-07-13	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
6	夹层玻璃	贵州长久旺科技有限公司	贵州省贵阳市修文县久长街道青龙居委会六组员41号	5mm+0.76mmPV B+5mm	/	2024-07-15	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
7	夹层玻璃	遵义华航建材有限责任公司	贵州省遵义市播州区苟江镇义源村新岗二组	6mm+0.76mmPV B+6mm	/	2024-06-10	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
8	夹层玻璃	贵州素玻商贸有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区(和平工业园区内)	6mm+0.76mm湿 法+6mm	/	2024-04-25	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
9	夹层玻璃	贵州晨峰钢化玻璃有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道贵州九鼎车辆有限公司厂区货厢分厂内	6mm+0.76mmPV B+6mm	/	2024-06-04	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
10	夹层玻璃	遵义市恒泰节能玻璃有限公司	贵州省遵义市红花岗区中微企业园(深溪大道)	8mm+0.76mm湿法+8mm	/	2024-06-13	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
11	夹层玻璃	贵州习鹰门业有限公司	贵州省遵义市习水县民化镇三元村金龙组3号付069号	5mm+0.76mmEVA+5mm	/	2024-05-15	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
12	夹层玻璃	正安鑫旺钢化玻璃有限公司	贵州省遵义市正安县安场镇瑞新工业园区	5mm+0.76mmEVA+5mm	/	2024-06-16	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
13	夹层玻璃	贵州省宏伟钢化玻璃有限责任公司	贵州省六盘水市六枝特区大用镇骂冗村	6mm+0.76mmEVA+6mm	/	2024-05-29	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
14	夹层玻璃	六盘水鑫瑞达钢化玻璃有限公司	贵州省六盘水市钟山区月照乡响水社区	6mm+0.38mmPVB+6mm	/	2024-04-30	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
15	夹层玻璃	安顺黔隆钢化玻璃有限责任公司	贵州省安顺市经济技术开发区双阳工业园区	5+0.76mm湿法灌浆+5mm	/	2024-06-06	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
16	夹层玻璃	贵州贵广进节能玻璃有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区龙腾路13号	6mm+0.76mmPVB+6mm	/	2024-06-03	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
17	夹层玻璃	安顺市平坝区创亿钢化玻璃厂	贵州省安顺市平坝区羊昌乡穿石村毛栗坡	5mm+0.76mmEVA+5mm	/	2024-05-28	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
18	夹层玻璃	七星关区建业钢化玻璃门窗有限公司	贵州省毕节市七星关区碧海街道办贵州七星关经济开发区30号标准厂房	5+0.76PVB+5mm	/	2023-07-12	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
19	夹层玻璃	毕节市东吉玻璃深加工有限公司	贵州省毕节市七星关区碧海街道贵州七星关经济开发区	6+0.76湿法灌浆+6mm	/	2024-07-01	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
20	夹层玻璃	贵州华晟钢化玻璃有限公司	贵州省毕节市七星关区碧海街道贵州七星关经济开发区28号厂房右幅	5+0.76EVA+5mm	/	2024-06-21	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
21	夹层玻璃	贵州恒盛节能玻璃有限公司	贵州省铜仁市玉屏县麻音塘街道蔡溪村(大龙经济开发区石阡产业园)	6mm+0.76mmEVA+6mm	/	2024-06-03	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
22	夹层玻璃	贵州三和兴钢化玻璃有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市铁路专用线16道堡坎	5mm+0.76mmEVA+5mm	/	2024-05-05	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
23	夹层玻璃	都匀市荆鑫钢化玻璃有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖街道都匀东方机床有限公司2号厂房及2号厂房东面空地	6mm+0.76mmEVA+6mm	/	2024-07-05	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
24	夹层玻璃	贵州悦和科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县园	6mm+1.14mmPV B+6mm	/	2024-07-03	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
25	夹层玻璃	贵州龙里华平建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县园区	6mm+0.38mmPV B+6mm	/	2024-06-25	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
26	夹层玻璃	贵州友乾玻璃有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道长田工业园区贵惠产业园A区110号厂房	6mm+0.76mmPV B+6mm	/	2024-07-10	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
27	夹层玻璃	兴义市重渝玻璃有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村	6mm+0.76mmPV B+6mm	/	2024-06-02	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
28	夹层玻璃	贵州海纳精工钢化玻璃有限责任公司	贵州省黔西南州兴义市顶效镇轻工业园区内	5mm+0.76mmEVA+5mm	/	2024-05-10	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/
29	夹层玻璃	贵州铠模钢化玻璃有限公司	贵州省黔西南州兴义市马岭镇光明村纬二路	6mm+0.76mmPV B+6mm	/	2024-06-02	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
30	夹层玻璃	贵州众禾玻璃有限公司	贵州省贵阳市白云区耙耙坳开发小区(佳诚工业园内)	5mm+0.38mmPV B+5mm	/	2024-07-11	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	不合格	耐热性:试样超出边部13mm部分产生气泡; 落球冲击剥离性能:试验后中间层断裂	耐热性:试验后允许试样存在裂口,超出边部或裂口13mm部分不能产生气泡或其他缺陷; 落球冲击剥离性能:试验后中间层不得断裂、不得因碎片剥离而暴露
31	夹层玻璃	贵阳鑫凯亿钢化玻璃有限公司	贵州省贵阳市观山湖区小菁第六砂轮厂内第十栋	5mm+0.76mm湿法灌浆+5mm	/	2024-07-19	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	不合格	落球冲击剥离性能:试验后中间层断裂	落球冲击剥离性能:试验后中间层不得断裂、不得因碎片剥离而暴露
32	夹层玻璃	贵州鼎耀玻璃有限公司	贵州省贵阳市花溪区董家堰村	6mm+1.14mmpvb+6mm II-1	/	2024-03-25	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	不合格	耐辐照性:试验后试样产生气泡; 落球冲击剥离性能:试验后中间层断裂	耐辐照性:试验后试样不可产生显著变色、气泡及浑浊现象; 落球冲击剥离性能:试验后中间层不得断裂、不得因碎片剥离而暴露
33	夹层玻璃	清镇市金鑫安钢化玻璃厂	贵州省贵阳市清镇市站街镇七砂碳化硅厂区内01号	5mm+0.76mm湿法灌浆+5mm II-2	/	2024-07-15	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	不合格	耐热性:试样超出边部13mm部分产生气泡; 耐辐照性:试验后试样产生气泡; 落球冲击剥离性能:试验后中间层断裂	耐热性:试验后允许试样存在裂口,超出边部或裂口13mm部分不能产生气泡或其他缺陷; 耐辐照性:试验后试样不可产生显著变色、气泡及浑浊现象; 落球冲击剥离性能:试验后中间层不得断裂、不得因碎片剥离而暴露
34	夹层玻璃	贵州跃盛玻璃有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐街道新柱村	5mm+0.38mmPV B+5mm	/	2024-07-25	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	不合格	耐热性:试样超出边部13mm部分产生气泡; 耐辐照性:试验后试样产生气泡	耐热性:试验后允许试样存在裂口,超出边部或裂口13mm部分不能产生气泡或其他缺陷; 耐辐照性:试验后试样不可产生显著变色、气泡及浑浊现象
35	夹层玻璃	贵州曦玻玻璃科技有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区龙腾东路C-04号	6mm+0.76mmPV B+6mm	/	2024-04-19	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	不合格	耐辐照性:试验后试样产生气泡	耐辐照性:试验后试样不可产生显著变色、气泡及浑浊现象

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
36	夹层玻璃	毕节市意兴钢化玻璃有限公司	贵州省毕节市七星关区中小企业创业孵化园(原毕节毛纺厂双树路90号)	6+0.76PVB+6mm	/	2024-06-04	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	不合格	耐热性:试样超出边部13mm部分产生气泡	耐热性:试验后允许试样存在裂口,超出边部或裂口13mm部分不能产生气泡或其他缺陷
37	夹层玻璃	黔西市同鑫玻璃制品有限公司	贵州省毕节市黔西市文峰街道经济开发区中聚创业园14-16号厂房	5mm+0.76mm湿法灌浆+5mm	/	2024-07-03	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	不合格	耐辐照性:试验后试样产生气泡	耐辐照性:试验后试样不可产生显著变色、气泡及浑浊现象
38	夹层玻璃	贵州铜仁天辰钢化玻璃有限公司	贵州省铜仁市高新技术产业开发区A-14-02地块兴智路贵州锐通电子科技开发有限公司3栋厂房	5mm+0.76湿法灌浆+5mm	/	2024-05-15	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	不合格	耐湿性:试验后试样超出原始边15mm、切割边15mm部分产生气泡	耐湿性:试验后试样超出原始边15mm、切割边25mm、裂口10mm部分不能产生气泡或其他缺陷
39	夹层玻璃	贵州锦钰钢化玻璃有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城街道联山轻工业园区产业园	5mm+0.76mmEVA+5mm	/	2024-07-04	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	不合格	耐辐照性:试验后试样产生气泡	耐辐照性:试验后试样不可产生显著变色、气泡及浑浊现象
40	夹层玻璃	贵州海胜节能钢化玻璃有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市开发区匀东镇翁桃村三组自建房	6mm+0.76mmEVA+6mm	/	2024-06-25	尺寸允许偏差,落球冲击剥离性能,耐辐照性,耐热性,耐湿性,霰弹袋冲击性能	不合格	耐热性:试样超出边部13mm部分产生气泡	耐热性:试验后允许试样存在裂口,超出边部或裂口13mm部分不能产生气泡或其他缺陷

省市场监管局平板玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											光学变形(°)		可见光透射比(%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	平板玻璃	毕节明钧玻璃股份有限公司	贵州省毕节市七星关区海子街镇海子街村与石榴村(海子街镇卫生院后侧)常青路	8mm	/	2024-07-11/24-7-11	光学性能,厚薄差,厚度偏差,外观质量,弯曲度	未发现不合格	/	/	≥55	56	≥83	87
2	平板玻璃	毕节明钧玻璃股份有限公司	贵州省毕节市七星关区海子街镇海子街村与石榴村(海子街镇卫生院后侧)常青路	5mm	/	2024-07-11/24-7-11	光学性能,厚薄差,厚度偏差,外观质量,弯曲度	未发现不合格	/	/	≥55	56	≥86	89
3	平板玻璃	贵州黔玻永太新材料有限公司	贵州省黔东南州凯里市炉山镇炉碧经济开发区黔开路西侧	5mm	/	2024-06-23/00202406230339	光学性能,厚薄差,厚度偏差,外观质量,弯曲度	未发现不合格	/	/	≥60	62	≥86	90
4	平板玻璃	贵州黔玻永太新材料有限公司	贵州省黔东南州凯里市炉山镇炉碧经济开发区黔开路西侧	6mm	/	2024-05-20/00202485200118	光学性能,厚薄差,厚度偏差,外观质量,弯曲度	未发现不合格	/	/	≥60	61	≥85	90
5	平板玻璃	凯里市凯荣玻璃有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉碧经济开发区炉山工业园区8号路	5mm	/	2024-07-01/K5000005002834	光学性能,厚薄差,厚度偏差,外观质量,弯曲度	未发现不合格	/	/	≥60	62	≥86	90
6	平板玻璃	凯里市凯荣玻璃有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉碧经济开发区炉山工业园区8号路	4mm	/	2024-07-04/K4000003000203	光学性能,厚薄差,厚度偏差,外观质量,弯曲度	不合格	厚度偏差: -0.28 ~ -0.20 (mm)	厚度偏差 ±0.15 (mm)	≥55	62	≥87	91
7	平板玻璃	贵州海生玻璃有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山镇炉碧大道东段2号	4mm	/	2024-07-04/1A2407040025	光学性能,厚薄差,厚度偏差,外观质量,弯曲度	不合格	厚度偏差: -0.22 ~ -0.08 (mm)	厚度偏差 ±0.15 (mm)	≥55	56	≥87	90

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											强度级别(平均值)(MPa)		强度级别(单组最小值)(MPa)		干密度(kg/m ³)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	蒸压加气混凝土砌块	贵州源隆新型环保墙体建材有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇贵州省沙子哨监狱(沙子哨农场内)	AAC-B A3.5 B06 600×200×100(II)	/	2024-05-18	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.9	≥3.0	3.5	≤650	618
2	蒸压加气混凝土砌块	贵州泰达隆新型环保建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	AAC-B A3.5 B06 600×200×200(II)	/	2024-05-23	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.6	≥3.0	3.3	≤650	611
3	蒸压加气混凝土砌块	贵州三元实业有限公司	贵州省贵阳市花溪区养牛村二组24号	AAC-B A3.5 B06 600×200×200(II)	/	2024-05-11	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.9	≥3.0	3.7	≤650	582
4	蒸压加气混凝土砌块	贵州好元新型建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤社区平原哨村三组68号	AAC-B A3.5 B06 600×200×200(II)	/	2024-06-02	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.8	≥3.0	3.4	≤650	632
5	蒸压加气混凝土砌块	贵州好元新型建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤社区平原哨村三组68号	AAC-B A3.5 B06 600×200×100(II)	/	2024-05-30	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.7	≥3.0	3.5	≤650	639
6	蒸压加气混凝土砌块	贵州方磊实业有限公司	贵州省贵阳市清镇市王庄布依族苗族乡蚂蝗村亮坝组5号	AAC-B A5.0 B07 600×200×200(II)	/	2024-05-06	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.5	≥4.2	5.0	≤750	701
7	蒸压加气混凝土砌块	贵州方磊实业有限公司	贵州省贵阳市清镇市王庄布依族苗族乡蚂蝗村亮坝组5号	AAC-B A3.5 B06 600×200×200(II)	/	2024-06-03	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.0	≥3.0	3.8	≤650	594

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											强度级别(平均值)(MPa)		强度级别(单组最小值)(MPa)		干密度(kg/m³)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
8	蒸压加气混凝土砌块	贵州华帅新型环保建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市王庄乡王庄工业园	AAC-B A3.5 B06 600×200×100(II)	/	2024-02-21	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.8	≥3.0	3.5	≤650	587
9	蒸压加气混凝土砌块	贵州华帅新型环保建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市王庄乡王庄工业园	AAC-B A3.5 B06 600×200×200(II)	/	2024-05-15	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.0	≥3.0	3.1	≤650	614
10	蒸压加气混凝土砌块	贵州华帅新型环保建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市王庄乡王庄工业园	AAC-B A5.0 B07 600×200×100(II)	/	2024-06-01	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.5	≥4.2	5.0	≤750	707
11	蒸压加气混凝土砌块	贵州华满环保建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市卫城镇凤凰村凤凰脚135号	AAC-B A3.5 B06 600×200×100(II)	/	2024-05-31	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.5	≥3.0	3.3	≤650	648
12	蒸压加气混凝土砌块	贵州华满环保建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市卫城镇凤凰村凤凰脚135号	AAC-B A3.5 B06 600×200×200(II)	/	2024-05-31	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.5	≥3.0	3.1	≤650	647
13	蒸压加气混凝土砌块	清镇顺发新型环保节能建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇铝加工园贵州广铝北门旁	AAC-B A3.5 B06 600×200×100(II)	/	2024-04-11	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.1	≥3.0	3.9	≤650	606
14	蒸压加气混凝土砌块	贵阳市隆源环保建材有限公司	贵州省贵阳市修文县小箐乡龙山村	AAC-B A3.5 B06 600×200×200(II)	/	2024-05-14	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.6	≥3.0	3.4	≤650	571

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											强度级别（平均值）（MPa）		强度级别（单组最小值）（MPa）		干密度（kg/m ³ ）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
15	蒸压加气混凝土砌块	贵州贵安新区长通新能源有限公司	贵州省贵安新区马场镇贵安综合保税区综合服务大楼5楼B区9号	AAC-B A3.5 B06 600×200×100（II）	/	2024-03-22	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.9	≥3.0	3.4	≤650	532
16	蒸压加气混凝土砌块	贵州贵安新区长通新能源有限公司	贵州省贵安新区马场镇贵安综合保税区综合服务大楼5楼B区9号	AAC-B A5.0 B07 600×200×180（II）	/	2024-03-22	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.4	≥4.2	4.6	≤750	545
17	蒸压加气混凝土砌块	遵义市大鼎正环保建材有限公司	贵州省遵义市播州区苟江镇义源村（苟江工业园区）	AAC-B A5.0 B07 600×200×200（II）	/	2024-06-02	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.5	≥4.2	5.1	≤750	731
18	蒸压加气混凝土砌块	遵义市鑫盛达建材有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区春风组遵义市盛鑫实业有限公司内	AAC-B A5.0 B07 600×200×200（II）	/	2024-05-24	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.2	≥4.2	5.0	≤750	688
19	蒸压加气混凝土砌块	遵义永诚环保建材有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区中小企业产业园	AAC-B A5.0 B07 600×200×100（II）	/	2024-06-03	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	6.8	≥4.2	6.1	≤750	687
20	蒸压加气混凝土砌块	遵义永诚环保建材有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区中小企业产业园	AAC-B A5.0 B07 600×200×200（II）	/	2024-06-04	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.3	≥4.2	4.7	≤750	673
21	蒸压加气混凝土砌块	遵义市旭辉新型节能建材有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区金竹小区	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-05-30	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.6	≥3.0	3.5	≤650	603

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											强度级别（平均值）（MPa）		强度级别（单组最小值）（MPa）		干密度（kg/m ³ ）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
22	蒸压加气混凝土砌块	遵义市旭辉新型节能建材有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区金竹小区	AAC-B A5.0 B07 600×200×200（II）	/	2024-05-31	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.6	≥4.2	5.1	≤750	726
23	蒸压加气混凝土砌块	遵义景程环保材料有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇鸭溪电厂内	AAC-B A5.0 B07 600×200×100（II）	/	2024-05-15	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	6.0	≥4.2	5.7	≤750	712
24	蒸压加气混凝土砌块	遵义景程环保材料有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇鸭溪电厂内	AAC-B A5.0 B07 600×200×200（II）	/	2024-05-15	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.4	≥4.2	5.3	≤750	740
25	蒸压加气混凝土砌块	贵州彬腾越新型建材有限公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡上玉工业园区重庆产业园	AAC-B A3.5 B06 600×200×100（II）	/	2024-04-17	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.9	≥3.0	3.7	≤650	644
26	蒸压加气混凝土砌块	遵义富昆新型建材有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪工业园区	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-06-04	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.6	≥3.0	4.4	≤650	635
27	蒸压加气混凝土砌块	桐梓县日月星辰建材有限公司	贵州省遵义市桐梓县楚米镇贵州娄山关高新区科技企业孵化大楼	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-05-15	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.6	≥3.0	3.5	≤650	618
28	蒸压加气混凝土砌块	遵义新景程环保材料有限公司	贵州省遵义市桐梓县楚米镇贵州娄山关高新区科技企业孵化大楼	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-05-30	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.7	≥3.0	3.4	≤650	648

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											强度级别（平均值）（MPa）		强度级别（单组最小值）（MPa）		干密度（kg/m³）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
29	蒸压加气混凝土砌块	贵州鼎信新型建材有限公司	贵州省遵义市习水县二郎镇二郎村河坎组二郎电厂旁	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-05-27	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.6	≥3.0	3.4	≤650	624
30	蒸压加气混凝土砌块	六枝特区任进轻质建材有限公司	贵州省六盘水市六枝特区那固坝村豹狗冲灰场	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-06-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.8	≥3.0	4.1	≤650	637
31	蒸压加气混凝土砌块	六枝特区筑诚环保建筑材料有限公司	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇小寨村	AAC-B A5.0 B07 600×200×200（II）	/	2024-03-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.2	≥4.2	4.8	≤750	671
32	蒸压加气混凝土砌块	贵州黔桂三合水泥有限责任公司建材分公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道办吴官村	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-07-02	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.2	≥3.0	3.3	≤650	609
33	蒸压加气混凝土砌块	贵州黔桂三合水泥有限责任公司建材分公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道办吴官村	AAC-B A3.5 B06 600×200×100（II）	/	2024-07-02	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.5	≥3.0	3.4	≤650	605
34	蒸压加气混凝土砌块	盘州市华旺新型墙材有限公司	贵州省六盘水市盘州市石桥镇梓木嘎村	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-07-01	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.4	≥3.0	3.2	≤650	643
35	蒸压加气混凝土砌块	贵州吉瑞源实业有限公司	贵州省六盘水市水城区发耳工业园区	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-07-01	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.9	≥3.0	3.2	≤650	631

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											强度级别（平均值）（MPa）		强度级别（单组最小值）（MPa）		干密度（kg/m³）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
36	蒸压加气混凝土砌块	贵州吉瑞源实业有限公司	贵州省六盘水市水城区发耳工业园区	AAC-B A5.0 B07 600×200×200（II）	/	2024-06-15	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.3	≥4.2	4.9	≤750	644
37	蒸压加气混凝土砌块	贵州瑞泰实业有限公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路452086幢	AAC-B A3.5 B06 600×200×100（II）	/	2024-06-13	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.5+	≥3.0	3.3	≤650	646
38	蒸压加气混凝土砌块	贵州瑞泰实业有限公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路452086幢	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-06-15	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.5	≥3.0	4.1	≤650	628
39	蒸压加气混凝土砌块	贵州省恒威新型建材有限责任公司	贵州省安顺市普定县白岩镇管小村火石坡	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-04-16	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.8	≥3.0	3.7	≤650	643
40	蒸压加气混凝土砌块	贵州省恒威新型建材有限责任公司	贵州省安顺市普定县白岩镇管小村火石坡	AAC-B A3.5 B06 600×200×100（II）	/	2024-04-16	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.1	≥3.0	3.9	≤650	647
41	蒸压加气混凝土砌块	贵州金宇新型环保建材有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇太平村（普定经济开发区内）	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-05-13	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.9	≥3.0	3.7	≤650	603
42	蒸压加气混凝土砌块	贵州金宇新型环保建材有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇太平村（普定经济开发区内）	AAC-B A5.0 B07 600×200×200（II）	/	2024-05-18	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.6	≥4.2	5.3	≤750	697

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											强度级别（平均值）（MPa）		强度级别（单组最小值）（MPa）		干密度（kg/m ³ ）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
43	蒸压加气混凝土砌块	贵州胜焱新型建材有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇太平村安顺电厂灰场	AAC-B A5.0 B07 600×200×100（II）	/	2024-05-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.3	≥4.2	5.0	≤750	623
44	蒸压加气混凝土砌块	毕节爱而思新型建材有限公司	贵州省毕节市大方县顺德街道龙昌村	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-06-12	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.8	≥3.0	3.5	≤650	521
45	蒸压加气混凝土砌块	贵州源丰新型建材有限公司	贵州省毕节市大方县镇三善街	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-06-10	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.8	≥3.0	3.3	≤650	647
46	蒸压加气混凝土砌块	大方县新兴建材开发有限责任公司	贵州省毕节市大方县镇新铺村（火电厂内）	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-03-14	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.1	≥3.0	3.9	≤650	621
47	蒸压加气混凝土砌块	贵州省沙金科技环保建材有限公司	贵州省毕节市金沙县产业园区（岩孔镇光明村烂田沟组）	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-04-01	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.0	≥3.0	3.7	≤650	606
48	蒸压加气混凝土砌块	纳雍县宏发环保砖业有限公司	贵州省毕节市纳雍县鬃岭镇东风茶场	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-07-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.9	≥3.0	3.5	≤650	622
49	蒸压加气混凝土砌块	毕节市长泰源节能建材有限公司	贵州省毕节市七星关区头步发电厂内	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-06-11	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.6	≥3.0	4.1	≤650	648

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											强度级别（平均值）（MPa）		强度级别（单组最小值）（MPa）		干密度（kg/m ³ ）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
50	蒸压加气混凝土砌块	毕节市长泰源节能建材有限公司	贵州省毕节市七星关区头步发电厂内	AAC-B A5.0 B07 600×200×200（II）	/	2024-05-29	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	6.0	≥4.2	5.7	≤750	745
51	蒸压加气混凝土砌块	黔西兴黔建材有限公司	贵州省毕节市黔西县甘棠乡田坎村	AAC-B A3.5 B06 600×200×100（II）	/	2024-06-10	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.5	≥3.0	4.3	≤650	601
52	蒸压加气混凝土砌块	贵州万基成环保科技有限公司	贵州省毕节市织金县八步街道马坎村大坡组	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-05-07	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.7	≥3.0	3.4	≤650	603
53	蒸压加气混凝土砌块	铜仁市碧江区坚磊新型建材有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔办事处马岩村4号路	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-05-30	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.8	≥3.0	3.4	≤650	576
54	蒸压加气混凝土砌块	铜仁市碧江区坚磊新型建材有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔办事处马岩村4号路	AAC-B A3.5 B06 600×200×100（II）	/	2024-05-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.9	≥3.0	3.4	≤650	614
55	蒸压加气混凝土砌块	贵州大龙福泉新型建材有限公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区达家湾	AAC-B A3.5 B06 600×200×100（II）	/	2024-06-11	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.6	≥3.0	4.4	≤650	591
56	蒸压加气混凝土砌块	贵州大龙福泉新型建材有限公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区达家湾	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-05-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.3	≥3.0	4.2	≤650	588

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											强度级别（平均值）（MPa）		强度级别（单组最小值）（MPa）		干密度（kg/m ³ ）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
57	蒸压加气混凝土砌块	贵州诚友材料科技有限公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区煤电锰一体化工业园	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-06-02	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.2	≥3.0	4.1	≤650	629
58	蒸压加气混凝土砌块	贵州三江环保建材有限公司	贵州省铜仁市贵州思南经济开发区（双塘街道）在多层标准厂房1栋	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-06-05	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	5.2	≥3.0	5.0	≤650	647
59	蒸压加气混凝土砌块	沿河聚鑫建材有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道办事处黄板村	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2023-12-08	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.8	≥3.0	3.6	≤650	638
60	蒸压加气混凝土砌块	凯里市亿吉建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山工业园9号路	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-05-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.4	≥3.0	3.9	≤650	631
61	蒸压加气混凝土砌块	贵州华都新型建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇坚强村北门新区华祥宾馆六楼	AAC-B A5.0 B07 600×200×100（II）	/	2024-06-04	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.9	≥4.2	5.6	≤750	719
62	蒸压加气混凝土砌块	三穗县金成建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县经济开发区	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-06-06	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	5.1	≥3.0	4.7	≤650	648
63	蒸压加气混凝土砌块	从江县鑫森实业有限公司	贵州省黔东南州从江县贯洞镇德刷村	AAC-B A3.5 B06 600×200×170（II）	/	2024-05-14	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.5	≥3.0	3.3	≤650	559

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											强度级别（平均值）（MPa）		强度级别（单组最小值）（MPa）		干密度（kg/m³）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
64	蒸压加气混凝土砌块	从江县鑫森实业有限公司	贵州省黔东南州从江县贯洞镇德刷村	AAC-B A3.5 B06 600×200×100（II）	/	2024-05-08	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.2	≥3.0	3.8	≤650	584
65	蒸压加气混凝土砌块	都匀开发区茂源建材科技发展有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市经济开发区洛邦镇附城村4组	AAC-B A3.5 B06 600×200×100（II）	/	2024-06-05	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.8	≥3.0	3.6	≤650	597
66	蒸压加气混凝土砌块	贵州瑞晋建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县上司镇上司村倒马颈	AAC-B A3.5 B06 600×200×100（II）	/	2024-05-29	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.8	≥3.0	3.6	≤650	590
67	蒸压加气混凝土砌块	贵州贵龙节能建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市凤山镇甘吧哨村阿里堡	AAC-B A5.0 B07 600×200×100（II）	/	2024-06-03	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.2	≥4.2	4.7	≤750	669
68	蒸压加气混凝土砌块	贵州贵龙节能建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市凤山镇甘吧哨村阿里堡	AAC-B A5.0 B07 600×200×200（II）	/	2024-06-03	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.2	≥4.2	4.8	≤750	666
69	蒸压加气混凝土砌块	贵州华天建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道民河村（西南水泥厂旁）	AAC-B A3.5 B06 600×200×100（II）	/	2024-05-15	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.8	≥3.0	4.6	≤650	587
70	蒸压加气混凝土砌块	贵州华天建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道民河村（西南水泥厂旁）	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-05-15	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.0	≥3.0	3.6	≤650	635

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											强度级别（平均值）（MPa）		强度级别（单组最小值）（MPa）		干密度（kg/m ³ ）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
71	蒸压加气混凝土砌块	贵州黔升阳新型墙体材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇经济开发区	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2024-05-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.7	≥3.0	3.4	≤650	516
72	蒸压加气混凝土砌块	贵州黔顺汇通建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇经济开发区	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2024-06-15	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.7	≥3.0	3.5	≤650	573
73	蒸压加气混凝土砌块	贵州黔顺汇通建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇经济开发区	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2024-06-15	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.8	≥3.0	3.6	≤650	579
74	蒸压加气混凝土砌块	福泉市鑫盛源建材有限责任公司	贵州省黔南州福泉市马场坪街道办事处甘把哨村	AAC-B A5.0 B07 600×200×100 (II)	/	2024-06-04	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.2	≥4.2	4.9	≤750	718
75	蒸压加气混凝土砌块	福泉市鑫盛源建材有限责任公司	贵州省黔南州福泉市马场坪街道办事处甘把哨村	AAC-B A5.0 B07 600×200×200 (II)	/	2024-06-04	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.1	≥4.2	4.8	≤750	674
76	蒸压加气混凝土砌块	贵州金丰达建材有限公司	贵州省黔南州贵定县盘江镇美食街林业站	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2024-05-12	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.7	≥3.0	3.4	≤650	611
77	蒸压加气混凝土砌块	贵州金丰达建材有限公司	贵州省黔南州贵定县盘江镇美食街林业站	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2024-05-12	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.6	≥3.0	3.3	≤650	623

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											强度级别（平均值）（MPa）		强度级别（单组最小值）（MPa）		干密度（kg/m³）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
78	蒸压加气混凝土砌块	贵州惠水太和建材有限公司	贵州省黔南州惠水县濠江街道长田工业园区	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2024-06-02	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.0	≥3.0	3.8	≤650	641
79	蒸压加气混凝土砌块	贵州惠水太和建材有限公司	贵州省黔南州惠水县濠江街道长田工业园区	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2024-07-02	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.0	≥3.0	3.5	≤650	629
80	蒸压加气混凝土砌块	贵州兴电新型建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河工业园区内	AAC-B A5.0 B07 600×200×200 (II)	/	2024-06-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.6	≥4.2	5.3	≤750	686
81	蒸压加气混凝土砌块	贵州元电新型建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万屯镇贡新村郑鲁工业园区	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2024-06-04	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.7	≥3.0	3.3	≤650	648
82	蒸压加气混凝土砌块	贵州元电新型建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万屯镇贡新村郑鲁工业园区	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2024-06-07	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	4.0	≥3.0	3.7	≤650	645
83	蒸压加气混凝土砌块	贞丰县恒山建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县龙场镇上水桥循环工业园区	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2024-04-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	未发现不合格	/	/	≥3.5	3.8	≥3.0	3.5	≤650	633
84	蒸压加气混凝土砌块	贵州省安能环保建材有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区（遵义森泰环保新型建材有限公司内）	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2024-06-03	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	放射性（内照指数、外照指数）：1.4、1.2	放射性（内照指数、外照指数）≤1.0	≥3.5	3.7	≥3.0	3.5	≤650	617

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											强度级别（平均值）（MPa）		强度级别（单组最小值）（MPa）		干密度（kg/m ³ ）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
85	蒸压加气混凝土砌块	贵州省安能环保建材有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区（遵义森泰环保新型建材有限公司内）	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-06-04	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	放射性（内照指数、外照指数）：1.3、1.1	放射性（内照指数、外照指数）≤1.0	≥3.5	3.8	≥3.0	3.5	≤650	640
86	蒸压加气混凝土砌块	贵州毕节泽源新型建材开发有限公司	贵州省毕节市七星关区长春镇清丰村建材工业园	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-03-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	强度级别（平均值）：2.8MPa；强度级别（最小值）：2.5MPa	强度级别（平均值）≥3.5MPa；强度级别（最小值）≥3.0MPa	≥3.5	2.8	≥3.0	2.5	≤650	614
87	蒸压加气混凝土砌块	贵州毕节泽源新型建材开发有限公司	贵州省毕节市七星关区长春镇清丰村建材工业园	AAC-B A3.5 B06 600×200×100（II）	/	2024-03-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	强度级别（平均值）：2.4MPa；强度级别（最小值）：2.1MPa	强度级别（平均值）≥3.5MPa；强度级别（最小值）≥3.0MPa	≥3.5	2.4	≥3.0	2.1	≤650	641
88	蒸压加气混凝土砌块	黄平县清江新型节能建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇茶园村	AAC-B A5.0 B07 600×200×200（II）	/	2024-06-28	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	强度级别（平均值）：3.9MPa；强度级别（最小值）：3.3MPa	强度级别（平均值）≥5.0MPa；强度级别（最小值）≥4.2MPa	≥5.0	3.9	≥4.2	3.3	≤750	625
89	蒸压加气混凝土砌块	黔东南州宏鑫环保建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市郭家坪灰场	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-06-06	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	强度级别（平均值）：3.2MPa	强度级别（平均值）≥3.5MPa	≥3.5	3.2	≥3.0	3.0	≤650	603
90	蒸压加气混凝土砌块	贵州春道新型材料有限公司	贵州省黔东南州榕江县古州镇仁育村黄泥田	AAC-B A3.5 B06 600×200×200（II）	/	2024-06-18	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	导热系数：0.18W/(m·K)	导热系数≤0.16W/(m·K)	≥3.5	3.6	≥3.0	3.3	≤650	634

省市场监管局烧结砖和砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											抗压强度平均值 (MPa)		放射性 (内照射指数)		放射性 (外照射指数)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	烧结普通砖	清镇市闽长鑫丰建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市卫城镇蔡水村	FCB Y 235 × 113 × 48 (mm)	/	2024-03-27	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥20.0	21.8	≤1.0	0.6	≤1.0	0.6
2	烧结普通砖	播州区马蹄镇沿河机制页岩砖厂	贵州省遵义市播州区马蹄镇大石村	FCB Y 240 × 115 × 53 (mm)	/	/	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥20.0	22.6	≤1.0	0.1	≤1.0	0.4
3	烧结空心砖	播州区马蹄镇沿河机制页岩砖厂	贵州省遵义市播州区马蹄镇大石村	Y 200 × 190 × 115 (mm)	/	2024-04-01	泛霜,放射性,抗风化性能,孔洞排列及其结构,密度等级,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.4	≤1.0	0.3	≤1.3	0.4
4	烧结普通砖	赤水市华盛环保建材有限责任公司	贵州省遵义市赤水市赤桐公路睡佛菩萨处	FCB Y 240 × 115 × 53 (mm)	/	2024-02-20	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥25.0	29.2	≤1.0	0.1	≤1.0	0.5
5	烧结普通砖	赤水市鸿源墙体材料有限责任公司	贵州省遵义市赤水市复兴镇复兴村石坎组	FCB Y 240 × 115 × 53 (mm)	/	2024-03-06	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥25.0	26.1	≤1.0	0.2	≤1.0	0.4
6	烧结普通砖	习水县羊九建材厂	贵州省遵义市习水县东皇镇羊九村	FCB Y 195 × 95 × 53 (mm)	/	2024-02-28	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥10.0	14.9	≤1.0	0.2	≤1.0	0.5
7	烧结普通砖	习水县大成墙体材料有限公司	贵州省遵义市习水县杉王街道羊九村坭井组	FCB Y 240 × 115 × 53 (mm)	/	2024-04-03	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥20.0	20.4	≤1.0	0.1	≤1.0	0.4
8	烧结普通砖	习水县新阳建材有限责任公司	贵州省遵义市习水县土城镇	FCB Y 240 × 115 × 53 (mm)	/	2024-04-04	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥25.0	27.6	≤1.0	0.2	≤1.0	0.5
9	烧结普通砖	水城建铁制砖有限公司	贵州省六盘水市水城县纸厂乡	FCB M 240 × 115 × 53 (mm)	/	2023-11-21	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥20.0	23.6	≤1.0	0.2	≤1.0	0.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											抗压强度平均值 (MPa)		放射性 (内照射指数)		放射性 (外照射指数)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
10	烧结多孔砖	关岭布依族苗族自治县断桥红砖厂	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县断桥镇普岔村	M 240×110×90 (mm)	/	2023-12-13	泛霜,放射性,抗风化性能,孔型孔结构及孔洞率,密度等级,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥15.0	16.3	≤1.0	0.4	≤1.3	0.4
11	烧结普通砖	关岭布依族苗族自治县断桥红砖厂	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县断桥镇普岔村	FCB M 240×115×50 (mm)	/	2024-03-25	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥20.0	22.0	≤1.0	0.4	≤1.0	0.4
12	烧结普通砖	安顺市福顺新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区鸡场乡黑土村	FCB M 225×110×45 (mm)	/	2024-03-31	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥30.0	31.9	≤1.0	0.5	≤1.0	0.7
13	烧结普通砖	安顺市西秀区闽航建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇罗官村	FCB M 230×110×49 (mm)	/	2024-03-30	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥20.0	24.4	≤1.0	0.4	≤1.0	0.5
14	烧结普通砖	安顺市西秀区旧州强升建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇平寨村莲花塘大坡	FCB M 230×110×47 (mm)	/	2024-04-01	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥25.0	25.4	≤1.0	0.4	≤1.0	0.6
15	烧结普通砖	安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕坡	FCB Y 225×110×50 (mm)	/	2024-04-01	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥25.0	29.5	≤1.0	0.3	≤1.0	0.5
16	烧结普通砖	安顺市闽达新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇詹屯村	FCB Y 240×115×53 (mm)	/	2024-04-01	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥15.0	20.3	≤1.0	0.3	≤1.0	0.4
17	烧结普通砖	安顺市闽旺新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区刘官乡刘官村	FCB M 230×110×42 (mm)	/	2023-11-24	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥25.0	25.5	≤1.0	0.4	≤1.0	0.7
18	烧结普通砖	安顺市闽佳新型建材发展有限公司	贵州省安顺市西秀区双堡镇小卜村	FCB M 225×110×50 (mm)	/	2024-04-18	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥20.0	22.6	≤1.0	0.4	≤1.0	0.5
19	烧结普通砖	安顺市航顺新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区杨武乡补董村	FCB M 230×110×50 (mm)	/	2024-04-01	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥25.0	29.4	≤1.0	0.5	≤1.0	0.6
20	烧结普通砖	安顺市西秀区闽瑞新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区杨武乡云盘寨	FCB M 225×110×45 (mm)	/	2024-04-01	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥25.0	28.8	≤1.0	0.4	≤1.0	0.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											抗压强度平均值 (MPa)		放射性 (内照射指数)		放射性 (外照射指数)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
21	烧结普通砖	七星关区八寨镇同顺研石砖厂	贵州省毕节市七星关区八寨镇八寨村	FCB M 230×110×50 (mm)	/	2024-03-28	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥15.0	15.9	≤1.0	0.2	≤1.0	0.4
22	烧结空心砖	七星关区清丰大众建材厂	贵州省毕节市七星关区长春堡镇清丰村桥头	Y 230×190×110 (mm)	/	2024-01-11	泛霜,放射性,抗风化性能,孔洞排列及其结构,密度等级,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.6	≤1.0	0.3	≤1.3	0.5
23	烧结空心砖	威宁县楷达建材有限公司	贵州省毕节市威宁县陕桥街道新河村(草海保护区以外)	M 240×200×115 (mm)	/	2023-10-18	泛霜,放射性,抗风化性能,孔洞排列及其结构,密度等级,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥5.0	5.5	≤1.0	0.2	≤1.3	0.6
24	烧结多孔砖	威宁县楷达建材有限公司	贵州省毕节市威宁县陕桥街道新河村(草海保护区以外)	M 240×115×90 (mm)	/	2023-11-17	泛霜,放射性,抗风化性能,孔型孔结构及孔洞率,密度等级,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥10.0	14.2	≤1.0	0.1	≤1.3	0.4
25	烧结普通砖	威宁县楷达建材有限公司	贵州省毕节市威宁县陕桥街道新河村(草海保护区以外)	FCB M 240×115×50 (mm)	/	2023-11-23	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥20.0	22.6	≤1.0	0.2	≤1.0	0.5
26	烧结普通砖	黄平县谷陇镇顺发页岩砖厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇镇工业园区	FCB Y 240×115×53 (mm)	/	2024-03-30	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥25.0	25.1	≤1.0	0.4	≤1.0	0.7
27	烧结多孔砖	黎平鸿运节能建筑材料有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德风镇黎平寨茶厂	FCB Y 235×115×190 (mm)	/	2024-03-14	泛霜,放射性,抗风化性能,孔型孔结构及孔洞率,密度等级,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥10.0	13.8	≤1.0	0.3	≤1.3	0.6
28	烧结普通砖	黎平县靖晟新型墙体材料有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县中潮镇潘老寨	FCB Y 240×115×53 (mm)	/	2024-03-27	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥30.0	31.1	≤1.0	0.2	≤1.0	0.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											抗压强度平均值 (MPa)		放射性 (内照射指数)		放射性 (外照射指数)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
29	烧结普通砖	施秉县睿合环保节能建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇桃子湾工业园区	FCB Y 230 × 110 × 52 (mm)	/	2024-03-31	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥ 15.0	15.5	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.7
30	烧结普通砖	惠水宏阳鑫盛建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县摆金镇大华村	FCB Y 240 × 115 × 53 (mm)	/	2024-04-08	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥ 20.0	22.4	≤ 1.0	0.3	≤ 1.0	0.6
31	烧结普通砖	惠水县兴宏新型建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县好花红镇满玉村	FCB Y 240 × 115 × 53 (mm)	/	2024-04-08	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥ 25.0	26.2	≤ 1.0	0.3	≤ 1.0	0.5
32	烧结普通砖	贵州百纳节能建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县和平镇惠明村双龙井(县委党校内)	FCB Y 240 × 115 × 53 (mm)	/	2024-04-08	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥ 15.0	16.5	≤ 1.0	0.2	≤ 1.0	0.4
33	烧结普通砖	惠水县交椅新型节能页岩砖厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道交椅村	FCB Y 240 × 115 × 53 (mm)	/	2024-04-08	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥ 15.0	16.4	≤ 1.0	0.1	≤ 1.0	0.5
34	烧结多孔砖	罗甸县斛星环保建材有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放西路47号	Y 240 × 180 × 90 (mm)	/	2023-11-20	泛霜,放射性,抗风化性能,孔型孔结构及孔洞率,密度等级,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥ 15.0	18.4	≤ 1.0	0.2	≤ 1.3	0.5
35	烧结普通砖	瓮安县闽恒新型墙体材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村	FCB Y 240 × 115 × 53 (mm)	/	2024-03-01	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥ 20.0	24.5	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.7
36	烧结空心砖	瓮安县丰瑞工贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村村民组	Y 200 × 190 × 115 (mm)	/	2024-01-15	泛霜,放射性,抗风化性能,孔洞排列及其结构,密度等级,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥ 3.5	3.8	≤ 1.0	0.3	≤ 1.3	0.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											抗压强度平均值 (MPa)		放射性 (内照射指数)		放射性 (外照射指数)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
37	烧结普通砖	瓮安县丰瑞工贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组	FCB Y 240 × 115 × 53 (mm)	/	2024-04-10	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥ 20.0	21.1	≤ 1.0	0.3	≤ 1.0	0.7
38	烧结普通砖	贵州长顺广源新型墙材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺监狱四大队排山	FCB Y 240 × 115 × 53 (mm)	/	2024-03-02	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥ 25.0	25.5	≤ 1.0	0.3	≤ 1.0	0.5
39	烧结普通砖	贵州百川节能建材有限公司	贵州省黔南州惠水县雅水镇雅水村洋黄寨	FCB Y 240 × 115 × 53 (mm)	/	2024-04-10	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥ 20.0	22.4	≤ 1.0	0.2	≤ 1.0	0.5
40	烧结普通砖	兴义市天义建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇瓦嘎村	FCB Y 240 × 115 × 53 (mm)	/	2024-04-06	泛霜,放射性,抗风化性能,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/	≥ 25.0	27.5	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.5

省市场监管局塑料管材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	给水用聚乙烯(PE)管材	贵州海塑科技管业有限公司	贵州省贵阳市白云区北路338号(景宏玻璃公司内)	PE100 dn32 PN1.6	/	2024-04-20	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
2	给水用聚乙烯(PE)管材	贵州海塑科技管业有限公司	贵州省贵阳市白云区北路338号(景宏玻璃公司内)	PE100 dn25 PN1.6	/	2024-04-20	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
3	PE给水管	贵州瑞琦塑胶科技有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇高坡村	PE100 dn40 PN1.0MPa	图形	2024-03-29	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
4	PE给水管	贵州瑞琦塑胶科技有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇高坡村	PE100 dn32 PN1.0MPa	图形	2024-03-28	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
5	PPR(聚丙烯)绿色环保健康饮用水管	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	S3.2 dn20×en2 .8mm	图形	2024-04-01	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/
6	PP-R(聚丙烯)绿色环保健康饮用水管	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	S2.5 dn25×en4 .2mm	图形	2024-03-29	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/
7	PVC-U 阻燃绝缘电工套管	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	GY205- dn20	图形	2024-03-28	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
8	埋地用聚乙烯 (PE) 双壁波纹管材	贵州枫叶管业有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道111号	DN/ID 300 SN8	图形	2023-03-07	冲击性能 (TIR), 规格尺寸, 烘箱试验, 环刚度, 环柔性	未发现不合格	/	/
9	建筑排水用 PVC-U管	联塑科技发展 (贵阳) 有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村 (清镇市医药工业园区)	dn50 × 2.0 mm	图形	2024-02-18	断裂伸长率, 规格尺寸, 拉伸屈服应力, 落锤冲击试验TIR, 密度, 铅限量, 维卡软化温度, 纵向回缩率	未发现不合格	/	/
10	阻燃绝缘 PVC电工套管 (B)	联塑科技发展 (贵阳) 有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村 (清镇市医药工业园区)	GY · 305-25	图形	2024-04-20	冲击性能, 电气性能, 抗压性能, 耐热性能, 弯曲性能, 阻燃性能	未发现不合格	/	/
11	PVC-U排水管件 (90度直角弯头)	联塑科技发展 (贵阳) 有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村 (清镇市医药工业园区)	dn50 × 90 度	图形	2024-04-24	烘箱试验, 密度, 维卡软化温度	未发现不合格	/	/
12	喷灌用低密度聚乙烯管材	贵州清镇湘商工贸有限公司	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道办事处梁家寨村盘江路10号	D32 × δ 2.9 0.6MPa	/	2024-04-18	20℃水压试验 (瞬时爆破压力), 断裂伸长率, 规格尺寸及公差, 拉伸强度	未发现不合格	/	/
13	埋地用聚乙烯 (PE) 双壁波纹管	贵阳甬鑫塑管制造有限公司	贵州省贵阳市云岩区燕子岩路1号	DN/ID300 SN8	/	2023-12-10	冲击性能 (TIR), 规格尺寸, 烘箱试验, 环刚度, 环柔性	未发现不合格	/	/
14	给水用聚乙烯 (PE) 管材	贵州万家通管业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道东风社区原东风机械厂内	PE100 dn32 PN1.6	图形	2024-03-25	断裂伸长率, 灰分, 几何尺寸, 静液压强度 (20℃ 100h), 氧化诱导时间 (210℃), 纵向回缩率	未发现不合格	/	/
15	阻燃绝缘电工套管	贵州东盛华塑管业有限责任公司	贵州省六盘水市水城区董地街道经济开发区开发大道东段	GY · 305-dn25	固盛	2023-10-19	冲击性能, 电气性能, 抗压性能, 耐热性能, 弯曲性能, 阻燃性能	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
16	给水用聚乙烯 (PE) 管材	贵州君伟管业有限公司	贵州省六盘水市钟山开发区红山大道红桥东路六盘水市金合商贸有限公司内	PE100 dn20 PN1.6	/	2024-03-11	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
17	HDPE100全新材料 (给水用聚乙烯 (PE) 管材)	六盘水大元亨管业有限公司	贵州省六盘水市钟山区双戛乡马戛村一组	PE100 dn20 PN1.6	/	2023-12-14	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
18	PVC-U排水管	贵州国塑科技管业有限责任公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新技术产业园区夏云工业园关音路3号	dn50×2.0	图形	2024-03-01	断裂伸长率,规格尺寸,拉伸屈服应力,落锤冲击试验TIR,密度,铅限量,维卡软化温度,纵向回缩率	未发现不合格	/	/
19	阻燃绝缘PVC电工套管	贵州国塑科技管业有限责任公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新技术产业园区夏云工业园关音路3号	GY·405-20	图形	2024-03-18	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/
20	瓷芯抗菌管PP-R	安顺市平坝区森通塑业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	S3.2 dn25×en3.5	贵水	2024-01-21	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度 (20℃ 1h),静液压强度 (95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/
21	瓷芯抗菌管PP-R	安顺市平坝区森通塑业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	S3.2 dn20×en2.8	贵水	2024-04-22	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度 (20℃ 1h),静液压强度 (95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/
22	PVC-U建筑排水管材	贵州维斯顿管业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园02-28地块	dn50×2.0mm	/	2023-08-31	断裂伸长率,规格尺寸,拉伸屈服应力,落锤冲击试验TIR,密度,铅限量,维卡软化温度,纵向回缩率	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
23	聚乙烯给水管PE100级	贵州安顺市平坝区辉腾塑胶有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园二期惠园路	PE100 dn20 PN1.6	图形	2024-02-24	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
24	聚乙烯给水管PE100级	贵州安顺市平坝区辉腾塑胶有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园二期惠园路	PE100 dn40 PN1.6	图形	2024-03-30	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
25	双壁波纹管	贵州科泰管道有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园规划区02-31号2号厂房	DN/ID200 SN8	/	2024-04-15	冲击性能(TIR),规格尺寸,烘箱试验,环刚度,环柔性	未发现不合格	/	/
26	PVC阻燃绝缘电工波纹管套管	贵州人通塑胶有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园贵屹创业园内138号地块	GW·205-25	/	2024-04-01	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/
27	HDPE-M双壁波纹管	康命源(贵州)科技发展有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园龙腾路1号	DN/ID300 SN8	/	2023-09-15	冲击性能(TIR),规格尺寸,烘箱试验,环刚度,环柔性	未发现不合格	/	/
28	PE给水管	贵州恒通源管业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园内平坝家喻整体家居公司6号(B)厂房	PE100 dn75 PN1.6	/	2024-01-16	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
29	给水用聚乙烯(PE)管材	贵州黔峰实业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	PE100 dn25 PN1.6	/	2024-03-04	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
30	给水用聚乙烯(PE)管材	贵州黔峰实业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	PE100 dn32 PN1.6	/	2024-03-04	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
31	聚乙烯给水管 (PE100级)	贵州金雄塑胶有限责任公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区 (贵州平坝家喻整体家居有限公司1号厂房)	PE100 dn32 PN1.6	/	2024-02-20	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
32	聚乙烯给水管 (PE100级)	贵州金雄塑胶有限责任公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区 (贵州平坝家喻整体家居有限公司1号厂房)	PE100 dn25 PN1.6	/	2024-03-01	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
33	HDPE给水管	贵州金塑管业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区 (贵州奇博晟机电有限公司二号厂房内)	PE100 dn25 PN1.6	/	2024-02-26	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
34	聚乙烯给水管 (PE100)	贵州狮诚管业科技有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区二期规划区03-18地块	PE100 dn50 PN1.6	/	2024-03-18	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
35	聚乙烯给水管 (PE100)	贵州狮诚管业科技有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区二期规划区03-18地块	PE100 dn20 PN1.6	/	2024-03-19	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
36	聚乙烯PE100级管材	贵州金鑫源管业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区龙腾路第二期规划区内	PE100 dn32 PN1.6	/	2024-04-06	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
37	给水用聚乙烯 (PE) 管材	贵州永丰塑胶有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇工业园区	PE100 dn25 PN1.6	/	2024-04-14	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
38	给水用聚乙烯 (PE) 管材	贵州永丰塑胶有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇工业园区	PE100 dn20 PN1.6	/	2024-04-15	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
39	明塑PVC-U建筑用排水管	贵州亮利管业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇工业园区内贵州平坝家喻整体家居有限公司6号(A)号厂房	dn75×2.3mm	/	2024-02-17	断裂伸长率,规格尺寸,拉伸屈服应力,落锤冲击试验TIR,密度,铅限量,维卡软化温度,纵向回缩率	未发现不合格	/	/
40	辰浩牌 全新材料(给水用聚乙烯 (PE) 管材)	大方辰星管业有限公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处循环经济产业园区盈田标准化厂房5号楼	PE 100 dn25 PN1.6Mpa	/	2023-12-25	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
41	辰浩牌 全新材料(给水用聚乙烯 (PE) 管材)	大方辰星管业有限公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处循环经济产业园区盈田标准化厂房5号楼	PE 100 dn20 PN1.6	/	2024-03-26	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
42	PE100级给水管	贵州元能管业有限公司	贵州省毕节市金海湖新区中小微企业创业园6号单层标准厂房	PE100 dn25 PN1.6	图形	2024-03-01	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
43	给水用聚乙烯 (PE) 管材	贵州大龙恒泰橡塑开发有限公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园区	PE100 dn20 PN1.6	/	2023-12-12	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
44	给水用聚乙烯 (PE) 管材	贵州大龙恒泰橡塑开发有限公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园区	PE100 dn40 PN1.6	/	2023-12-10	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
45	给水用聚乙烯 (PE) 管材PE100	黔东南三友管业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县平略镇三板溪村	PE100 dn32 PN1.25MPa	图形	2024-03-31	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
46	聚乙烯给水用 (PE) 管材	贵州联创管业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县开发区	PE100 dn75 PN1.25MPa	图形	2024-01-04	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
47	聚乙烯PE100给水管	天柱县众林建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县邦洞镇杨二湾工业园区	PE100 dn32 PN1.6MPa	图形	2024-03-11	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
48	给水用聚乙烯 (PE) 管材	贵州金力塑胶有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市开发区谢官冲	PE100 dn20 PN1.6MPa	图形	2024-03-18	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
49	HDPE全新原料给水管	贵州匀城管业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市西园村十一组	PE100 dn50 PN1.6MPa	/	2024-01-08	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
50	冷热水用聚丙烯 (PP-R) 管材	贵州晟扬管道科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明经济开发区	S4 dn32 × en3 .6	图形	2024-01-29	规格尺寸,灰分,筒支梁冲击,静液强度 (20℃ 1h),静液强度 (95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/
51	冷热水用聚丙烯 (PP-R) 管材	贵州晟扬管道科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明经济开发区	S4 dn25 × en2 .8	图形	2024-01-18	规格尺寸,灰分,筒支梁冲击,静液强度 (20℃ 1h),静液强度 (95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
52	给水用聚乙烯 (PE) 管材	贵州鑫源环保科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇经济开发区	PE100 dn20 PN1.6MPa	/	2024-01-05	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
53	埋地用聚乙烯 (PE) 双壁波纹管材	贵州省众鑫管业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道经开区 (华森科技公司内)	DN/ID200 SN8	图形	2024-04-02	冲击性能 (TIR),规格尺寸,烘箱试验,环刚度,环柔性	未发现不合格	/	/
54	给水用聚乙烯 (PE) 管材	贵州中广悍塑管道科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田乡龙泉项目区 (泰安产业园内)	PE100 dn25 PN1.6MPa	图形	2024-04-01	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
55	给水用聚乙烯 (PE) 管材	贵州中广悍塑管道科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田乡龙泉项目区 (泰安产业园内)	PE100 dn32 PN1.6MPa	图形	2023-11-14	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
56	给水用聚乙烯 (PE) 管材	贵州中广塑业科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田乡龙泉项目区 (泰安产业园内)	PE100 dn32 PN1.6MPa	黔中广	2024-01-09	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
57	给水用聚乙烯 (PE) 管材	贵州中广塑业科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田乡龙泉项目区 (泰安产业园内)	PE100 dn50 PN1.6MPa	黔中广	2024-03-23	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度 (20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间 (210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
58	PVC-U 排水管	贵州聚鑫塑料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县长田科技产业示范基地 (C区)	dn50 × 2.0 mm	图形	2024-03-23	断裂伸长率,规格尺寸,拉伸屈服应力,落锤冲击试验TIR,密度,铅限量,维卡软化温度,纵向回缩率	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
59	瓮之美 PE100给水管	瓮安县武江隆塑业有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区	PE100 dn63 PN1.6MPa	图形	2024-04-09	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
60	HDPE双壁波纹管	贵州世纪金晨管业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县山镇鼠场工业园区	DN/ID200 SN8	/	2023-12-05	冲击性能(TIR),规格尺寸,烘箱试验,环刚度,环柔性	未发现不合格	/	/
61	给水用聚乙烯(PE)管材	贵州迎上科技有限公司	贵州省黔南州长顺县广顺镇洞口村大补羊组	PE100 dn25 PN1.6MPa	图形	2023-12-08	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
62	给水用聚乙烯(PE)管材	贵州迎上科技有限公司	贵州省黔南州长顺县广顺镇洞口村大补羊组	PE100 dn50 PN1.6MPa	图形	2023-12-08	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
63	给水用聚乙烯(PE)复合管	兴义市君源塑胶管业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办桔园村	PE100 dn32 PN1.6	图形	2024-03-18	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
64	给水用聚乙烯(PE)复合管	兴义市君源塑胶管业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办桔园村	PE100 dn25 PN1.6	图形	2024-03-18	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
65	给水用聚乙烯(PE)管材	贵州同益新型建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇红星工业园区内	PE100 dn25 PN1.6	/	2024-04-11	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/
66	复合管(喷灌用低密度聚乙烯管材)	兴义市森发塑料厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东小店村一组	dn25 0.4MPa	/	2024-04-10	20℃水压试验(瞬时爆破压力),断裂伸长率,规格尺寸及公差,拉伸强度	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
67	给水用聚乙烯 (PE) 管材	贵阳市贵方管业有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇工业园区7号路口	PE100 dn25 PN1.6MPa	/	2023-06-10	断裂伸长率, 灰分, 几何尺寸, 静液压强度 (20℃ 100h), 卫生性能, 氧化诱导时间 (210℃), 纵向回缩率	不合格	几何尺寸 (平均外径): 25.6mm (最大); 断裂伸长率: 135%	几何尺寸 (平均外径) ≤ 25.3mm; 断裂伸长率 ≥ 350%
68	给水用聚乙烯 (PE) 管材	贵州万家通管业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道东风社区原东风机械厂内	PE100 dn25 PN1.6	图形	2024-04-01	断裂伸长率, 灰分, 几何尺寸, 静液压强度 (20℃ 100h), 氧化诱导时间 (210℃), 纵向回缩率	不合格	断裂伸长率: 105%	断裂伸长率 ≥ 350%
69	给水用聚乙烯 (PE) 管材	南部新区恒信塑料厂	贵州省遵义市南部新区忠庄办海尔大道塑料厂内	PE100 dn32 PN1.6	/	2024-02-08	断裂伸长率, 灰分, 几何尺寸, 静液压强度 (20℃ 100h), 氧化诱导时间 (210℃), 纵向回缩率	不合格	几何尺寸 (平均外径): 32.6mm (最大); 几何尺寸 (平均外径): 31.8mm (最小); 几何尺寸 (壁厚): 3.73mm (最大); 灰分: 0.5%	几何尺寸 (平均外径) ≤ 32.3mm; 几何尺寸 (平均外径) ≥ 32.0mm; 几何尺寸 (壁厚) ≤ 3.4mm; 灰分 ≤ 0.1%
70	给水用聚乙烯 (PE) 管材	遵义市文达塑料厂	贵州省遵义市新蒲新区礼仪社区民主村铜锣井	PE100 dn20 PN1.6	/	2024-04-05	断裂伸长率, 灰分, 几何尺寸, 静液压强度 (20℃ 100h), 氧化诱导时间 (210℃), 纵向回缩率	不合格	几何尺寸 (平均外径): 20.6mm (最大); 几何尺寸 (壁厚): 2.05mm (最小); 灰分: 3.2%	几何尺寸 (平均外径) ≤ 20.3mm; 几何尺寸 (壁厚) ≥ 2.3mm; 灰分 ≤ 0.1%
71	高端管材系列PPR纳米抗菌管	贵州东盛华塑管业有限责任公司	贵州省六盘水市水城区董地街道经济开发区开发大道东段	S2.5 dn25 × en4 .2	固盛	2024-03-24	规格尺寸, 灰分, 简支梁冲击, 静液压强度 (20℃ 1h), 静液压强度 (95℃ 165h), 熔融温度, 透光率, 卫生性能, 氧化诱导时间, 纵向回缩率	不合格	熔融温度: 160.9℃	熔融温度 ≤ 148℃
72	PP-R纳米抗菌全能管	贵州三耳管业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园贵屹创业园	S3.2 dn25 × en3 .5	三耳	2024-04-14	规格尺寸, 灰分, 简支梁冲击, 静液压强度 (20℃ 1h), 静液压强度 (95℃ 165h), 熔融温度, 透光率, 卫生性能, 氧化诱导时间, 纵向回缩率	不合格	规格尺寸 (壁厚): 3.2mm (最小); 规格尺寸 (平均外径): 25.5mm (最大); 静液压强度 (95℃ 165h): : 脆性破坏, 渗漏; 熔融温度: 170.0℃; 氧化诱导时间: 2.6min	规格尺寸 (壁厚) ≥ 3.5mm; 规格尺寸 (平均外径) ≤ 25.3mm; 静液压强度 (95℃ 165h): 无破裂, 无渗漏; 熔融温度 ≤ 148℃; 氧化诱导时间 ≥ 20min

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
73	PP-R纳米抗菌全能管	贵州三耳管业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园贵屹创业园	S3.2 dn20×en2 .8	三耳	2024-04-08	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	规格尺寸(壁厚): 2.7mm(最小); 规格尺寸(平均外径): 20.3mm(最小); 静液压强度(95℃ 165h): :脆性破坏,渗 漏; 熔融温度: 167.3℃; 氧化诱导时间: 2.5min	规格尺寸(壁厚)≥2.8mm; 规格尺寸(平均外径)≥ 25.0mm; 静液压强度(95℃ 165h): 无破裂,无渗漏; 熔融温度≤148℃; 氧化诱导时间≥20min
74	给水用聚乙烯(PE)管材	毕节齐丰管业有限公司	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇贵州兴国新动力科技有限公司后大门	PE100 dn25 PN1.6	/	2023-11-24	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	不合格	静液压强度(20℃ 100h): 脆性破坏,渗 漏; 氧化诱导时间: 2.8min; 灰分: 3.7%	静液压强度(20℃ 100h): 无破裂,无渗漏; 氧化诱导时间≥20min; 灰分≤0.1%
75	PP-R给水管	贵州省移塑管业有限公司	贵州省毕节市七星关区八寨镇八寨村	S2.5 dn25×en4 .2	普思金牛	2024-04-01	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	静液压强度(95℃ 165h): :脆性破坏,渗 漏; 熔融温度: 169.7℃; 氧化诱导时间: 3.5min	静液压强度(95℃ 165h): 无破裂,无渗漏; 熔融温度≤148℃; 氧化诱导时间≥20min
76	HDPE100给水用聚乙烯管	贵州绿川管业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟开发区(金钟大道主标房)	PE100 dn40 PN1.6MPa	/	2023-12-20	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	不合格	几何尺寸(平均外径): 40.6mm(最大); 几何尺寸(壁厚): 3.47mm(最小)	几何尺寸(平均外径)≤ 40.4mm; 几何尺寸(壁厚)≥3.7mm
77	聚乙烯给水用(PE)管材	贵州联创管业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县开发区	PE100 dn32 PN1.6MPa	图形	2024-04-08	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	不合格	几何尺寸(平均外径): 32.6mm(最大); 断裂伸长率: 169%	几何尺寸(平均外径)≤ 32.3mm; 断裂伸长率≥350%
78	建筑用绝缘电工套管	贵州同益新型建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇红星工业园区内	GY·405- dn20	/	2024-03-27	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	不合格	抗压性能(载荷 1min 时): 56.3%; 抗压性能(卸荷 1min 时): 28.6%; 冲击性能: 12 试件中有 9 个不坏、不裂	抗压性能(载荷 1min 时)≤25%; 抗压性能(卸荷 1min 时)≤10%; 冲击性能: 12 试件中至少 10 个不坏、不裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
79	PVC-U排水管材	黔西南州瑞荣塑料制品有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇东峰林大道中段旁国兴汽配城内	dn50×2.0mm	/	2024-03-20	断裂伸长率,规格尺寸,拉伸屈服应力,落锤冲击试验TIR,密度,铅限量,维卡软化温度,纵向回缩率	不合格	规格尺寸(壁厚)1.68mm(最小); 拉伸屈服应力: 25.0MPa; 断裂伸长率:33.1%	规格尺寸(壁厚)≥2.0mm; 拉伸屈服应力≥40.0MPa; 断裂伸长率≥80%
80	高密度聚乙烯HDPE管	兴义市金峰管材加工厂	贵州省黔西南州兴义市乌沙镇牛膀子村一组	PE100 dn25 PN1.6	/	2024-03-09	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	不合格	几何尺寸(平均外径): 25.5mm(最大)	几何尺寸(平均外径)≤ 25.3mm

省市场监管局混凝土输水管产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											外压荷载 (裂缝荷载) (kN/m)		外压荷载 (破坏荷载) (kN/m)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	钢筋混凝土排水管	贵州富仁建材有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇下铺村沙窝冲5号	RCP II 800×2000 (柔性接口B型承插口管)	/	2024-02-26	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥54	59; 62	≥81	89; 89
2	钢筋混凝土排水管	贵阳白云全阳混凝土预制构件厂	贵州省贵阳市花溪区麦坪乡彭官村	RCP II 600×2000 (柔性接口B型承插口管)	/	2024-01-15	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥40	42; 44	≥60	66; 63
3	钢筋混凝土排水管	贵阳汇鑫建材有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇王官村	RCP II 1800×2000 (柔性接口企口管)	/	2023-12-20	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥120	132; 126	≥180	189; 189
4	钢筋混凝土排水管	贵阳凯利建材有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇中哨村一组	RCP II 800×2000 (柔性接口B型承插口管)	/	2024-03-14	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥54	59; 59	≥81	85; 89
5	钢筋混凝土排水管	贵州金安实业水泥制品有限公司	贵州省贵安新区红枫湖镇中八劳教所一大队	RCP II 1000×2000 (柔性接口B型承插口管)	/	2024-02-16	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥67	70; 74	≥100	105; 110
6	钢筋混凝土排水管	遵义市井萍混凝土有限责任公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道中山社区青坑组	RCP II 300×2000 (柔性接头B型承插口管)	/	2024-01-16	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥19	20; 21	≥29	30; 32
7	钢筋混凝土排水管	遵义市谦利建材有限公司	贵州省遵义市汇川区董公寺街道金星社区寨上组何家大湾	RCP II 1400×2000 (柔性接头企口管)	/	2024-03-02	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥93	102; 102	≥140	154; 147
8	钢筋混凝土排水管	南部新区鸿达水泥管道厂	贵州省遵义市南部新区忠庄办马坎村杨村垭组	DRCP II 1200×2000 (柔性接头企口管)	/	2024-02-28	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥80	84; 84	≥120	126; 132
9	钢筋混凝土排水管	遵义市板山排污水泥管厂	贵州省遵义市新蒲新区礼仪办礼仪村花檬组	RCP II 400×2000 (柔性接头B型承插口管)	/	2024-03-10	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥27	30; 30	≥41	45; 43

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											外压荷载 (裂缝荷载) (kN/m)		外压荷载 (破坏荷载) (kN/m)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
10	钢筋混凝土排水管	安顺市鹏程物资贸易有限公司	贵州省安顺市平坝区十字回族苗族乡青山村	RCP II 1500×2000 (柔性接头企口管)	/	2024-02-27	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥100	105; 110	≥150	158; 158
11	钢筋混凝土排水管	贵州丰盛达管业有限责任公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇(丰源加油站旁)	RCP II 1200×2000 (柔性接头B型承插口管)	/	2024-02-22	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥80	88; 88	≥120	132; 129
12	钢筋混凝土排水管	贵州丰盛达管业有限责任公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇(丰源加油站旁)	RCP II 1000×2000 (柔性接头B型承插口管)	/	2024-02-22	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥67	74; 74	≥100	110; 105
13	钢筋混凝土排水管	贵州联盛青龙建材有限公司	贵州省安顺市普定县白岩镇薛家村	RCP II 1000×2000 (刚性接头平口管)	/	2023-12-12	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥67	74; 70	≥100	110; 110
14	钢筋混凝土排水管	安顺市鑫兴建材有限公司	贵州省安顺市西秀区轿子山镇青山村	DRCP II 1800×2500 (柔性接头A型钢承口管)	/	2024-03-02	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥120	126; 132	≥180	193; 189
15	钢筋混凝土排水管	安顺隆通水泥制品有限公司	贵州省安顺市西秀区宁谷镇上苑村	DRCP II 1200×2000 (柔性接头A型钢承口管)	/	2023-03-23	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥81	85; 89	≥120	132; 126
16	钢筋混凝土排水管	金沙明华混凝土预制构件有限公司	贵州省毕节市金沙县城关镇龙凤加油站对面	RCP II 1200×2000 (柔性接头企口管)	/	2024-01-09	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥80	88; 84	≥120	132; 132
17	钢筋混凝土排水管	六盘水丰瑞科技管业有限公司	贵州省六盘水市钟山区双戛乡中箐村一组	RCP II 1200×2000 (柔性接头企口管)	/	2023-11-16	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥80	88; 84	≥120	132; 126
18	钢筋混凝土排水管	铜仁东华科技管业开发有限公司	贵州省铜仁市碧江区茅溪村肖家组	RCP II 500×2000 (柔性接头B型承插口管)	/	2024-01-10	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥32	35; 35	≥48	52; 50
19	钢筋混凝土排水管	德江县张月平水泥制品有限公司	贵州省铜仁市德江县玉水街道新寨社区	RCP I 500×2000 (刚性接头平口管)	/	2024-01-07	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥21	22; 22	≥32	34; 35

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											外压荷载 (裂缝荷载) (kN/m)		外压荷载 (破坏荷载) (kN/m)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
20	钢筋混凝土排水管	贵州省顺途水泥制品有限公司	贵州省铜仁市江口县民和镇军屯村	RCP II 600×2000 (柔性接头B型承插口管)	/	2024-01-30	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥40	44; 44	≥60	66; 68
21	钢筋混凝土排水管	石阡县枫香乡水泥管厂	贵州省铜仁市石阡县枫香乡庙湾	RCP I 1000×2000 (刚性接头平口管)	/	2024-03-11	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥40	44; 42	≥60	66; 66
22	钢筋混凝土排水管	松桃三合下水管厂	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道办事处耙坳坡脚	RCP II 1000×2000 (柔性接头企口管)	/	2024-02-15	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥67	70; 70	≥100	110; 105
23	钢筋混凝土排水管	松桃正大信德水泥制品厂	贵州省铜仁市松桃苗族自治县正大镇老林场	RCP II 1000×1000 (刚性接头平口管)	/	2023-12-28	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥67	70; 70	≥100	105; 105
24	钢筋混凝土排水管	沿河达丰新型建材装饰制品有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县官舟镇坝上	RCP II 1200×1000 (刚性接头平口管)	/	2024-01-10	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥80	88; 84	≥120	132; 126
25	钢筋混凝土排水管	玉屏侗族自治县田坪镇再木水泥制品部	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县田坪镇观音山组41号	RCP II 1000×1000 (刚性接头平口管)	/	2024-01-05	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥67	74; 74	≥100	110; 112
26	钢筋混凝土排水管	玉屏县新兴水泥制品厂	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县皂角坪办事处皂角坪村	RCP II 1000×2000 (刚性接头平口管)	/	2022-12-20	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥67	70; 70	≥100	105; 108
27	钢筋混凝土排水管	贵州湘贵新型建筑材料科技有限公司	贵州省铜仁市玉屏县大龙镇蔡溪村大龙经济开发区石阡产业园内	RCP II 1200×2000 (刚性接头平口管)	/	2024-02-03	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥80	88; 88	≥120	132; 126
28	钢筋混凝土排水管	贵州富仁建材有限公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市万潮镇产业园区-20	RCP I 1400×2000 (柔性接头企口管)	/	2024-02-02	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥57	66; 66	≥86	103; 103

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											外压荷载 (裂缝荷载) (kN/m)		外压荷载 (破坏荷载) (kN/m)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
29	钢筋混凝土排水管	贵州乾诚建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇洞口村小寨组	RCP II 500×2000 (柔性接头B型承插口管)	/	2024-02-24	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥32	35; 35	≥48	53; 54
30	钢筋混凝土排水管	贵州盛虹管业科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇牛安营村	DRCP II 2400×2500	/	2024-03-15	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥158	166; 166	≥238	250; 250
31	钢筋混凝土排水管	兴义市南桂水泥管构件厂	贵州省黔西南州兴义市桔山办桔园村小龙井组	RCP I 600×2000 (柔性接头B型承插口管)	/	2023-12-20	保护层厚度,外观质量,外压荷载	未发现不合格	/	/	≥25	26; 27	≥38	40; 40

省市场监管局机制砂质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/ 批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											石粉含量 (%)	
											标准值	实测值
1	机制砂	贵州晟川建筑材料有限公司	贵州省贵阳市观山湖区朱昌镇长冲村甘一组89号	(0~4.75) mm	/	2024-01-24	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	9.6
2	机制砂	开阳雉翔砂石有限公司	贵州省贵阳市开阳县禾丰乡田冲村大冲组16号	(0~4.75) mm	/	2024-04-09	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	13.4
3	机制砂	开阳春波矿业有限公司	贵州省贵阳市开阳县南山社区环城西路235号	(0~4.75) mm	/	2024-03-20	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	11.7
4	机制砂	清镇市新寨砂石有限公司	贵州省贵阳市清镇市卫城镇关坝村	(0~4.75) mm	/	2024-04-08	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	11.1
5	机制砂	修文县龙场镇阳光砂石厂	贵州省贵阳市修文县龙场镇中哨村一组	(0~4.75) mm	/	2024-01-15	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	14.7
6	机制砂	桐梓县同心建材有限公司	贵州省遵义市桐梓县花秋镇克勤村8组	(0~4.75) mm	/	/	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	14.5
7	机制砂	桐梓县娄山联合石材有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关镇小坝村沟底	(0~4.75) mm	/	2024-04-08	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	10.6
8	机制砂	六枝特区耳贡砂石厂	贵州省六盘水市六枝特区大用镇耳贡村	0~5.00 (mm)	/	2024-03-17	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤10.0	9.4
9	机制砂	六枝特区大龙砂石厂	贵州省六盘水市六枝特区新窑镇鸭塘村	0~4.75 (mm)	/	2024-03-29	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	9.1
10	机制砂	盘州市翰林兴宏砂石有限公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道办事处华屯村	0~5.00 (mm)	/	2024-03-29	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤10.0	9.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											石粉含量 (%)	
											标准值	实测值
11	机制砂	盘州市丰益砂石材料有限公司	贵州省六盘水市盘州市双凤镇鄯家庄洋辣子凹	0~5.00 (mm)	/	2024-03-30	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	9.4
12	机制砂	贵州汇奎建材有限公司	贵州省安顺市平坝区羊昌乡稻香村鸡大陇处	0~4.75 (mm)	/	2024-04-01	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	13.7
13	机制砂	大方众磊建材有限责任公司	贵州省毕节市大方县小屯乡大田村半坡组	0~4.75 (mm)	/	2024-03-28	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	8.7
14	机制砂	毕节远大建筑工程开发有限责任公司	贵州省毕节市七星关区碧海街道办事处尚家寨村	0~5.00 (mm)	/	2024-03-28	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤10.0	8.4
15	机制砂	贵州万润恒宇建材有限公司	贵州省毕节市七星关区海子街兴海路22号附1-7号	0~5.00 (mm)	/	2024-08-01	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤10.0	8.1
16	机制砂	威宁县猴场镇腾达砂石厂	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县猴场镇藤桥村	0~4.75 (mm)	/	2024-03-29	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	9.4
17	机制砂	德江县海天砂石有限责任公司	贵州省铜仁市德江县煎茶镇构家山青年组3号	0~4.75 mm	/	2024-04-10	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	10.1
18	机制砂	思南县孙家坝石门坎老场建筑石料加工厂	贵州省铜仁市思南县孙家坝镇石门坎	0~5mm	/	2024-03-30	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤10.0	9.6
19	机制砂	贵州凯胜房地产开发有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县和平镇建设路	0~4.75mm	/	2024-04-05	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	14.1
20	机制砂	贵州涟江源建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道大坝社区山河村	0~4.75mm	/	2023-12-20	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	14.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											石粉含量 (%)	
											标准值	实测值
21	机制砂	贵州长顺长鑫砂石有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县凯佐乡洞口村大补羊组	0~4.75mm	/	2024-04-02	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	14.2
22	机制砂	惠水县利胜建材有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道绿化村二组	0~4.75mm	/	2024-04-08	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	14.7
23	机制砂	望谟县白水河成财砂石场	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县大观乡大塘村白水河	0~5 (mm)	/	2024-04-07	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤10.0	9.8
24	机制砂	兴义市黔山磊鑫建材有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇金星村打磨沟	0~5 (mm)	/	2024-04-08	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤10.0	8.8
25	机制砂	贞丰县金源砂石有限公司	贵州省黔西南州贞丰县珉谷街道河堡村陇燕山组	0~4.75mm	/	2024-08-27	颗粒级配, 石粉含量	未发现不合格	/	/	≤15.0	13.1
26	机制砂	修文县马家桥建材有限公司	贵州省贵阳市修文县阳明洞街道马家桥村二组 (贵州马家桥水泥厂内)	(0~4.75) mm	/	2024-01-09	颗粒级配, 石粉含量	不合格	颗粒级配 (4.75mm筛累计筛余超出值): 3%; 颗粒级配 (除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和): 25%	颗粒级配 (4.75mm筛累计筛余超出值): 不允许; 颗粒级配 (除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和) ≤5%	≤15.0	9.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											石粉含量 (%)	
											标准值	实测值
27	机制砂	盘州市翰林众源石业有限公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道小关村	0~4.75 (mm)	/	2024-03-30	颗粒级配, 石粉含量	不合格	颗粒级配 (4.75mm筛累计筛余超出值): 7%; 颗粒级配 (除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和): 9%	颗粒级配 (4.75mm筛累计筛余超出值): 不允许; 颗粒级配 (除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和) ≤5%	≤15.0	10.6
28	机制砂	安顺市平坝区大垄矿业建材有限公司	贵州省安顺市平坝区羊昌乡穿石村	0~5.00 (mm)	/	2024-04-02	颗粒级配, 石粉含量	不合格	石粉含量: 14.8%	石粉含量 ≤10.0%	≤10.0	13.4
29	机制砂	贵州省日达矿业有限公司	贵州省安顺市平坝区羊昌乡穿石村五甲寨	0~5.00 (mm)	/	2024-04-01	颗粒级配, 石粉含量	不合格	颗粒级配 (除5.00mm和630μm筛累计筛余超出分界线总超出量): 12%; 石粉含量: 14.2%	颗粒级配 (除5.00mm和630μm筛累计筛余超出分界线总超出量) ≤5%; 石粉含量 ≤10.0%	≤10.0	14.2
30	机制砂	德江县富发砂石有限公司	贵州省铜仁市德江县钱家乡黄土村柴房组老林沟	0~4.75mm	/	2024-03-30	颗粒级配, 石粉含量	不合格	颗粒级配 (4.75mm筛累计筛余超出值): 11%; 颗粒级配 (除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和): 27%	颗粒级配 (4.75mm筛累计筛余超出值): 不允许; 颗粒级配 (除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和) ≤5%	≤15.0	10.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											石粉含量 (%)	
											标准值	实测值
31	机制砂	德江县致富砂场有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙镇香树园	0~4.75mm	/	2024-03-30	颗粒级配,石粉含量	不合格	颗粒级配(4.75mm筛累计筛余超出值): 20%; 颗粒级配(除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和): 39%	颗粒级配(4.75mm筛累计筛余超出值): 不允许; 颗粒级配(除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和) ≤ 5%	≤ 15.0	14.7
32	机制砂	江口县明星建材有限公司	贵州省铜仁市江口县凯德街道明星村周屯组	0~4.75mm	/	2024-03-28	颗粒级配,石粉含量	不合格	颗粒级配(4.75mm筛累计筛余超出值): 3%; 颗粒级配(除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和): 20%	颗粒级配(4.75mm筛累计筛余超出值): 不允许; 颗粒级配(除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和) ≤ 5%	≤ 15.0	14.4
33	机制砂	江口县双江镇青山嘴岩场有限责任公司	贵州省铜仁市江口县双江镇明星村	0~5mm	/	2024-03-29	颗粒级配,石粉含量	不合格	颗粒级配(除5.00mm和630μm筛累计筛余超出分界线总超出量): 19%;	颗粒级配(除5.00mm和630μm筛累计筛余超出分界线总超出量) ≤ 5%;	≤ 10.0	9.4
34	机制砂	石阡县鑫磊建材有限公司	贵州省铜仁市石阡县白沙镇花泥田二号	0~4.75mm	/	2024-03-30	颗粒级配,石粉含量	不合格	颗粒级配(4.75mm筛累计筛余超出值): 26%; 颗粒级配(除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和): 28%	颗粒级配(4.75mm筛累计筛余超出值): 不允许; 颗粒级配(除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和) ≤ 5%	≤ 15.0	14.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											石粉含量 (%)	
											标准值	实测值
35	机制砂	石阡县聚凤乡华强建筑材料有限公司	贵州省铜仁市石阡县聚凤乡枫香屯村四组	0~5	/	2024-03-31	颗粒级配,石粉含量	不合格	颗粒级配(除5.00mm和630 μ m筛累计筛余超出分界线总超出量):21%; 石粉含量:22.1%	颗粒级配(除5.00mm和630 μ m筛累计筛余超出分界线总超出量) $\leq$ 5%; 石粉含量 $\leq$ 10.0%	$\leq$ 10.0	22.1
36	机制砂	思南盛世联合建材有限公司	贵州省铜仁市思南县孙家坝镇全江村灯油坝	0~4.75mm	/	2024-03-30	颗粒级配,石粉含量	不合格	石粉含量:16.2%	石粉含量 $\leq$ 7.0%	$\leq$ 7.0	16.2
37	机制砂	贵州辉达新型建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市开怀街道薜支坪村松网弃土场内厂房3栋1层101号	0~4.75mm	/	2024-03-27	颗粒级配,石粉含量	不合格	颗粒级配(除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和):15%; 石粉含量:20.3%	颗粒级配(除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和) $\leq$ 5%; 石粉含量 $\leq$ 15%	$\leq$ 15.0	20.3
38	机制砂	贵州风顺再生建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市开怀街道养丢大坡弃土场(凯诺克搅拌站右侧)	0~4.75mm	/	2023-04-24	颗粒级配,石粉含量	不合格	颗粒级配(除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和):31%; 石粉含量:23.7%	颗粒级配(除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和) $\leq$ 5%; 石粉含量 $\leq$ 15%	$\leq$ 15.0	23.7
39	机制砂	凯里市鑫顺砂石厂	贵州省黔东南州凯里市三棵树寨瓦村陶瓷厂后山	0~4.75mm	/	2024-03-31	颗粒级配,石粉含量	不合格	颗粒级配(除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和):21%; 石粉含量:23.3%	颗粒级配(除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和) $\leq$ 5%; 石粉含量 $\leq$ 15%	$\leq$ 15.0	23.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											石粉含量 (%)	
											标准值	实测值
40	机制砂	凯里市盛达砂石加工场	贵州省黔东南州凯里市原贵州凯晟铝业氧化铝厂（凯里高速东出口南侧）	0~4.75mm	/	2024-03-31	颗粒级配, 石粉含量	不合格	颗粒级配（除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和）：10%； 石粉含量：21.2%	颗粒级配（除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和）≤5%； 石粉含量≤15%	≤15.0	21.2
41	机制砂	福泉市陆坪镇大冲砂场	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市陆坪镇福兴村	0~4.75mm	/	2024-04-11	颗粒级配, 石粉含量	不合格	石粉含量：24.6%	石粉含量≤15.0%	≤15.0	24.6
42	机制砂	惠水县明文轩建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县高镇镇半坡九组	0~5mm	/	2024-04-09	颗粒级配, 石粉含量	不合格	颗粒级配（除5.00mm和630μm筛累计筛余超出分界线总超出量）：30%； 石粉含量：13.3%	颗粒级配（除5.00mm和630μm筛累计筛余超出分界线总超出量）≤5%； 石粉含量≤10.0%	≤10.0	13.3
43	机制砂	贵州惠水利达建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道大坝社区山河村	0~4.75mm	/	2024-04-08	颗粒级配, 石粉含量	不合格	颗粒级配（4.75mm筛累计筛余超出值）：8%； 颗粒级配（除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和）：29%	颗粒级配（4.75mm筛累计筛余超出值）：不允许； 颗粒级配（除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和）≤5%	≤15.0	14.8
44	机制砂	惠水县山河永清预制构件有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区（大坝乡山河村）	0~4.75mm	/	2024-04-09	颗粒级配, 石粉含量	不合格	颗粒级配（除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和）：14%	颗粒级配（除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和）≤5%	≤15.0	14.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											石粉含量 (%)	
											标准值	实测值
45	机制砂	瓮安县鼎晟建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县开发区轻工业区	0~4.75mm	/	2024-04-10	颗粒级配, 石粉含量	不合格	颗粒级配 (4.75mm筛累计筛余超出值): 13%; 颗粒级配 (0.60mm筛累计筛余超出值): 3%; 颗粒级配 (除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和): 10%	颗粒级配 (4.75mm筛累计筛余超出值): 不允许; 颗粒级配 (0.60mm筛累计筛余超出值): 不允许; 颗粒级配 (除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和) ≤ 5%	≤ 15.0	7.9
46	机制砂	贵州鑫宇建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇大林村三星槽	0~4.75mm	/	2024-04-11	颗粒级配, 石粉含量	不合格	颗粒级配 (4.75mm筛累计筛余超出值): 12%; 颗粒级配 (除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和): 12%	颗粒级配 (4.75mm筛累计筛余超出值): 不允许; 颗粒级配 (除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和) ≤ 5%	≤ 15.0	8.8
47	机制砂	贵州乾智砂石有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处云星社区朵云拓展区淮海路	0~4.75mm	/	2023-12-22	颗粒级配, 石粉含量	不合格	颗粒级配 (4.75mm筛累计筛余超出值): 8%; 颗粒级配 (除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和): 15%; 石粉含量: 17.2%	颗粒级配 (4.75mm筛累计筛余超出值): 不允许; 颗粒级配 (除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和) ≤ 5%; 石粉含量 ≤ 15%	≤ 15.0	17.2

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											石粉含量 (%)	
											标准值	实测值
48	机制砂	福泉市众为建材有限公司	贵州省黔南州福泉市陆坪镇罗坳村	0~5mm	/	2024-04-11	颗粒级配, 石粉含量	不合格	颗粒级配 (除5.00mm和630 μ m筛累计筛余超出分界线总超出量): 12%; 石粉含量: 14.4%	颗粒级配 (除5.00mm和630 μ m筛累计筛余超出分界线总超出量) $\leq$ 5%; 石粉含量 $\leq$ 10.0%	$\leq$ 10.0	14.4
49	机制砂	瓮安县泰吉建材有限公司	贵州省黔南州瓮安县雍阳办事处云星社区堰坪组	0~4.75mm	/	2024-04-01	颗粒级配, 石粉含量	不合格	颗粒级配 (4.75mm筛累计筛余超出值): 4%; 颗粒级配 (除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和): 8%	颗粒级配 (4.75mm筛累计筛余超出值): 不允许; 颗粒级配 (除4.75mm和0.60mm筛累计筛余超出值总和) $\leq$ 5%	$\leq$ 15.0	11.0

省市场监管局中空玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											露点 (°C)	
											标准值	最大实测值
1	中空玻璃	贵州贵耀伟业玻璃有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇新材料产业园	6mm+12A+6mm LOW-E	/	2024-04-16	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
2	中空玻璃	贵州耀发玻璃制品有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇新材料产业园白云北路92号	5mm+6A+5mm	/	2024-04-12	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
3	中空玻璃	贵州广瑞钢化玻璃有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金龙村七组13号	5mm+9mmA+5mm	/	2024-04-16	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-50
4	中空玻璃	贵州鼎耀玻璃有限公司	贵州省贵阳市花溪区董家堰村	6mm+12A+6mm	/	2024-02-01	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
5	中空玻璃	贵州耀辉钢化玻璃有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡林场场部	5mm+9A+5mm	/	2024-04-12	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
6	中空玻璃	贵州鑫亿佳玻璃有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州金石物流开发有限公司门面仓储市场2号	5mm+6A+5mm	/	2024-04-10	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-55
7	中空玻璃	贵州长久旺科技有限公司	贵州省贵阳市修文县久长街道青龙居委会六组1号41号	6mm+12A+6mm	/	2024-01-09	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
8	中空玻璃	贵州齐天安全玻璃有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐(修文包装产业孵化园中小企业创业基地2号)	6mm+12A+6mm LOW-E	/	2024-04-14	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
9	中空玻璃	贵州跃盛玻璃有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐街道新柱村	5mm+6A+5mm	/	2024-03-28	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											露点 (°C)	
											标准值	最大实测值
10	中空玻璃	遵义正好玻璃有限公司	贵州省遵义市播州区苟江镇义源村(遵义亚太钢公司内)	5mm+9A+5mm	/	2024-03-23	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
11	中空玻璃	遵义华航建材有限责任公司	贵州省遵义市播州区苟江镇义源村新岗二组	5mm+12A+5mm	/	2024-03-27	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
12	中空玻璃	遵义铭宇玻璃有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道宝峰社区铝加工产业园(遵义智鹏高新铝材有限公司厂内)	5mm+12A+5mm	/	2024-03-23	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-55
13	中空玻璃	贵州晨峰钢化玻璃有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道贵州九鼎车辆有限公司厂区货厢分厂内	5mm+7A+5mm	/	2024-03-19	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
14	中空玻璃	遵义玖谊钢化玻璃有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道和平社区(贵州九鼎车辆公司内))	5mm+18A+5mm	/	2024-03-28	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
15	中空玻璃	遵义市亿博玻璃有限责任公司	贵州省遵义市汇川区董公寺镇建国村峨公山组	5mm+12A+5mm	/	2024-03-20	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
16	中空玻璃	贵州南方卓越幕墙有限公司	贵州省遵义市新蒲新区开发区新田路1号	5mm+20A+5mm	/	2024-03-28	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
17	中空玻璃	贵州众沅泰玻璃节能科技有限公司	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区鑫钢源市场内	6mm+12mmA+6mm	/	2024-03-22	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
18	中空玻璃	贵州盘红钢化玻璃有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道东西2号路B段附近	5mm+9mmA+5mm	/	2024-03-27	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
19	中空玻璃	贵州富星城玻璃有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道两河工业园区东西3号路	5mm+12mmA+5mm	/	2024-03-28	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											露点 (°C)	
											标准值	最大实测值
20	中空玻璃	贵州耀德玻璃制品有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区鑫钢源石材产业园内	5mm+9mmA+5mm	/	2024-03-08	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
21	中空玻璃	六盘水鑫瑞达钢化玻璃有限公司	贵州省六盘水市钟山区月照乡响水社区	5mm+12mmA+5mm	/	2024-03-25	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
22	中空玻璃	安顺黔隆钢化玻璃有限责任公司	贵州省安顺市经济技术开发区双阳工业园区	5mm+12mmA+5mm	/	2024-03-28	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
23	中空玻璃	安顺市驰峰玻璃有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇凌云路航空物资供销公司(602库)铸钢厂内	5mm+9mmA+5mm	/	2024-03-23	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
24	中空玻璃	贵州锦丰科技玻璃有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园1号线路旁	5mm福特蓝+9mmA+5mm	/	2024-04-01	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
25	中空玻璃	贵州贵耀玻璃实业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区龙腾路B-28地块	5mm+22mmA+5mm	/	2024-04-02	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
26	中空玻璃	贵州曦玻玻璃科技有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区龙腾东路C-04号	5mm+6mmA+5mm	/	2024-03-26	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
27	中空玻璃	安顺市平坝区创亿钢化玻璃厂	贵州省安顺市平坝区羊昌乡穿石村毛栗坡	5mm+20mmA+5mm	/	2024-01-13	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
28	中空玻璃	安顺市航发钢化玻璃有限公司	贵州省安顺市西秀区东关街道两六路贵州盈鑫工贸有限责任公司的标准化厂房	5mm+9mmA+5mm	/	2024-03-28	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
29	中空玻璃	安顺市鑫荣钢化玻璃有限责任公司	贵州省安顺市西秀区华西街道欢喜岭村	5mm+9mmA+5mm	/	2024-03-04	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											露点 (°C)	
											标准值	最大实测值
30	中空玻璃	安顺市森洪钢化玻璃有限公司	贵州省安顺市西秀区新安街道产业园区47号地块2号车间	5mm+6mmA+5mm	/	2024-03-29	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
31	中空玻璃	毕节中时加尚新材料科技有限公司	贵州省毕节市金海湖新区第一产业园A1栋	5mm+6mmA+5mm	/	2024-03-24	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
32	中空玻璃	贵州辰辉钢化玻璃有限公司	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇高新技术产业基地(贵州兴新动力科技有限公司摩托车间内)	5mm+9mmA+5mm	/	2024-03-17	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
33	中空玻璃	金沙耀欣节能钢化玻璃有限责任公司	贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区	5mm+9mmA+5mm	/	2024-03-17	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
34	中空玻璃	七星关区建业钢化玻璃门窗有限公司	贵州省毕节市七星关区碧海街道办贵州七星关经济开发区30号标准厂房	5mm+12mmA+5mm	/	2024-04-06	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
35	中空玻璃	毕节市中安钢化玻璃制品有限公司	贵州省毕节市七星关区碧海街道办事处邵关村七星关经济开发区32#标准厂房	5mm+9mmA+5mm	/	2024-04-08	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
36	中空玻璃	毕节市意兴钢化玻璃有限公司	贵州省毕节市七星关区中小企业创业孵化园(原毕节毛纺厂双树路90号)	5mmLow-E+12mmA+5mm	/	2024-04-03	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
37	中空玻璃	铜仁华裔钢化玻璃有限公司	贵州省铜仁市碧江区川硐镇铜仁正通汽车销售服务有限公司后面	5mm+9A+5mm	/	2024-03-30	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
38	中空玻璃	德江县顺发玻璃有限公司	贵州省铜仁市德江县城北工业园区	5mm+20A+5mm	/	2024-03-28	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
39	中空玻璃	贵州铜仁天辰钢化玻璃有限公司	贵州省铜仁市高新技术产业开发区A-14-02地块兴智路贵州锐通电子科技开发有限公司3栋厂房	5mm+9A+5mm	/	2024-03-17	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-55

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											露点 (°C)	
											标准值	最大实测值
40	中空玻璃	贵州铜仁大鑫玻璃有限公司	贵州省铜仁市高新技术产业开发区大兴科技工业区场平后的A-01-04号地块南部	6mm+12A+6mm	/	2024-03-13	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
41	中空玻璃	铜仁市旭恒钢化玻璃有限公司	贵州省铜仁市高新技术产业开发区工业园区A-02	5mm+14A+5mm	/	2024-03-25	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
42	中空玻璃	思南县聚丰钢化玻璃加工有限责任公司	贵州省铜仁市思南县双塘经济技术开发区园区	5mm+11A+5mm 蓝镀膜	/	2024-03-27	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
43	中空玻璃	贵州聚优钢化玻璃有限公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县峨岭街道塘池建材工业园区	5mm+9A+5mm	/	2024-03-21	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-45
44	中空玻璃	贵州省岑巩县耀鑫钢化玻璃有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县开发区长冲湾轻工产业园第三栋1-2层	5mm+9A+5mm	/	2024-03-31	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
45	中空玻璃	贵州华亿钢化玻璃有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区二号路北侧	5mm+12A+5mm	/	2024-04-07	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
46	中空玻璃	凯里经济开发区正旭安全玻璃有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区金汇路A段	5mm+9A+5mm	/	2024-03-14	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
47	中空玻璃	贵州华宇钢化玻璃有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区开司大道宝京工业园区内	5mm+9A+5mm	/	2024-04-07	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-55
48	中空玻璃	凯里市鑫顺钢化玻璃有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市碧波工业区大坪核心区	6mm+12A+6mm Low-E	/	2024-03-30	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
49	中空玻璃	黔东南州凯利玻璃制品有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市环城西路114号	5mm+12A+5mm	/	2024-04-08	尺寸偏差, 露点, 耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											露点 (°C)	
											标准值	最大实测值
50	中空玻璃	贵州锦昌建材实业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山镇炉碧经济开发区渝凯高新技术产业园5号钢结构厂房	5mm+12A+5mm	/	2024-04-06	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
51	中空玻璃	贵州三和兴钢化玻璃有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市铁路专用线16道堡坎	5mm+9A+5mm	/	2024-04-06	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
52	中空玻璃	贵州富源环保钢化玻璃有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县八弓镇界牌村井湾组	5mm+12A+5mm	/	2024-03-10	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
53	中空玻璃	贵州锦钰钢化玻璃有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城街道联山轻工业园区产业园	4mm+22A+4mm	/	2024-03-12	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
54	中空玻璃	凯里市明润建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市炉山工业园区3号路西南段,8号路西北侧	4mm+9A+4mm	/	2024-04-10	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
55	中空玻璃	贵州晟邦特种玻璃有限公司	贵州省黔东南州凯里市炉山工业园区二号路北侧、炉山自来水厂旁	5mm+20A+5mm	/	2024-04-09	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
56	中空玻璃	贵州海胜节能钢化玻璃有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市开发区匀东镇翁桃村三组自建房	5mm+9mmA+5mm	/	2024-04-10	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
57	中空玻璃	贵州裕昌钢化玻璃有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处经济开发区恒天门窗5号厂房	5mm+9A+5mm	/	2024-04-09	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
58	中空玻璃	贵州黔玻亿嘉玻璃科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田村(长田经开区龙泉项目区)	6mmLow-E+9mmA+6mm	/	2024-01-01	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-55
59	中空玻璃	贵州华森科技实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县长田工业园区(龙泉项目区)	6mm福特蓝+12mmA+6mm	/	2024-04-13	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											露点 (°C)	
											标准值	最大实测值
60	中空玻璃	贵州贵玻玻璃有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县长田乡龙泉村(经济开发区龙泉项目区)	5mm+12mmA+5mm	/	2024-04-15	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
61	中空玻璃	贵州悦和科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	6mmLow-E+12mmA+6mm	/	2024-01-10	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
62	中空玻璃	贵州昌林建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园区	5mm+18mmA+5mm	/	2024-04-09	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
63	中空玻璃	贵州贵润玻璃有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园区	5mm+20mmA+5mm	/	2024-04-02	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
64	中空玻璃	贵州顶呱呱装饰工程有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇工业园区内	5mm+12mmA+5mm	/	2024-04-10	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
65	中空玻璃	贵州大成玻璃工程有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区	5mm+6mmA+5mm	/	2024-04-12	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-55
66	中空玻璃	贵州杰傲新材料科技有限公司	贵州省黔南州都匀市绿茵湖产业园区文明大道旁	6mmLow-E+12mmA+6mm	/	2024-03-31	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
67	中空玻璃	贵州友乾玻璃有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道长田工业园区贵惠产业园A区110号厂房	5mmLow-E+20mmA+5mm	/	2023-12-19	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
68	中空玻璃	贵州昊天安全玻璃科技有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道长田冠君产业园区二期6号	5mm+9mmA+5mm	/	2024-03-25	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
69	中空玻璃	贵州铭耀钢化玻璃有限公司	贵州省黔南州惠水县明田街道长田工业园区(贵惠产业园厂房内)	6mm+6mmA+6mm	/	/	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
70	中空玻璃	贵州蓝玻耀升玻璃科技有限公司	贵州省黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区	5mm+20mmA+5mm	/	2024-04-11	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											露点 (°C)	
											标准值	最大实测值
71	中空玻璃	贵州铠美优创科技有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道望汉路	5mm+18mmA+5mm	/	2024-03-05	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
72	中空玻璃	兴义市重渝玻璃有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村	5mm+20mmA+5mm	/	2024-03-18	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
73	中空玻璃	黔西南州长兴玻璃有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇轻工业园区(团结村红星九组)	5mm+12mmA+5mm	/	2024-03-15	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
74	中空玻璃	贵州龙耀材料科技有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县龙场镇循环工业园区	5+20A+5福特蓝	/	2024-03-22	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
75	中空玻璃	黔西南州奋强钢化玻璃有限公司	贵州省黔西南州兴义市顶效镇红星工业园区团结村移民安置区对面	5mm+20mmA+5mm	/	2024-03-15	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
76	中空玻璃	贵州海纳精工钢化玻璃有限责任公司	贵州省黔西南州兴义市顶效镇轻工业园区内	5mm+20mmA+5mm	/	2024-03-08	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
77	中空玻璃	贵州铠模钢化玻璃有限公司	贵州省黔西南州兴义市马岭镇光明村纬二路	6mm+12mmA+6mm	/	2024-03-21	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	未发现不合格	/	/	<-40	-60
78	中空玻璃	贵州恒耀钢化玻璃有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇文化路81号	5mm+20mmA+5mm	/	2024-04-17	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	不合格	露点: 15块试样均为-40°C	露点: 15块试样均<-40°C	<-40	-40
79	中空玻璃	毕节耀阳玻璃有限公司	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇二堡小微企业园内	5mm+9mmA+5mm	/	2024-03-24	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	不合格	露点: 15块试样均为-40°C	露点: 15块试样均<-40°C	<-40	-40
80	中空玻璃	贵州博洋节能玻璃有限公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区石阡产业园	5mm+9A+5mm	/	2024-03-29	尺寸偏差,露点,耐紫外线辐照性能	不合格	露点: 15块试样均为-40°C	露点: 15块试样均<-40°C	<-40	-40

省市场监管局磷石膏建材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗折强度 (MPa)		抗压强度 (MPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	抹灰石膏	贵州皓科新型材料有限公司	东风镇高穴村(贵州航宇管业有限责任公司内厂房)	轻质抹灰石膏	/	2024-05-28	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.1	≥2.5	3.3
2	抹灰石膏	贵州优居建筑节能材料有限公司	贵州省贵阳市乌当区东风镇龙井村高堰组74号	轻质抹灰石膏	/	2024-05-09	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	2.5	≥2.5	10.7
3	抹灰石膏	贵州天辰三江建材有限公司	贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村	轻质抹灰石膏	/	2024-05-21	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.1	≥2.5	2.8
4	抹灰石膏	修文兴兴建材经营有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇小营村六组	轻质抹灰石膏	/	2024-05-15	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	2.4	≥2.5	7.6
5	抹灰石膏	贵州智慧绿城新型材料有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇营关村六组(恒固中兴建材)	轻质抹灰石膏	/	2024-05-31	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.3	≥2.5	3.5
6	抹灰石膏	贵州正和天筑科技有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇经济技术开发区工业园区龙泉村(西南水泥厂旁)	轻质抹灰石膏	/	2024-05-31	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.2	≥2.5	3.7
7	建筑石膏	贵州汇阳新材料科技有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村黄金树组48号(贵州胜威凯洋化工有限公司四楼办公室)	P 3.0	/	2024-05-30	2h湿抗压强度,2h湿抗折强度,放射性,干抗压强度,干抗折强度,凝结时间	未发现不合格	/	/	/	/	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗折强度 (MPa)		抗压强度 (MPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
8	建筑石膏	贵州磷发科技环保材料有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村(路发公司磷石膏建材厂内)	P 2.0	/	2024-06-03	2h湿抗压强度, 2h湿抗折强度, 放射性, 干抗压强度, 干抗折强度, 凝结时间	未发现不合格	/	/	/	/	/	/
9	抹灰石膏	贵州诚利新型建材有限公司	贵州省贵阳市开阳县经济开发区标准厂房1栋4楼	轻质抹灰石膏	诚利信	2024-06-03	保水率, 放射性核素限量, 抗压强度, 抗折强度, 拉伸粘结强度, 凝结时间, 体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	2.1	≥2.5	6.7
10	抹灰石膏	贵州焱睿新型环保建材有限公司	贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处白安营村谷顶竹组	轻质抹灰石膏	/	2024-06-05	保水率, 放射性核素限量, 抗压强度, 抗折强度, 拉伸粘结强度, 凝结时间, 体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.2	≥2.5	3.2
11	抹灰石膏	贵州绿邦众创新材料有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇天台村后寨组	轻质抹灰石膏	/	2024-06-06	保水率, 放射性核素限量, 抗压强度, 抗折强度, 拉伸粘结强度, 凝结时间, 体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	2.3	≥2.5	7.6
12	抹灰石膏	贵州捷众森建材有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村	轻质抹灰石膏	捷众森	2024-06-04	保水率, 放射性核素限量, 抗压强度, 抗折强度, 拉伸粘结强度, 凝结时间, 体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	3.2	≥2.5	11.6
13	抹灰石膏	贵州膏泽恒筑建材有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村	轻质抹灰石膏	/	2024-06-05	保水率, 放射性核素限量, 抗压强度, 抗折强度, 拉伸粘结强度, 凝结时间, 体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.3	≥2.5	3.7
14	抹灰石膏	贵州磷化绿色环保产业有限公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇盘脚营村龙井坝(磷石膏办公楼)41幢	轻质抹灰石膏	/	2024-06-05	保水率, 放射性核素限量, 抗压强度, 抗折强度, 拉伸粘结强度, 凝结时间, 体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.2	≥2.5	4.6
15	抹灰石膏	贵阳森蓝环保建材有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇西洋肥业有限公司内	轻质抹灰石膏	/	2024-06-05	保水率, 放射性核素限量, 抗压强度, 抗折强度, 拉伸粘结强度, 凝结时间, 体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.4	≥2.5	3.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗折强度 (MPa)		抗压强度 (MPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
16	抹灰石膏	贵州菲尔特创能科技有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村2号	轻质抹灰石膏	/	2024-05-30	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	2.0	≥2.5	5.8
17	粘结石膏	贵州诚利新型建材有限公司	贵州省贵阳市开阳县经济开发区标准厂房1栋4楼	普通型	诚利信	2024-04-25	放射性,绝干抗压强度,绝干抗折强度,绝干拉伸粘结强度,凝结时间	未发现不合格	/	/	/	/	/	/
18	建筑石膏	贵州力均石膏建材有限公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇沙坝村龙堰组开磷大坡采矿场	P 2.0	/	2024-06-02	2h湿抗压强度,2h湿抗折强度,放射性,干抗压强度,干抗折强度,凝结时间	未发现不合格	/	/	/	/	/	/
19	建筑石膏	贵州捷众森建材有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村	P 2.0	捷众森	2024-06-02	2h湿抗压强度,2h湿抗折强度,放射性,干抗压强度,干抗折强度,凝结时间	未发现不合格	/	/	/	/	/	/
20	建筑石膏	息烽捷浪建材开发有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇西洋肥业有限公司内	P 2.0	/	2024-06-06	2h湿抗压强度,2h湿抗折强度,放射性,干抗压强度,干抗折强度,凝结时间	未发现不合格	/	/	/	/	/	/
21	建筑石膏	贵州鸿海石膏粉产业有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇西洋居委会西洋路21号	P 2.0	/	2024-06-06	2h湿抗压强度,2h湿抗折强度,放射性,干抗压强度,干抗折强度,凝结时间	未发现不合格	/	/	/	/	/	/
22	抹灰石膏	贵阳宏基建材有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳新区朱昌镇长冲村	轻质抹灰石膏	/	2024-06-01	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	2.5	≥2.5	7.2
23	建筑石膏	贵州磷化绿色环保产业有限公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇盘脚营村龙井坝(磷石膏办公楼)41幢	P 3.0	/	2024-06-04	2h湿抗压强度,2h湿抗折强度,放射性,干抗压强度,干抗折强度,凝结时间	未发现不合格	/	/	/	/	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗折强度 (MPa)		抗压强度 (MPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
24	抹灰石膏	息烽捷浪建材开发有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇西洋肥业有限公司内	轻质抹灰石膏	/	2024-07-23	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.6	≥2.5	4.2
25	装饰石膏板	贵阳乌当湘黔中天装饰建材有限公司	贵州省贵阳市乌当区高新办事处阿栗村村委会	P 600×600×15 (mm)	/	2024-04-04	单位面积质量,断裂荷载,防潮性能,放射性,含水率	未发现不合格	/	/	/	/	/	/
26	抹灰石膏	遵义汉丰装饰材料有限责任公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇永安大道55号	轻质抹灰石膏	/	2024-05-13	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.1	≥2.5	2.6
27	抹灰石膏	遵义市小白兔建材有限公司	贵州省遵义市红花岗区南关办长岗村龙井湾组67号	轻质抹灰石膏	/	2024-06-13	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.9	≥2.5	4.9
28	抹灰石膏	六盘水科正节能建材有限公司	贵州省六盘水市六枝特区新窑镇鸭塘村众合驾校旁(原六枝特区水泥厂开采场)	轻质抹灰石膏	/	2024-07-15	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.2	≥2.5	3.5
29	轻质抹灰石膏	贵州暖阳保温材料有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园E-01地块	LA	暖阳四季	2024-05-26	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.2	≥2.5	3.3
30	抹灰石膏	贵州宏安升建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县长田工业园区C区	轻质抹灰石膏	/	2024-05-10	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	3.7	≥2.5	9.8
31	抹灰石膏	贵州英特丽建筑材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区	轻质抹灰石膏	/	2024-06-25	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	2.3	≥2.5	6.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗折强度 (MPa)		抗压强度 (MPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
32	抹灰石膏	贵州胥能绿色科技建材发展有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道赤土村明田科技产业园	轻质抹灰石膏	/	2024-06-13	保水率, 放射性核素限量, 抗压强度, 抗折强度, 拉伸粘结强度, 凝结时间, 体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.4	≥2.5	4.2
33	抹灰石膏	贵州湘隆建筑材料有限公司	贵州省黔南州都匀市开发区洛邦镇白泥田村上白泥113公路木材加工厂路段坎下	轻质抹灰石膏	/	2024-06-04	保水率, 放射性核素限量, 抗压强度, 抗折强度, 拉伸粘结强度, 凝结时间, 体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	1.4	≥2.5	3.5
34	抹灰石膏	黔西南仁永磷石膏有限责任公司	贵州省黔西南州安龙县钱相街道坡云村轻工业园	轻质抹灰石膏	/	2024-06-25	保水率, 放射性核素限量, 抗压强度, 抗折强度, 拉伸粘结强度, 凝结时间, 体积密度	未发现不合格	/	/	≥1.0	2.4	≥2.5	5.0

省市场监管局建筑轻质隔墙条板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											干燥收缩值 (mm/m)		抗压强度 (kg/m ³)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	建筑隔墙用保温条板	贵州川东永兴建材有限公司	贵州省贵阳市乌当区新场镇大坝村金江工业园201厂房北侧共两跨	2400×610×100 (mm)	/	2024-03-13	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗冻性,抗弯承载(板自重倍数),抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/	≤0.6	0.4	≥3.5	3.5
2	建筑隔墙用保温条板	贵州川东永兴建材有限公司	贵州省贵阳市乌当区新场镇大坝村金江工业园201厂房北侧共两跨、北侧空地	2400×610×125 (mm)	/	2024-03-07	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗冻性,抗弯承载(板自重倍数),抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/	≤0.6	0.4	≥3.5	3.8
3	建筑隔墙用保温条板	贵州凯峰新型建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇席关村和平四组51号	2440×610×120 (mm)	/	2024-05-13	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗冻性,抗弯承载(板自重倍数),抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/	≤0.6	0.4	≥3.5	3.7
4	建筑隔墙用保温条板	贵州凯峰新型建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇席关村和平四组51号	2440×610×100 (mm)	/	2024-06-10	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗冻性,抗弯承载(板自重倍数),抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/	≤0.6	0.4	≥3.5	4.4
5	蒸压加气混凝土板	贵州三元实业有限公司	贵州省贵阳市花溪区养牛村二组24号	AAC-G A3.5 2730×600×100 (mm)	/	2024-05-10	导热系数(干态),干密度,干燥收缩值,钢筋粘着力,结构性能,抗冻性,抗压强度,纵向钢筋保护层厚度	未发现不合格	/	/	≤0.50	0.31	≥3.5	3.7
6	建筑隔墙用保温条板	贵州中建恒达新型建材有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇小营村	2440×610×120 (mm)	/	2024-01-15	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗冻性,抗弯承载(板自重倍数),抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/	≤0.6	0.3	≥3.5	3.7

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											干燥收缩值 (mm/m)		抗压强度 (kg/m ³)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
7	建筑隔墙用保温条板	贵州西奥轻质节能板材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县鼠场工业园区	2440×610×120 (mm)	/	2023-01-13	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗冻性,抗弯承载(板自重倍数),抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/	≤0.6	0.4	≥3.5	3.7
8	建筑隔墙用保温条板	贵州西奥轻质节能板材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县鼠场工业园区	2440×610×75 (mm)	/	2023-04-15	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗冻性,抗弯承载(板自重倍数),抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/	≤0.6	0.4	≥3.5	4.1

省市场监管局铝合金建筑型材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗拉强度 (N/mm ²)		规定非比例延伸强度 (N/mm ²)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	光企(喷粉型材)	贵州贵材创新科技股份有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处贵惠大道52号(原桐荫路)	6063 T5 壁厚1.8mm 普通级 (WJZ1006)	图形	2024-07-01	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	198	≥110	153
2	铝合金建筑型材-电泳涂漆型材(勾企)	贵州贵乾铝业有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇甘坝村(站街铝精深加工园区内)	6063 T5 GQ78816 壁厚1.4mm 高精级 膜厚级别B级	图形	2024-05-06	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	≥160	214	≥110	160
3	铝合金建筑型材-喷粉型材(方管)	贵州鑫赣黔铝业有限公司	贵州省贵阳市清镇市开发区	6063 T5 100×44 壁厚1.8mm 普通级	图形	2024-06-25	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	224	≥110	142
4	铝合金建筑型材-喷粉型材	贵州铝厂有限责任公司	贵州省贵阳市白云区龚家寨	6063 T5 9207壁厚1.3mm 普通级	图形	2024-05-18	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	218	≥110	174
5	喷粉型材(方管)	贵州建镁特铝业有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道宝峰社区铝产业园(苟江经济开发区内)	合金状态:6063 T5 膜层代号:GA40 膜层性能级别:I级	图形加文字	2024-07-10	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	232	≥110	153
6	电泳涂漆型材	贵州正合可来金科技有限责任公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道宝峰社区(苟江经开区)	合金状态:6063 T5 涂层代号:EB16 膜厚级别:B级	图形加文字	2023-06-02	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	≥160	231	≥110	160
7	喷粉型材	贵州正合可来金科技有限责任公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道宝峰社区(苟江经开区)	合金状态:6063 T5 涂层代号:GF40 膜厚级别:I级	图形加文字	2023-05-30	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	216	≥110	154

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗拉强度(N/mm ²)		规定非比例延伸强度(N/mm ²)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
8	喷粉型材	贵州札亚铝业科技有限公司	贵州省六盘水市水城县贵州水城经济开发区(水城县董地街道办事处文阁村木桥组)	6063 T5	/	2024-04-12	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	189	≥110	163
9	粉末喷涂铝合金型材	贵州十九度铝业科技有限公司	贵州省六盘水市水城县尖山街道办白腻村岔河组	6063 T5 壁厚2.0mm(外框)	/	2024-06-15	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	202	≥110	164
10	上下方(喷粉型材)	贵州九衡铝业有限公司	贵州省六盘水市水城县董地街道办事处文阁村标准化厂房6号楼	6063 T5 壁厚1.8mm(上下方)	/	2024-06-17	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	206	≥110	176
11	粉末喷涂铝合金型材	贵州十九度铝业科技有限公司	贵州省六盘水市水城县尖山街道办白腻村岔河组	6063 T5 壁厚1.0mm(压线)	/	2024-06-15	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	198	≥110	151
12	光企(喷粉型材)	贵州鑫辉铝业科技有限公司	贵州省六盘水市水城县董地街道白腻村马鞍组	6063 T5 壁厚1.2mm	图形	2024-06-15	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	161	≥110	113
13	外框外(喷粉型材)	贵州鑫辉铝业科技有限公司	贵州省六盘水市水城县董地街道白腻村马鞍组	6063 T5 壁厚1.8mm	图形	2024-06-15	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	174	≥110	141
14	108框大面1.9(喷粉型材)	贵州九衡铝业有限公司	贵州省六盘水市水城县董地街道办事处文阁村标准化厂房6号楼	6063 T5 壁厚1.9mm(108框大面1.9)	/	2024-06-17	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	212	≥110	188
15	两轨吊轨(喷粉型材)	贵州九衡铝业有限公司	贵州省六盘水市水城县董地街道办事处文阁村标准化厂房6号楼	6063 T5 壁厚2.0mm(两轨吊轨)	/	2024-06-17	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	230	≥110	165

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗拉强度 (N/mm ²)		规定非比例延伸强度 (N/mm ²)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
16	单玻上下方	贵州鑫辉铝业科技有限公司	贵州省六盘水市水城区董地街道白腻村马鞍组	6063 T5 壁厚1.0mm	图形	2024-05-24	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	189	≥110	162
17	中挺(喷粉型材)	贵州攀恒铝业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	6063 T5 W5002 壁厚1.15mm 普通级	图形	2024-07-11	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	219	≥110	157
18	喷粉型材	贵州星铝铝业有限公司	贵州省黔南州惠水县濠江街道经济开发区龙泉向山要地项目区(装配式钢结构产业园加工区5#厂房)	6063 T5 壁厚1.4mm 壁厚等级:普通级	图形	2024-06-14	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	≥160	181	≥110	142

省市场监管局石膏砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											表观密度(kg/m ³)		断裂荷载(N)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	石膏砌块	贵州天辰三江建材有限公司	贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村	KP 600×200×200mm	/	2024-05-15	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	≤800	713	≥2000	2814
2	石膏砌块	贵阳乌当湘黔中天装饰建材有限公司	贵州省贵阳市乌当区高新办事处阿栗村村委会	KP 610×328×200(mm)	/	2023-10-24	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	≤800	397	≥2000	8149
3	石膏砌块	贵州鸿鑫建材有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇凉水村龙井组71号一栋二层	KF 600×200×200(mm)	/	2024-04-20	表观密度, 断裂荷载, 放射性, 软化系数	未发现不合格	/	/	≤800	785	≥2000	3342
4	石膏砌块	贵州吉泉新材料有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村黄金树组48号4楼办公室	KP 600×200×200(mm)	/	2024-05-10	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	≤800	792	≥2000	3059
5	石膏砌块	贵州捷众森建材有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村	PPHB 600×200×200(mm)	捷众森	2024-06-01	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	801~900	833	≥2000	4090
6	石膏砌块	贵州捷众森建材有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村	PPHB 600×200×100mm	捷众森	2024-06-20	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	801~900	880	≥2000	2073
7	石膏砌块	贵州开磷磷石膏综合利用有限公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇	KP 600×300×200(mm)	/	2024-01-04	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	≤800	644	≥2000	8670
8	石膏砌块	贵州智慧绿城新型材料有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇管关村六组(恒固中兴建材)	KP 600×200×200(mm)	/	2024-05-07	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	≤800	769	≥2000	3551
9	石膏砌块	贵州鸿鑫建材有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇凉水村龙井组71号一栋二层	KP 600×200×200(mm)	/	2024-06-12	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	≤800	781	≥2000	4745

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											表观密度 (kg/m ³)		断裂荷载 (N)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
10	石膏砌块	遵义汉丰装饰材料有限责任公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇永安大道55号	KP 600×200×200 (mm)	/	2024-05-22	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	≤800	692	≥2000	3141
11	石膏砌块	绥阳县顺发轻型装饰材料有限公司	贵州省遵义市绥阳县蒲场镇七九村	KP 666×500×100 (mm)	/	2024-05-24	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	≤800	629	≥2000	4180
12	石膏砌块	金沙卓为环保新材料有限公司	贵州省毕节市金沙县茶园镇敦丰社区	KF 600×250×200 (mm)	/	2024-03-22	表观密度, 断裂荷载, 放射性, 软化系数	未发现不合格	/	/	≤800	670	≥2000	9431
13	石膏砌块	金沙卓为环保新材料有限公司	贵州省毕节市金沙县茶园镇敦丰社区	KP 600×250×200 (mm)	/	2024-05-15	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	≤800	645	≥2000	6697
14	石膏砌块	贵州迈升新科技建材有限公司	贵州省黔东南州凯里经济开发区金汇路A段东侧、正旭玻璃公司用地南侧	KF 600×250×200 (mm)	/	2024-02-18	表观密度, 断裂荷载, 放射性, 软化系数	未发现不合格	/	/	≤800	739	≥2000	11150
15	石膏砌块	贵州茂源磷石膏墙材开发有限公司	贵州省黔南州都匀市开发区匀东镇附城村4组	KP 600×250×100 (mm)	/	2023-08-24	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	≤800	680	≥2000	4401
16	石膏砌块	都匀开发区茂源建材科技发展有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市经济开发区洛邦镇附城村4组	KP 600×250×200 (mm)	/	2023-08-09	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	≤800	554	≥2000	5407
17	石膏砌块	贵州正霸新材料科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市经开区综合办公楼四楼	KF 600×247×200 (mm)	/	2023-05-23	表观密度, 断裂荷载, 放射性, 软化系数	未发现不合格	/	/	≤800	769	≥2000	10453
18	石膏砌块	贵州茂源磷石膏墙材开发有限公司	贵州省黔南州都匀市开发区匀东镇附城村4组	KP 600×250×200 (mm)	/	2023-08-29	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	≤800	568	≥2000	5583
19	石膏砌块	贵州闽筑科技发展有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园盛源路	KP 600×200×200 (mm)	/	2024-05-20	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/	≤800	792	≥2000	4256

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											表观密度 (kg/m ³)		断裂荷载 (N)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
20	石膏砌块	黔西南仁永磷石膏有限责任公司	贵州省黔西南州安龙县钱相街道坡云村轻工业园	KF 600 × 250 × 200 (mm)	/	2024-06-30	表观密度, 断裂荷载, 放射性, 软化系数	未发现不合格	/	/	≤ 800	552	≥ 2000	3541

省市场监管局陶瓷砖产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											破坏强度(N)		断裂模数(MPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	陶瓷砖	广东佛山欧思陶瓷有限公司(委托方)贵州省清镇市绿洲陶瓷有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤街道办事处平原哨村平原哨组241号	附录L (400×800)mm	/	2024-05-22	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥600	784	≥15	20
2	陶瓷砖	佛山市和和陶瓷有限公司(委托方)贵州亚泰陶瓷有限公司(生产者)	贵州省贵阳市清镇市站街镇太平村干井坝组407号	附录J (800×800)mm	斯太尔	2024-05-13	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥1000	1577	≥22	32
3	陶瓷砖	佛山市宏升亚泰陶瓷有限公司(委托方)贵州亚泰陶瓷有限公司(生产者)	贵州省贵阳市清镇市站街镇太平村干井坝组407号	附录J (800×800)mm	奥米莎瓷砖	2024-05-17	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥1000	1432	≥22	31
4	陶瓷砖	佛山市金铂爵仕陶瓷有限公司(委托方)清镇市英迈尔陶瓷有限公司(生产者)	贵州省贵阳市清镇市红枫工业园区规划区内	附录L (300×600)mm	/	2024-04-19	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥600	610	≥15	16
5	陶瓷砖	佛山市金铂爵仕陶瓷有限公司(委托方)清镇市英迈尔陶瓷有限公司(生产者)	贵州省贵阳市清镇市红枫工业园区规划区内	附录L (400×800)mm	/	2023-10-12	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥600	941	≥15	23
6	石尚瓷抛连纹中板(陶瓷砖)	佛山市艾派陶瓷有限公司(委托方)贵州省华兴瓷业有限公司(生产者)	贵州省贵阳市修文县久长镇兴隆村二组76号	附录H (400×800 ×7.2)mm	/	2024-06-03	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥700	1096	≥30	35
7	无限连纹健康石(陶瓷砖)	佛山市艾派陶瓷有限公司(委托方)贵州省华兴瓷业有限公司(生产者)	贵州省贵阳市修文县久长镇兴隆村二组76号	附录H (800×800 ×9.5)mm	/	2024-05-05	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥1100	1815	≥30	33

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											破坏强度(N)		断裂模数(MPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
8	陶瓷砖	广东佛山欧思陶瓷有限公司(委托方)贵州省清镇市绿洲陶瓷有限公司(生产者)	贵州省贵阳市清镇市巢凤街道办事处平原哨村平原哨组241号	附录L (300×600 ×)mm	/	2024-04-17	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥600	847	≥15	21
9	陶瓷砖	佛山市富尔森陶瓷有限公司(委托方)遵义行远陶瓷有限责任公司(生产者)	贵州省遵义市播州区龙坑街道梳池社区堰上组	附录J (600×600 ×9)mm	斯雅博	2024-06-14	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥1000	1173	≥22	27
10	陶瓷砖	佛山市足下陶瓷有限公司(委托方)遵义行远陶瓷有限责任公司(生产者)	贵州省遵义市播州区龙坑街道梳池社区堰上组	附录J (800×800 ×9.5)mm	积合	2024-06-19	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥1000	1421	≥22	29
11	陶瓷砖	佛山市欧尼拉陶瓷有限公司(委托方)遵义名度建材有限责任公司(生产者)	贵州省遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区(遵义亚溪陶瓷科技有限责任公司厂区内)	附录H (800×400 ×7.5)mm	一生活美	2024-06-08	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥1100	1532	≥30	47
12	陶瓷砖	佛山市欧尼拉陶瓷有限公司(委托方)遵义名度建材有限责任公司(生产者)	贵州省遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区(遵义亚溪陶瓷科技有限责任公司厂区内)	附录H (800×800 ×9.6)mm	品钻瓷砖	2024-05-24	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥1100	2053	≥30	43
13	陶瓷砖	佛山市伊力泰陶瓷有限公司(委托方)绥阳县华夏陶瓷有限责任公司(生产者)	贵州省遵义市绥阳县风华镇银堡村	附录L (600×300 ×8.0)mm	全家福	2024-06-11	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥600	620	≥15	19
14	陶瓷砖	佛山市佳德美陶瓷有限公司(委托方)绥阳县华夏陶瓷有限责任公司(生产者)	贵州省遵义市绥阳县风华镇银堡村	附录J (800×800)mm	百家创意	2024-05-02	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥1000	1488	≥22	26

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											破坏强度(N)		断裂模数(MPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
15	陶瓷砖	贵州福美林陶瓷有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市碧波工业园建材产业园内	附录 J (400×800 ×7.3) mm	古兰尼	2024-05-31	尺寸, 断裂模数, 放射性, 抗化学腐蚀性, 耐磨性, 耐污染性, 破坏强度, 吸水率, 有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥600	977	≥22	32
16	陶瓷砖	贵州福美林陶瓷有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市碧波工业园建材产业园内	附录J (600×1200 ×10) mm	古兰尼	2024-05-22	尺寸, 断裂模数, 放射性, 抗化学腐蚀性, 耐磨性, 耐污染性, 破坏强度, 吸水率, 有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥1000	1648	≥22	33
17	陶瓷砖	凯里恒福陶瓷有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山循环经济区	附录 (J) 470mm×1200mm	御墅林枫	2024-03-06	尺寸, 断裂模数, 放射性, 抗化学腐蚀性, 耐磨性, 耐污染性, 破坏强度, 吸水率, 有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥1000	1744	≥22	30
18	陶瓷砖	凯里恒福陶瓷有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山循环经济区	附录J (800mm×800mm×10mm)	金斯利	2024-04-11	尺寸, 断裂模数, 放射性, 抗化学腐蚀性, 耐磨性, 耐污染性, 破坏强度, 吸水率, 有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥1000	1645	≥22	29
19	陶瓷砖	佛山市鸿华陶瓷有限公司(委托方)贵安新区红枫瓷业有限公司(生产者)	贵州省贵安新区红枫湖镇中八农场红枫工业区	附录J (600×600) mm	/	2024-05-29	尺寸, 断裂模数, 放射性, 抗化学腐蚀性, 耐磨性, 耐污染性, 破坏强度, 吸水率, 有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥1000	1158	≥22	24
20	陶瓷砖	佛山市鸿华陶瓷有限公司(委托方)贵安新区红枫瓷业有限公司(生产者)	贵州省贵安新区红枫湖镇中八农场红枫工业区	附录J (400×400) mm	/	2024-05-25	尺寸, 断裂模数, 放射性, 抗化学腐蚀性, 耐磨性, 耐污染性, 破坏强度, 吸水率, 有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	≥1000	1136	≥22	29

省市场监管局纸面石膏板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											面密度 (kg/m ³)		断裂荷载/横向/平均值 (MPa)		断裂荷载/纵向/平均值 (MPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	纸面石膏板	贵州源于诚石膏建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市王庄乡塘寨村	PJ 2400×1200×12mm	贵州源于诚	2024-05-22	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤12.0	7.4	≥200	258	≥520	554
2	纸面石膏板	贵州源于诚石膏建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市王庄乡塘寨村	PJ 2400×1200×9.5	贵州源于诚	2024-05-23	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤9.5	6.3	≥160	178	≥400	416
3	纸面石膏板	贵州菲德兰堡实业有限公司	贵州省遵义市习水县二郎乡二郎村	PC 2440×1220×9.5	固锐华玉	2024-05-18	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤9.5	6.5	≥160	183	≥400	434
4	纸面石膏板	贵州菲德兰堡实业有限公司	贵州省遵义市习水县二郎乡二郎村	PC 2440×1220×12	固锐华玉	2024-04-10	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤12.0	7.7	≥200	217	≥520	538
5	纸面石膏板	贵州菲德兰堡实业有限公司	贵州省遵义市习水县二郎乡二郎村	PC 2440×1220×9.5	兰堡	2024-05-15	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤9.5	6.5	≥160	211	≥400	440
6	纸面石膏板	贵州北方新世纪建材有限公司	贵州省安顺市普定县黄桶街道河柳村12组	PJ 2400×1200×9.5	珍龙	2024-05-29	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤9.5	6.3	≥160	213	≥400	419
7	纸面石膏板	贵州北方新世纪建材有限公司	贵州省安顺市普定县黄桶街道河柳村12组	PJ 2440×1220×12	恒基黄果树	2024-05-13	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤12.0	7.8	≥200	233	≥520	535

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											面密度 (kg/m ³)		断裂荷载/横向/平均值 (MPa)		断裂荷载/纵向/平均值 (MPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
8	纸面石膏板	贵州皇冠新型建材有限公司	贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村(黄山路马料河桥北200米)	PJ 2400×1200×9.5mm	九洲泰和	2024-06-11	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤9.5	6.4	≥160	197	≥400	405
9	纸面石膏板	贵州皇冠新型建材有限公司	贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村(黄山路马料河桥北200米)	PJ 2400×1200×9.5mm	泰山(图形商标)	2024-06-06	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤9.5	6.4	≥160	186	≥400	427
10	纸面石膏板	贵州皇冠新型建材有限公司	贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村(黄山路马料河桥北200米)	PJ 2400×1200×12.0mm	泰山(图形商标)	2024-06-01	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤12.0	7.8	≥200	236	≥520	582
11	纸面石膏板	贵州泰福石膏有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处	PJ 2400×1200×9.5	稳当当	2024-06-11	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤9.5	6.5	≥160	178	≥400	454
12	纸面石膏板	贵州泰福石膏有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处	PC 2400×1200×12	泰山	2024-06-09	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤12.0	7.8	≥200	250	≥520	571
13	纸面石膏板	贵州泰福石膏有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处	PC 2400×1200×9.5	五星	2024-06-12	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤9.5	6.5	≥160	178	≥400	452
14	纸面石膏板	贵州兴电石膏有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇兴电新型建材产业园	PC 2400×1200×10	耐可夫	2024-07-04	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤9.5	6.3	≥160	183	≥400	410

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											面密度 (kg/m ³)		断裂荷载/横向/平均值 (MPa)		断裂荷载/纵向/平均值 (MPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
15	纸面石膏板	贵州兴电石膏有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇兴电新型建材产业园	PC 2400×1200×10	喜龙牌	2024-07-03	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/	≤9.5	6.3	≥160	187	≥400	415